



รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

ฉบับ พ.ศ. 2561

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

	หน้า
หมวดที่ 1 รายการทั่วไป	1 – 6
คำจำกัดความ	1
รายละเอียดทั่วไป	2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายงานสาธารณูปโภค	3
การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์	4
ข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง	5
การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงินงวด	6
การส่งมอบงานงวดสุดท้าย	6
การตรวจการจ้างและการควบคุมงาน	6
หมวดที่ 2 รายการสถาปัตยกรรม	7 – 25
งานก่ออิฐและนาบปูน	7
งานทินชั้ดและหินลัง	9
งานปูกระเบื้อง	10
งานปูนทรายขัดมันและปูนทรายผสมสีขัดมัน	10
งานปูนกระเบื้องไวนิล	10
งานบัวเชิงผนัง	11
ไม้	11
ประตูและหน้าต่าง	17
งานฝ้าเพดาน	20
งานหลังคา	20
งานเครื่องสุขภัณฑ์	21
งานทาสี	22

หมวดที่ 1 รายการทั่วไป

- 1.1 คำจำกัดความ คำต่างๆที่ระบุในรายการละเอียด มีความหมายดังต่อไปนี้
- 1.1.1 ผู้ว่าจ้าง หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำเนินการจ้างในนามของส่วนราชการนั้นๆ
- 1.1.2 ผู้รับจ้าง หมายถึง บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ห้างหรือบริษัทที่ทำการรับเหมา ก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้าง ยอมรับผลการประกวดราคาและได้ลงนามในสัญญาจ้างนี้แล้ว นอกจากนี้ยังรวมถึงตัวแทนที่ผู้รับจ้างแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผู้รับช่วงสิทธิ์ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างแล้ว
- 1.1.3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง หมายถึง คณะกรรมการที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ ตรวจการจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปประยุกต์
- 1.1.4 ผู้ควบคุมงาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก "ผู้ว่าจ้าง" เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับ หน่วยงานอื่นๆ และควบคุมการก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง
- 1.1.5 แบบรูป (Drawing) หมายถึง แบบรายละเอียดที่ระบุถึง แผนผัง รูปร่าง ขนาด ลักษณะ จำนวน รวมทั้งรายการของงานต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ การอ่านแบบรูป จะดูจากแบบรูปเพียงแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่ได้ ต้องดูแบบรูปประกอบกันทั้งชุดหรือทุกแผ่นเพื่อให้ การก่อสร้างสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเป็นหลัก คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตรวจการจ้างถือเป็นสิ้นสุด ในกรณีที่พบว่ามีเนื้องานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ แต่ แบบรูปไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้หรือมีเนื้องานที่แบบรูปแสดงรายละเอียดไว้แต่ตรวจสอบแล้ว ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อง จัดทำแบบรูปที่ถูกต้องตามระเบียบฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอให้คณะกรรมการ ตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้างด้วย ค่าใช้จ่ายในการนี้และค่าก่อสร้างที่ อาจจะเพิ่มขึ้น ถือเป็นภาระของผู้รับจ้างที่ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และผู้รับจ้างจะใช้ อ้างเป็นเหตุในการขอขยายเวลาไม่ได้
- 1.1.6 รายการมาตรฐานการก่อสร้าง(specification)หมายถึง ข้อกำหนด วิธีการก่อสร้าง ตลอดจนราย ละเอียดอื่นๆซึ่งไม่อาจกำหนดไว้ให้หมดได้ในแบบรูป รายการมาตรฐานการก่อสร้างนี้จะต้องใช้ ควบคู่ไปกับแบบรูป
- 1.1.7 แบบรูปขยายรายละเอียด(exp Drawing)หมายถึง แบบแสดงรายละเอียดของงาน ที่จะทำการ ก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน เพิ่มเติมจากแบบรูปที่ได้ทำการออกแบบไว้ ซึ่งต้องทำขึ้นโดยผู้รับจ้าง ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนดำเนินการก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย ในกรณีและค่าก่อสร้างที่อาจจะเพิ่มขึ้น ถือเป็นภาระของผู้รับจ้างที่ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างจะใช้อ้างเป็นเหตุในการขอขยายเวลาไม่ได้
- 1.1.8 แบบรูปการก่อสร้างจริง(As-built Drawing) หมายถึง แบบแสดงรายละเอียดของงานที่ก่อสร้าง จริงในแต่ละขั้นตอนที่มีการแก้ไขจากแบบรูปเดิมที่ได้ทำการออกแบบไว้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในด้านการขยายงานและการบำรุงรักษาในอนาคต และผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง จัดทำโดยผู้รับจ้างด้วยกระดาษไขพรมลายเซ็นสถาปนิกและวิศวกรของผู้รับจ้าง จำนวน 1 ชุด สำเนาแบบพิมพ์เขียว จำนวน 3 ชุด และ File แบบรูปโปรแกรม Auto CAD ใน แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 3 ชุด ค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

/1.2 รายละเอียดทั่วไป

1.2 รายละเอียดทั่วไป

- 1.2.1 การก่อสร้างตามสัญญาต้องให้เป็นไปตามที่ปรากฏในแบบรูปและรายการมาตราฐานการก่อสร้าง ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามกำกับและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
- 1.2.2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบรูปและรายการมาตราฐานการก่อสร้างโดยถ้ามีความทั้งต้องทำการสำรวจสถานที่ก่อสร้างในวันดูสถานที่ให้เข้าใจแจ่มแจ้งโดยตลอด เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดในการเสนอราคาหรือในระหว่างการก่อสร้าง ถ้าปรากฏว่ามีการขัดแย้งกันหรือข้อความในแบบรูปและรายการมาตราฐานการก่อสร้างเกิดมีปัญหา หรือแบบรูปพิมพ์ไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอความเห็นชอบหรือคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเสียก่อน ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้ หากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆให้ถูกต้องตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างโดยไม่เพิ่มเงินและไม่เพิ่มเวลา
- 1.2.3 สิ่งใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในแบบรูปหรือรายการมาตราฐานการก่อสร้าง แต่สิ่งนั้นเป็นส่วนจำเป็นที่ต้องกระทำเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี และถูกต้องตามหลักวิชาช่างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำงานนั้นๆ โดยไม่เพิ่มเงินและไม่เพิ่มเวลา
- 1.2.4 สิ่งใดที่ได้กำหนดในแบบรูปหรือรายการมาตราฐานการก่อสร้าง แต่ในทางปฏิบัติงานช่างไม่อาจระบุได้ครบถ้วน เช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดตั้ง รูปร่างลักษณะ และสิ่งปลูกยื่นต่างๆ ตลอดจนแบบรูปข่ายรายละเอียด เป็นต้น ผู้ว่าจ้างจะทำการขี้แจงอธิบายรายละเอียดให้เป็นลักษณ์อักษรในขณะดูสถานที่หรือขณะที่ทำการก่อสร้างการขี้แจงรายละเอียดนี้ถือเป็นส่วนประกอบของแบบรูปและเป็นเอกสารส่วนหนึ่งในสัญญาการก่อสร้างครั้งนี้ด้วย
- 1.2.5 การอ่านแบบรูปและการกำหนดขนาดที่ระบุเป็นตัวเลข ให้ถือเอาค่าระยะต่างๆ ที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน เมตริก ยกเว้น ส่วนที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นชัดเจน และในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในเชิงตัวเลข เช่น ความยาวรวมไม่เท่ากับผลบวกความยาวช่วงย่อย ผู้รับจ้างต้องเสนอขอคำขอวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างก่อนดำเนินการ
- 1.2.6 ค่าใช้จ่ายต่างๆในระหว่างดำเนินการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำประปา ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าการทดสอบทุกชนิด ตลอดจนค่าการเคลื่อนย้ายงานสาธารณูปโภค เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- 1.2.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และใช้คนงานหรือช่างฝีมือที่มีความรู้ความชำนาญ ที่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้ที่มีคุณบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองให้เข้ารับราชการได้ มาดำเนินการนั้นๆโดยเฉพาะ และต้องจัดหามาให้เพียงพอเพื่อให้ดำเนินการได้ทันเวลา ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเห็นว่าลูกจ้างหรือช่างคนใดของผู้รับจ้างไม่เข้าใจงาน ประพฤติดีไม่เหมาะสม ฝีมือไม่ดี ทำงานหยาบสะพรึง คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างมีอำนาจขอให้เปลี่ยnlูกจ้าง หรือช่างคนนั้นได้ทันที ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนใหม่มาแทนโดยเร็ว ส่วนการแก้ไขหรือเวลาที่เสียไปเพื่อการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างสำหรับเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอขยายเวลาเพิ่มอีกไม่ได้

- 1.2.8 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ
- 1.2.9 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันความเสียหายมิให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินและสารารถูปโภคใกล้เคียงต้องดำเนินการโดยวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจะถือเป็นข้ออ้างในการขอเพิ่มเงินและขอเพิ่มเวลาอีกไม่ได้
- 1.2.10 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยวิธีการที่ถูกต้องและปลอดภัย มีระบบป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่คนงานและบุคคลอื่นๆ เนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบต่ออันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้น โดยต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายแก่คนงานหรือบุคคลนั้นๆโดยเร็ว
- 1.2.11 ให้ผู้รับจ้างจัดหา Master key สำหรับอาคารที่มีจำนวนกุญแจลูกบิดตั้งแต่ 20 ชุดขึ้นไป
- 1.2.12 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยในการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรายงานถึงเหตุสุดวิสัยนั้น ต่อผู้ว่าจ้างโดยพลัน
- 1.2.13 ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบรูปที่ก่อสร้างจริงและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ ผู้ว่าจ้างจะถือว่างานก่อสร้างได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่จะยังไม่คืนเงินค้าประกันสัญญาให้จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบแบบรูปที่ก่อสร้างจริงให้กับผู้ว่าจ้าง

1.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายงานสารารถูปโภค

- 1.3.1 หากผู้รับจ้างจำเป็นต้องย้ายออกหรือย้ายกลับที่เดิมของงานสารารถูปโภคที่มีอยู่ในแนวเขตทางหรืออยู่ในพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง ก่อนที่จะเริ่มงานใดๆเกี่ยวกับการรื้อถอน หรือทำงานใดที่เกี่ยวข้องกับงานสารารถูปโภคที่มีอยู่เดิม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริการสารารถูปโภคต่างๆ ทราบล่วงหน้า ก่อนทำการก่อสร้างในส่วนของงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบสารารถูปโภคเดิม หน่วยงานที่จะต้องแจ้งให้ทราบมีดังนี้
- ก. ผู้ควบคุมงาน
 - ข. เจ้าของและผู้อยู่อาศัยในบริเวณที่จะเกิดความเดือดร้อน
 - ค. หน่วยงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ดูแลสารารถูปโภคต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- 1.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน งานที่เกี่ยวกับการตัดกระเบშไฟฟ้า สายโทรศัพท์ หรือท่อประปา จะต้องให้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในอัตราที่ได้ทำการตกลงเห็นชอบกันทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้รับจ้างกับหน่วยงานนั้นๆ
- 1.3.3 การซ่อมแซมและทำความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม หรือจัดหามาชดใช้สารารถูปโภคส่วนบุคคล หรือส่วนสาราระณะใดๆตามที่เสียหาย เนื่องจากการทำงานของผู้รับจ้าง

1.4 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์

- 1.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดีให้ครบตามแบบรูปและรายการมาตรฐาน การก่อสร้างทุกประการและจะต้องจัดหามาให้ครบถ้วนทันเวลา วัสดุที่จำเป็นต้องสั่งจาก ต่างประเทศหรือทำขึ้นใหม่เป็นพิเศษ หรือสิ่งของที่มีจำนวนน้อยในห้องคลадจำนวนจำกัด ผู้รับจ้าง จะต้องสั่งทันทีเพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือลดปริมาณงานอันเนื่องมาจากไม่อาจจัดหาวัสดุดังกล่าวแล้วได้ ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง
- 1.4.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้ จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ยกเว้น กรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น มีคุณภาพดี ถูกต้องตามแบบรูปและรายการมาตรฐานการก่อสร้างและ เป็นไปตามสัญญา วัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง ต้องนำตัวอย่างวัสดุหรือแคต ตาล็อกวัสดุ มาให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างพิจารณารับรองว่าถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนที่จะทำการติดตั้งจริงไม่น้อยกว่า 20 วัน
- 1.4.3 วัสดุและเครื่องมือที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง เช่น เครื่องมืองานเสาเข็ม เครื่องผสานคอนกรีต เครื่อง สั่นคอนกรีต ค้ำยัน นั่งร้าน เป็นต้น จะต้องใช้ชนิดที่มีคุณภาพและใช้การได้ดี ซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง จัดหามาให้ทันเวลาและมีจำนวนเพียงพอ เหมาะสมกับขนาดงานก่อสร้าง
- 1.4.4 วัสดุต่างๆ ที่ระบุชื่อโดยเฉพาะเจาะจงไว้หรือที่กำหนดคุณภาพเทียบเท่าในแบบรูปหรือรายการ มาตรฐานการก่อสร้าง หากผู้รับจ้างประสงค์จะใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่า ให้ผู้รับจ้างจัดทำ รายละเอียดแสดงความจำเป็นที่ต้องใช้วัสดุคุณภาพเทียบเท่าแทน และแสดงหลักฐานในการ เปรียบเทียบทั้งคุณภาพและราคาให้ชัดเจน เสนอต่อกองคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเพื่อวินิจฉัยและ ให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน จึงจะสามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา ได้ ทั้งนี้หากวัสดุที่ขอให้เทียบเท่ามีราคาสูงกว่า ผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดเพิ่มเงินและไม่เพิ่มเวลา หากจำเป็นจะต้องมีการทดสอบคุณสมบัติ จะต้องทำการทดสอบโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเสียก่อน ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ติดต่อ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- 1.4.5 วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง ต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้างและต้องเก็บ ไว้ในที่ซึ่งมีเครื่องป้องกันที่ดีมิให้เกิดการเสียหายขึ้น สิ่งใดที่เสียหาย มีคุณภาพไม่ดี หรือไม่ถูกต้อง ตามแบบรูปและรายการมาตรฐานการก่อสร้าง ให้นำออกไปจากบริเวณก่อสร้างทันที หรือห้ามมิ ให้ผู้รับจ้างนำเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง มิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ ตามแบบรูปและรายการมาตรฐานการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญา

1.5 ข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง

- 1.5.1 การก่อสร้างโรงงานและที่พักคนงานชั่วคราว ถ้าผู้รับจ้างประสงค์จะทำการปลูกสร้างโรงงานหรือที่พักคนงานชั่วคราวในบริเวณที่ก่อสร้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อน สถานที่และขนาดพื้นที่จะกำหนดให้ตามความเหมาะสม ส่วนที่พักคนงานจะต้องจัดสร้างที่พัก ที่ปฐุงอาหาร ส้วมและห้องน้ำให้มีดีชิดและถูกสุขลักษณะ วัสดุที่ใช้สร้างจะต้องไม่ติดไฟง่าย ไม่สกปรกรกรุงรัง คงงานที่อาศัยจะอยู่ได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนี้ และต้องอยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างนี้เท่านั้น ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องในบริเวณอื่นๆ
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดห้องทำงานให้กับผู้ควบคุมงาน ขนาดของห้องต้องพอเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานโดยมีกระดานไวท์บอร์ดสั่งงาน ที่ติดแบบรูป โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ห้องสุขา โดยจะจัดรวมไว้ใกล้กับที่ทำงานของผู้รับจ้างก็ได้ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
- 1.5.2 การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ถ้าการก่อสร้างนี้จำเป็นจะต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมของผู้ว่าจ้าง และในรายการมิได้กำหนดไว้ ให้ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะทำการรื้อถอนได้ การรื้อถอนสิ่งต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ส่วนวัสดุต่างๆ ของผู้ว่าจ้างที่รื้อถอนออกนี้ ถือเป็นของผู้ว่าจ้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องนำไปเก็บไว้ ณ ที่อันสมควรซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนดให้ ทั้งนี้โดยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น เว้นแต่สัญญาจะระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น
- 1.5.3 การปักผังและวางระดับ ผู้รับจ้างจะต้องทำการปักผังและวางระดับที่กำหนดไว้ให้ถูกต้องตามแบบรูปหรือรายการมาตรฐานการก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างปักผังเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจสอบผัง ช่วงระยะในการตรวจสอบผังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้ ในกรณีผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจโดยรอบสถานที่ก่อสร้างและจัดให้มีระบบป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่สิ่งก่อสร้างที่อยู่ข้างเคียงด้วย
- 1.5.4 แบบขยายรายละเอียดขณะก่อสร้าง ได้แก่ แบบขยายต่างๆ ที่จัดทำขึ้นขณะก่อสร้าง เช่น ผังฝ้าเพดาน ผังการเดินท่อต่างๆ เป็นต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบขยายรายละเอียดขึ้นและเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจแก้ไขและเห็นชอบเสียก่อน จึงจะใช้ทำการก่อสร้างในส่วนนั้นๆ ได้
- 1.5.5 ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแสดงรายการก่อสร้าง จำนวนเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง ส่วนราชการผู้รับผิดชอบและข้อความอื่นที่จำเป็นให้เห็นอย่างชัดเจนในบริเวณที่ทำการก่อสร้างด้วย
- 1.5.6 ให้ผู้รับจ้างลงลายมือชื่อรับทราบในสมุดบันทึกการควบคุมงานก่อสร้างประจำวันของผู้ว่าจ้างด้วย

1.6 การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน乍ด

- 1.6.1 การสำรวจเพื่อการตรวจรับงาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ หลังจากที่ทำงานแล้วเสร็จตามงวดงาน พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายแสดงผลงานแต่ละชั้นตอน และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะยอมรับงานจากผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อเห็นว่า ผลการตรวจสอบนั้นถูกต้องตรงกับที่แสดงไว้ในแบบรูปและรายการมาตรฐานการก่อสร้าง
- 1.6.2 การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับหรือยอมรับว่าผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จบางส่วนเพื่อจ่ายเงินให้แต่ละงวดนั้น ย่อมมีใช้การยอมรับงานบางส่วนนั้นหรือทั้งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้รับจ้างยังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่องานนั้นๆ และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดไป โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้ออกแบบใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการส่งมอบและตรวจรับงานงวดสุดท้าย ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว

1.7 การส่งมอบงานงวดสุดท้าย

- 1.7.1 การทำความสะอาดสถานที่ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และผู้ว่าจ้างสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีที่ตรวจรับและรับมอบงาน
- 1.7.2 การตกแต่งบริเวณ ผู้รับจ้างจะต้องกลบเกลี่ยบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย หรือตามที่ได้กำหนดไว้ เช่นวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ขยาย เศษอิฐ ไม้ ปูน ทราย โรงงาน และส่วนซึ่งครา เป็นต้น จะต้องขย้ายออกไปให้พ้นบริเวณภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
- 1.7.3 เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา เช่น คู่มือการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในสิ่งหรือใบมัดจำ มิเตอร์ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ต้องส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยจัดใส่แฟ้มให้เรียบร้อย
- 1.7.4 ภูมิแจต่างๆ ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายภาระเจ้ารายละเอียดไว้กับลูกคุณแจ ให้ตรงกับแม่ภูมิแจทุกชนิด และต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างทั้งหมดทันที เมื่อผู้ว่าจ้างรับมอบงานแล้ว อนึ่ง ในระหว่างที่ยังไม่ได้ทำการรับมอบงาน ลูกภูมิแจเหล่านี้ต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้างอย่างดีและห้ามจำลองลูกภูมิแจเหล่านี้โดยเด็ดขาดไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างทำภูมิแจหายผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนภูมิแจชุดใหม่โดยจะคิดเงินและเวลาเพิ่มอีกไม่ได้

1.8 การตรวจการจ้างและการควบคุมงาน

ให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและแก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุด

หมวดที่ 2 รายการสถาปัตยกรรม

2.1 งานก่ออิฐและลาบปูน

2.1.1 วัสดุ

2.1.1.1 อิฐก่อสร้างสามัญ มี 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 อิฐขนาดเล็ก(อิฐมอญ)ใช้อิฐที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 77-2545 ทำด้วยมือหรือเครื่องจักร เหมาะสำหรับใช้ก่อผนังหรือ
กำแพงที่มีการฉาบปูนปิดผิว

ประเภทที่ 2 อิฐขนาดใหญ่ เป็นอิฐที่มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยม ขนาดใหญ่กว่าอิฐมอญ
ผิวน้ำเรียบมีร่องสำหรับยึดปูนก่อ เช่น อิฐ บ.ป.ก. ทำด้วยเครื่องจักร
เหมาะสมสำหรับใช้ก่อผนังหรือกำแพงชนิดโช์วิวอิฐ

ในกรณีที่แบบรูปและการละเอียดมีได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้อิฐประเภทที่ 1

2.1.1.2 คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก ให้ใช้คอนกรีตบล็อกที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอก. 57-2533

2.1.1.3 คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก เป็นคอนกรีตบล็อกที่ไม่ได้รับน้ำหนักทางโครงสร้าง

2.1.1.4 อิฐคอนกรีต ให้ใช้อิฐคอนกรีตที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
59-2516 เป็นอิฐก่อสร้างที่ทำขึ้นจากคอนกรีต รวมทั้งสปลิตบล็อกด้วย

2.1.1.5 ปูนซีเมนต์ผสม ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
80-2550 เช่น ปูนตราเสือ ตราอินทรีปูนเขียว ตราที่พื้น(สีเขียว) เป็นต้น

2.1.1.6 ปูนซีเมนต์ขาว ให้ใช้ปูนซีเมนต์ขาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
133-2556

2.1.1.7 ปูนขาว ให้ใช้ปูนขาวที่เผาสุกบดละเอียดดีแล้ว ปราศจากดินและสิ่งสกปรกอย่างอื่น
เจือปน

2.1.1.8 ทราย ให้ใช้ทรายน้ำจืดที่สะอาด มีความคม ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกอย่างอื่น
เจือปน ขนาดของเม็ดทรายจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยร่อนผ่านตะแกรงก่อน
นำมาใช้

2.1.1.9 น้ำ ต้องสะอาดและปราศจาก น้ำมัน กรด ด่าง เกลือ อินทรีย์วัตถุ หรือสารอื่นใดที่เป็น
อันตรายต่อปูนก่อและปูนฉาบ

2.1.1.10 น้ำยาผสมปูนฉาบ ในกรณีที่แบบระบุให้ใช้น้ำยาแทนปูนขาวเพื่อผสมปูนฉาบได้

/ 2.1.2 การก่อ

2.1.2 การก่อ

- 2.1.2.1 จะต้องก่อให้ได้แนวทั้งทางตั้งและทางนอนและต้องเรียบ ต้องใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อรอบแผ่น ส่วนที่ต่อชนกับเสาหรือเสาเอ็นคอนกรีตต้องเสียบเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ไว้ที่เสาขณะหล่อทุกระยะไม่เกิน 0.40 เมตร และจะต้องรดน้ำให้ความชื้น เสาคอนกรีตก่อนทำการก่อ
- 2.1.2.2 ในกรณีที่กำแพงหรือผนังยาวยหรือสูงกว่า 2.00 เมตร ต้องมีเสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. ตลอดความสูงและความยาวของกำแพงหรือผนังนั้น ระยะห่างของเสาเอ็นกับเสาเอ็น และทับหลังกับทับหลังต้องไม่เกิน 2.00 เมตร ขนาดของเสาเอ็นและทับหลังให้มีความหนาเท่ากับความหนาของกำแพงหรือผนัง ส่วนความลึกหรือความกว้างต้องไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร เสริมเหล็กตามยาวยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. 2 เส้น และเหล็กปลอกแบบลูกโซ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ระยะเรียง 0.20 เมตร
- 2.1.2.3 มุ่งผนังหรือมุ่งกำแพงทุกมุ่งและส่วนที่อยู่ลอยๆไม่ติดกับเสา ค.ส.ล. หรือส่วนที่ติดกับวงกบประดุจหัวต่า่งจะต้องมีเสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. ในส่วนของประดุจให้มีเสาเอ็นประจำขอบนอกของวงกบและยึดจากพื้นถึงท้องคาน และส่วนของหัวต่า่งนั้นให้มีทับหลังรองใต้และเหนือวงกบยึดกับเสาและมีเสาเอ็นรอบวงกบยึดระหว่างทับหลังทั้งสองนั้น ขนาดของเสาเอ็นและทับหลังให้ใช้เช่นเดียวกับข้อ 2.1.2.2
- 2.1.2.4 ผนังหรือกำแพงที่ก่อไปชนท้องคานหรือพื้นจะต้องมีทับหลัง ค.ส.ล. ทุกแห่ง ขนาดของทับหลังเช่นเดียวกับข้อ 2.1.2.2
- 2.1.2.5 ผนังหรือกำแพงที่ก่อชนท้องคานหรือท้องพื้น ค.ส.ล. ทั้งหมด ต้องก่อและเรี้นช่องไว้ประมาณ 0.10 เมตร ทึ่งไว้ไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ปูนก่อแข็งตัวและปรับเข้าที่เสียก่อน จึงจะก่ออิฐขึ้นไปชนใต้ท้องคานหรือท้องพื้นได้

2.1.3. การฉาบปูน

- 2.1.3.1 การฉาบปูนทั้งหมด เมื่อทำการฉาบครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ผิวจะต้องเรียบไม่เป็นลูกคลื่น ได้ดัง ได้ระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอน มุ่งทุกมุ่งต้องได้ฉาก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบรูปและการประกอบแบบ) ถ้ามีได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าเป็นฉาบเรียบทั้งหมด
- 2.1.3.2 การทำผิวท้องพื้นสำเร็จรูป ในกรณีที่ใช้พื้นสำเร็จรูปที่มีผิวท้องพื้นเรียบและไม่มีฝ้าเพดาน แต่มีการใช้งานสมมูลฝ่าเพดานแล้ว ต้องทำผิวท้องพื้นให้เรียบร้อย โดยใช้ปูนผสมทรายละเอียดและใส่น้ำให้เหลว ทาด้วยแปรงไม้กวาดเพื่ออุดรอยตามด แต่ถ้าผิวท้องพื้นขรุขระมากให้ใช้วิธีฉาบเรียบแทน ซึ่งอาจจะทำร่องตรงรอยต่อของแผ่นพื้นด้วยก็ได้

/ 2.1.3.3 การบ่มผิว เมื่อฉาบปูน

- 2.1.3.3 การบ่มผิว เมื่อฉาบปูนเสร็จใหม่ๆ จะต้องบ่มผิวให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา พยายามห้ามปองกันและหลีกเลี่ยงมิให้ถูกแสงแดดโดยตรง หรือถ้ามีลมพัดจัดต้องปักกลุ่มผิวป้องกันไว้ การบ่มผิวนี้ให้ผู้รับจำถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษตัววิ
- 2.1.3.4 การซ่อมผิวปูนฉาบ ผิวปูนที่แตกร้าวและผิวปูนที่ไม่จับกับผนังหลังจากการฉาบปูนแล้วให้ทำการซ่อมโดยปกติปูนฉาบที่เดิมออกกว้างไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ทำผิวเดิมให้ขรุขระ ล้างให้สะอาด แล้วฉาบปูนใหม่ ผิวปูนที่ฉาบใหม่นี้จะต้องเรียบเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวเดิม
- 2.1.3.5 บัวหยดน้ำ การฉาบปูนใต้กันสาดหรือชาวยาค้าที่เป็น ค.ส.ล. ทั้งหมด ให้ทำการเช่าร่องเป็นบัวหยดน้ำกว้างประมาณ 10 มม. ลึกประมาณ 5 มม. ระยะวัดจากขอบด้านนอกโดยรอบ 30 มม. ถึงแม้ในแบบรูปและการประกอบแบบจะไม่ระบุไว้ก็ตาม

2.2 งานพินขัดและหินล้าง

2.2.1 วัสดุ

- 2.2.1.1 หิน ให้ใช้ชนิด ขนาดและส่วนผสมตามที่กำหนดให้เฉพาะแห่ง ในกรณีที่ไม่ได้ระบุเจาะจงขนาดไว้ ให้ใช้หินเกลี้ดเบอร์ 3 หินต้องสะอาด ปราศจากเศษดิน เศษหิน ฝุ่นหรือวัสดุชนิดอื่นเจือปน
- 2.2.1.2 ปูนซีเมนต์ขาว ให้ใช้ปูนซีเมนต์ขาวที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นอก. 133-2556
- 2.2.1.3 สีผสม ให้ใช้สีผุนอย่างดีสำหรับผสมกับปูนซีเมนต์โดยเฉพาะ ส่วนความอ่อนแก่ของสีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนดให้ขั้นตอนก่อสร้าง
- 2.2.1.4 น้ำ น้ำที่ผสมต้องใสสะอาดใช้ดีมีได้ ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ และสิ่งสกปรก หรือสารที่เป็นอันตรายต่อซีเมนต์ เจือปนอยู่
- 2.2.1.5 เส้นแบ่งหินขัด ให้ใช้ชนิด ขนาด และแพนผังรูปตามที่กำหนดให้เฉพาะแห่ง ในกรณีที่ไม่ระบุเจาะจงไว้ ให้ใช้เส้นทองเหลืองขนาด 3/16 นิ้ว และแบ่งหินขัดไม่เกิน 4 ตรม. โดยให้ผู้รับจำจัดทำแบบขยายรายละเอียดแสดงการแบ่งพื้นที่หินขัดเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อน
- 2.2.1.6 เส้นแบ่งหินล้าง ให้ใช้ชนิด ขนาดและแพนผังรูปตามที่กำหนดให้ใช้เฉพาะแห่ง ในกรณีที่ไม่ได้ระบุเจาะจงไว้ ให้เว้นร่องกว้างและลึก 10 มม. โดยใช้ไม้ระแนงขนาดดังกล่าวเป็นตัวชั้กร่อง

2.2.2 วิธีการก่อสร้าง

- 2.2.2.1 ให้ผู้รับจำจัดทำแผ่นตัวอย่างหินขัด หินล้าง ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบ ก่อสร้างเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้ว จึงจะดำเนินการในสถานที่ก่อสร้างจริงได้

- 2.2.2.2 ในกรณีที่หินขัด หินล้าง ที่ทำเสร็จแล้วเกิดด่าง แตกร้าว หรือเม็ดหินกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ กัน ให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไข โดยทุบออกแล้วทำใหม่ทั้งแผ่น
- 2.2.2.3 การเตรียมพื้นผิว ให้ติดตั้งเส้นแบ่งหินขัดตามแผนผังรูปและระดับที่กำหนดให้ การต่อเส้นแบ่งให้ต่อชนกัน ณ จุดที่ตัดกันระหว่างเส้นวางหินกับเส้นยานฯ โดยต่อชนกันอย่างปราณีต ห้ามต่อกลางเส้นโดยเด็ดขาด การเทปูนทรายรองพื้นก่อนที่ปูนทรายจะแข็งตัว ให้ขัดบนผิวน้ำให้เป็นร่องทั้งตามแนวยาวและแนวขวาง แล้วจึงทำหินขัดทับหน้า การเทปูนทรายรองพื้นนี้ให้เพื่อความหนาของเนื้อหินขัดไม่น้อยกว่า 5 เท่าของเม็ดหิน หรือไม่น้อยกว่า 15 มม. โดยเลือกใช้ค่าที่มากกว่า
- 2.2.2.4 หินขัดที่ทำเรียบร้อยแล้วจะต้องเรียบเป็นมัน "ได้ระดับ เม็ดหินกระจายอย่างสม่ำเสมอ สีไม่ด่าง พิวน้ำไม่แตกลายงา กะเทาะ หรือแตกร้าว

2.3 งานปูกระเบื้อง

- 2.3.1 การเตรียมพื้น การเตรียมพื้นคอนกรีตและผิวนังที่ปูกระเบื้อง จะต้องปรับผิวนั้นให้ได้ระดับ หรือให้ได้ดึง เรียบสม่ำเสมอ หรือเอียงลาดตามที่แบบรูปกำหนดไว้
- 2.3.2 การควบคุมความชื้นของปูนทราย ขณะที่ทำการปูหรือปูเสร็จแล้ว จะต้องมีวัสดุคลุมเพื่อมิให้ผนังแห้งตัวเร็วเกินไป วัสดุคลุมปกคลุมจะเอาออกได้ เมื่อผนังที่บุกระเบื้องแห้งสนิทดีแล้ว
- 2.3.3 แนวรอยต่อ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบรูป ต้องทำแนวรอยต่อให้เสมอ กันหมด
- 2.3.4 การทำความสะอาด หากไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูป ห้ามใช้กรดในการทำความสะอาดผิวกระเบื้อง เคลือบ ส่วนผิวกระเบื้องดินเผาทั้งหมด ก่อนติดตั้งให้ทวนมันพื้นเสียก่อนเพื่อป้องกันน้ำปูนซึมเข้าไปในเนื้อกระเบื้อง

2.4 งานปูนทรายขัดมันและปูนทรายผสมสีขัดมัน

ก่อนทำผิวขัดมันจะต้องสกัดผิวนั้นคอนกรีตหรือผนังให้ขรุขระและทำความสะอาดเสียก่อน จากนั้นค่อยเทเน้าปูนซีเมนต์ให้ทั่ว แล้วจึงเทปูนทรายปรับให้ได้ระดับหรือให้เอียงลาดตามที่กำหนดในแบบรูป ความหนาของปูนทรายตั้งกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร ก่อนที่พื้นปูนทรายจะแข็งตัวให้โดยผงปูนซีเมนต์ทับหน้าให้ทั่ว แล้วขัดแต่งด้วยเกรียงเหล็กหรือเครื่องขัดผิวน้ำมันและเรียบสม่ำเสมอ กัน สำหรับปูนทรายผสมสี ให้ผสมแห้งพร้อมกับปูนซีเมนต์และทรายคลุกเคล้าให้ทั่ว ผสมน้ำและดำเนินการตามกรรมวิธีในการทำปูนทรายขัดมัน การตีเส้นบนผิวให้ใช้ พ.ว.ช. กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว ผิวเรียบ การตีเส้นให้ดึงตามแนว กดให้เป็นรอยแนบติดเสนอผิว เมื่อดึงเส้นออกให้แต่งแนวจนเรียบร้อย

2.5 งานปูกระเบื้องไวนิล

- 2.5.1 กระเบื้องไวนิล ชนิดและขนาด ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูป กระเบื้องไวนิลจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. และจะต้องมีขนาดและความหนาสม่ำเสมอ ทนทานต่อการเสียดสีได้

- 2.5.2 น้ำยารองพื้น กาวหรือน้ำยาปูกระเบื้องไวนิล ถ้าไม่เจาะจงในแบบรูป ให้ใช้น้ำยาของผู้ผลิต กระเบื้องไวนิลนั้นๆ
- 2.5.3 การเตรียมผิวพื้น ให้ทำผิวปูนทรายขัดมันตามข้อ 2.4 ก่อน (ถ้าเป็นพื้นชั้นล่างวางบนดินให้ผสมน้ำยากันซึมในคอนกรีตและปูนทราย) จากนั้นจึงทำการปูกระเบื้องไวนิลบนผิวปูนทรายขัดมัน เสร็จแล้วให้ทำความสะอาดผิวน้ำ ลง WAX ชนิดน้ำและใช้เครื่องขัดให้ทั่ว
- 2.5.4 ถ้าปรากฏว่ามีมือการปูกระเบื้องไม่เรียบร้อย เช่น แนวไม่ตรง รอยต่อไม่สนิท สีหรือความหนา ของแผ่นไม่สั่งเสมอ มีการชำรุดหลุดร่อนออกมา ผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยทันที
- 2.5.5 บริเวณพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนระดับหรือเปลี่ยนวัสดุผิวน้ำใหม่ทุกแห่ง จะต้องใช้jmugกันลื่นหรือ ขอบไวนิลกว้าง 1 นิ้ว หนาประมาณ 2.5 มม.
- 2.5.6 ลูกนอนหรือลูกตั้งบันไดที่ระบุให้ปูกระเบื้องไวนิล ให้ทำjmugไวนิลทุกชิ้น และข้างบันไดจะต้องใส่ขอบไวนิลโดยตลอด

2.6 งานบัวเชิงผนัง

- ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูป ส่วนที่จัดกันระหว่างพื้นกับผนังให้มีบัวเชิงผนังตามรายการดังนี้
- 2.6.1 บังเชิงผนังของผนังไม้ ผนังไม้อัด หรือผนังแผ่นไม้ไม้ ให้ใช้บัวไม้เนื้อแข็งตามบัญชีที่ 1 ขนาดระบุ (Nominal size) 4 นิ้ว x 1 นิ้ว ย้อมสีเข้ม
- 2.6.2 บัวเชิงผนังของพื้นหินขัด ให้ใช้หินขัดสีเดียวกับพื้นหรือสีอื่นตามที่กำหนดให้ สูง 0.10 เมตร
- 2.6.3 บัวเชิงผนังของพื้นกระเบื้องไวนิล ให้ใช้บัวไวนิลสูง 4 นิ้ว และหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. สีดำหรือสีอื่นตามที่กำหนดให้
- 2.6.4 บัวเชิงผนังนอกจตามข้อ 2.6.1, 2.6.2 และข้อ 2.6.3 แล้ว กำหนดให้ใช้บัวเชิงผนังตามวัสดุ ของผิวพื้น สูง 4 นิ้ว

2.7 "ไม้"

- 2.7.1 "ไม้"ที่ใช้ในการก่อสร้างที่ติดตั้งอยู่ในโครงสร้างอาคารอย่างถาวร ให้ใช้ไม้ตามชนิดและคุณภาพที่ถูกต้องตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการมาตรฐานการก่อสร้าง ต้องเป็นไม้ที่ไม่มีรู ไม่มีตา มากผิดปกติ ไม่แตกร้าว คงโก่ง เป็นกระพี้หรือชำรุด และไม่มีการยืดหรือหดตัวอีกต่อไป หากมี การยืดหรือหดตัวภายใน ผู้รับจ้างต้องต้องแก้ไขและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ชนิดของไม้ถ้ามีได้ระบุรายละเอียดในแบบรูป ให้ใช้ไม้ตามบัญชีต่างๆ ถ้าไม่ระบุ เฉพาะแห่งไว้ ก็ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการเฉพาะแห่งนั้นๆ ในกรณีที่ผู้รับจ้างนำไม้มา ก่อสร้าง แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้ชนิดใดในบัญชี ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการตรวจสอบของกรมป่าไม้มาด้วย หรือถ้าจะใช้ชนิดไม้ที่แตกต่างจากบัญชีที่ระบุ ก็ให้ส่งผลการทดสอบที่ยืนยันว่าไม่นั้นมีความ แข็งแรงและมีความทนทานตามธรรมชาติมากกว่าค่าต่ำสุดของแต่ละบัญชีมาแสดง จึงจะเสนอขอ เทียบเท่าได้ ค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมดเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

"ไม้เนื้อแข็ง คำว่าไม้เนื้อแข็งที่ไม่ได้ระบุชนิดไว้ในแบบรูปและรายการนั้น ให้ใช้ไม้เนื้อแข็ง ตามรายการข้างล่างนี้"

บัญชีที่ 1

เลขที่	ชื่อไม้	กำลัง Kg/cm ²	ความทนทาน ตามธรรมชาติ
1	ไม้แดง Xylia Kerril craib & Hutch	111	A
2	ไม้ประดู่ Pterocarpus spp.	114	A
3	ไม้เต็ง Shorea obtuss wall	148	A
4	ไม้รัง Shorea siamensis Miq.	115	A
5	ไม้เคี่ยม Cotylelobium Lanceolatum Graib	127	A
6	ไม้เคี่ยมมะนอง Shorea Serioci Flora, Fisch & Hutohin	123	B+
7	ไม้หลุมพอ Intsia bakeri Prain	139	A
8	ไม้กันเกรา Fragea fragrans Barb	123	B
9	ไม้บุนนาค Measua ferrea Linn.	196	A
10	ไม้ตะเดียนทอง Hopea odatara Roxb.	100	B
11	ไม้ตะเดียนขัน Balanocappus heimii		
12	ไม้ตะเดียนหิน Hopea ferrea Pierre	137	B+
13	ไม้ขัน เต็งตานี Shorea thorelii Pierre	114	B
14	ไม้รอกพ้า Terminalia alata Heyne	105	B
15	ไม้ขากรหรือพันขาด Erythrophleum teysmanii Craib	165	B
16	ไม้ตะแบกเลือดหรือมะเกลือเลือด	154	B
17	ไม้กระพี้เขากวาง Dalbergia cultrala Graham	153	B
18	ไม้เขลึง Dialium cochinchinense Pierre	144	A
19	ไม้ตินนก Vitex sp.	139	A
20	ไม้เลียงมัน Berrya mollis wall	125	A
21	ไม้กระถินพิมาน Acacia siamensis Craib	122	A
22	ไม้ขานาง Homalium tomentosum Benth	117	B
23	ไม้แคตราย Stereospermum nauranthum Kurz	112	
24	ไม้พلوว Dipterocarpus tuberculatus Roxb	111	
25	ไม้มะค่าแท้ Sindora sp.	104	A
26	ไม้ตะแบกใหญ่ Legerstroernia calyculata Kurz	104	B
27	ไม้ตะเดียนราก Hopea avallanea Heim	103	A
28	ไม้เทียง Dipterocarpas obyusifolius Tejsrn	102	B
29	ไม้สะทิต Phoebe sp.	102	B+
30	ไม้เฉียงพร้านางแอก Carallia brachiata Merr	101	B+

บัญชีที่ 2

เลขที่	ชื่อไม้	กำลัง kg/cm ²	ความทนทาน ตามธรรมชาติ
1	ไม้ทองป้อง <i>Doompassia malaceeneis</i> Bentn.	165	C
2	ไม้โอบ <i>Homalium</i> sp.	146	C
3	ไม้ตะคร้อ <i>Schlelonera olesca</i> Merr.	142	C
4	ไม้ชะเจ้า <i>Millottis Loucantha</i> Kurr.	129	C
5	ไม้กะบก <i>Irvingia malayana</i> Oliver	128	C
6	ไม้กะเลียน <i>Polyathia</i> sp.	127	C
7	ไม้ตั้งหนน <i>Calopnyilum pulegerrimun</i> call	125	C
8	ไม้ยวน <i>Doornpassia exseisa</i> Taub	124	C
9	ไม้ปูเจ้า <i>Terminalia triteroides</i> Craib	123	C
10	ไม้หามราย <i>Terminalia</i> sp.	120	C
11	ไม้หลังคำ <i>Blospyoa</i> sp.	120	C
12	ไม้กาลอ <i>Shorea parvifolia</i> Dyer	112	C
13	ไม้ตะบูนคำ <i>Xylocarpus noinoeensis</i> Roem	112	C
14	ไม้มะปริง <i>Boues oppositifolia</i> Adelb	110	C
15	ไม้มะม่วงไข่เหลน <i>Bucnenania</i> sp.	109	C
16	ไม้มะแ芬 <i>Protium serratum</i> Engi	108	C
17	ไม้นาวา <i>Carcinia corea</i> linn	105	C
18	ไม้ยุง <i>Dipterocarpus</i> sp.	103	C
19	ไม้กะทั้งหัน <i>Calophyllum</i> sp.	103	C
20	ไม้ตะเคียนหนู <i>Anogeissus acuminate</i> Wall	100	C

ไม่นือเชิงตามบัญชีที่ 2 รวม 20 ชนิด เป็นไม่นือเชิงที่มีกำลังสูง แต่มีความทนทานตามธรรมชาติ น้อย ให้ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารต่างๆได้เพียงบางรายการเฉพาะส่วนที่อยู่ในร่ม ไม่ถูกแดดฝนและไม่อยู่ในน้ำ ปลวกไม่สามารถทำลายได้ คือ

1. โครงหลังคา ยกเว้น เชิงชาย
2. โครงพื้นบางส่วนที่ไม่ถูกแดดและฝน
3. โครงฝาบางส่วนที่ไม่ถูกแดดและฝน
4. โครงบันได ยกเว้น ส่วนที่อยู่ภายนอกที่ถูกแดดและฝน

/ บัญชีที่ 3

บัญชีที่ 3

เลขที่	ชื่อไม้	กำลัง Kg/cm ²	ความทนทาน ตามธรรมชาติ
1	ไม้มะชาง Madhuca grandiflora Fletch	97	B+
2	ไม้ยัยมหิน สะเดาข้าง Chadrasia Velutina Wight & Ann.	95	B+
3	ไม้กักโคน Caroya arborea Roxb.	94	B
4	ไม้กรวด Dipterocarpus intricatus Dyer.	83	B
5	ไม้อันทนิลน้ำ Lagerstroemia flos Roginiae Retz.	75	A
6	ไม้พยอม Shorea talura Roxb.	75	B
7	ไม้ไอน Artocarpus sp.	81	A

ไม้เนื้อแข็งตามบัญชีที่ 3 รวม 7 ชนิด เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีกำลังน้อย แต่มีความทนทานตามธรรมชาติมาก ให้ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารบางส่วน คือ

1. โครงพื้นให้ใช้เฉพาะบัวเชิงผนัง
2. โครงฝ่า ยกเว้นเสา
3. โครงบันได ยกเว้นแม่บันได

บัญชีที่ 4

เลขที่	ชื่อไม้	กำลัง Kg/cm ²	ความทนทาน ตามธรรมชาติ
1	ไม้ดำก้าง Vaticacoinerea King	167	
2	ไม้คอแ伦 Nephelium hypoleucm Kurz.	144	
3	ไม้แอ็ก Shorea alaue King	123	
4	ไม้พุด Carcinea sp.	127	
5	ไม้สีรามัน Littohi chinensis Sonn.	125	
6	ไม้ยางเลียน Dipterocarpus costatus Greer n.f.	123	
7	ไม้หล่นตัน Shorea guso Blume z.	109	
8	ไม้ทำโจ ทำซ้าง Platymitra siamensis Graib	106	
9	ไม้ตะเคียนราย Shorea gratissima Dyer.	106	
10	ไม้ขาวกเหลือง Carcinia therelii Pierre	106	
11	ไม้ทะโล้ พันตัน Sohma wallichii Dorth.	104	
12	ไม้ตัว Crataxylon sp.	103	
13	ไม้พันจำ Vatica sp.	102	
14	ไม้สำรอง Soapphiun sp.	102	

/ ไม้เนื้อแข็งตามบัญชีที่ 4

ไม่นิ่วแข็งตามบัญชีที่ 4 รวม 14 ชนิด เป็นไม่นิ่วแข็งที่มีความแข็งแรงมาก แต่ความทนทานตามธรรมชาติยังไม่มีสติ๊กิ ให้ใช้สร้างอาคารประเกท ส่วน อาคารชั่วคราว โรงรถ

ในกรณีที่โครงสร้างบางส่วนระบุชนิดไม่ว่าโดยเฉพาะ และไม่เหล่านั้นมีข่ายในห้องตลาด ผู้รับจ้างจะต้องใช้ไม้ตามที่ระบุไว้นั้น จะขออนุญาตใช้ไม้อื่นทดแทนไม่ได้ ยกเว้น มีกฎหมายกำหนดเป็นไม้หวงห้าม

ถ้าเป็นไม้พื้นเข้าลิน ต้องมีการตีตราหรือหันสือรับรองว่าไม้พื้นมีความชื้นสมดุลประมาณ 10 ถึง 14 % มาแสดง จึงจะนำไปติดตั้งได้ และไม้พื้นแต่ละแผ่นต้องยาวไม่น้อยกว่า 6 ช่วงตัว หรือ 3.00 เมตร

2.7.2 ไม่ที่ใช้สำหรับทำพื้นภายใน บันไดภายใน วงศบประตูหน้าต่าง (เว้นแต่จะระบุไว้ในแบบรูป หรือ กำหนดรายละเอียดเฉพาะเจาะจงไว้)

ลำดับที่	ชื่อไทย	ชื่อพฤกษศาสตร์	วงกบ	พื้น	บันได
1	ไม้มะค่าไมง	Afzalia xylocarpa Craib	X	X	X
2	ไม้มะค่าแต้	Sindora sp.	X	X	X
3	ไม้ตะแบก	Lagerstroemia calyculata Kurz.	-	X	-
4	ไม้ประดู่	Pterocarpus spp.	X	X	X
5	ไม้แดง	Xylia Kerrii Craib & Hutch.	X	X	X
6	ไม้บุนนาค	Mesua Ferrea Linn.	X	X	X
7	ไม้ตะเคียนทอง	Hopea odorata Roxb.	-	X	X
8	ไม้เคี่ยม	Cotylelobium lanceolatum Craib	X	X	X
9	ไม้ตาเสือ	Arnoora polystachya HK.f.X.	X	X	X
10	ไม้จำปา	Aeomadendron Spongocarpum	X	X	X
11	ไม้ขันนุนป่า	Artocarpus lanceifolia Roxb.	X	X	X
12	ไม้เฉียงพร้า	Carallia brachiata Murr	X	X	X
13	ไม้ยมหอม	Cedrela toona Roxb.	X	X	-
14	ไม้ยมหิน	Chukrasia velutina Wight & Arn.	X	X	X
15	ไม้ลันคaway	Dubanga sonneratoids Harn.	X	X	-
16	ไม้ก่อเดือย ก่อแผลม	Castanopsis sp.	-	X	-
17	ไม้กันเกรา	Fagraea fragrans Roxb.	X	X	X
18	ไม้เข็ง นาดำ	Dialium cochinchinense Pierre	X	X	X
19	ไม้สาย	Pometia sp.	-	-	X
20	ไม้แนนทรี	Peltophorum dasyrachis	X	X	X
21	ไม้ตองจิง	Sterculia alata Roxb.	X	X	X
22	ไม้พะยอม	Shorea talura Roxb.	X	X	X
23	ไม้ตะเคียนซัย	Balanocarpus heimii King	X	X	X

หมายเหตุ เครื่องหมาย X อนุญาตให้ใช้ได้ ไม่นืออ่อนและไม่นื้อแข็งนอกเหนือจากนี้ให้ส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบคุณภาพและต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน จึงจะนำเข้ามาใช้ได้

- 2.7.3 ส่วนที่ระบุให้ใช้มีสักในแบบบูรุษรายการ ให้ใช้มีสักตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ามีสักชั้นสองอย่างดี (Second class Europe)
- 2.7.4 สำหรับไม้ส่วนประกอบอาคารที่ใช้มีเนื้ออ่อน หรือที่ในแบบบูรุษรายละเอียดระบุให้ใช้มีเนื้ออ่อนโดยมิได้ระบุชนิด เช่น คร่าว ฝ้า ผ้า ไม้มอบฝ้า ให้ใช้มียาง ไม้มยมหอม หรือไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่า ถ้าเป็นส่วนอาคารที่ไม่ทาสีต้องเลือกใช้ไม้ฝ้ากับไม้ฝ้าให้มีสีกลมกลืนกัน และต้องไม่บิดโก่งงอ ซึ่งอาจทำให้แตกร้าวภายในหลัง
- 2.7.5 ไม้แบบ ต้องเป็นไม้ที่มีการยืดหดตัวไม่เกิน 0.2 % ไม่ดูดน้ำมากเกินไป หนานไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ไม่บิดเบี้ยวโค้งงอและไม่มียางออกเมื่อถูกน้ำซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อเนื้อคอนกรีตได้ สำหรับการก่อสร้างที่ต้องการความประณีตที่บางส่วนจำเป็นต้องใช้ม้อดันนั้น ผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้มีถึงขั้นตอนของงานไม่เคร่า เสาค้ำยันไม่ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า $1\frac{1}{2}$ นิ้ว $\times 3$ นิ้ว ยึดประกอบกับแบบตามหลักวิชาช่างที่ดี โดยต้องแข็งแรงรับน้ำหนักของคอนกรีตและทานแรงกระแทกของเครื่องสั่น คอนกรีตได้โดยไม่แตกร้าวหรือเคลื่อนไปจากที่เดิมในขณะทำการเทคโนโลยี สำหรับไม้ค้ำยันข้างแบบให้เป็นไปตามหลักการประกอบค้ำยันไม้แบบที่ดี ในกรณีต้องใช้วัสดุอื่นทำไม้แบบ หากวัสดุนั้นมีความเหมาะสมสมกับงานด้านสถาปัตยกรรม แต่มีผลทำให้เกิดการเสียกำลังของคอนกรีต เช่น ดูดซึมน้ำมากเกินไป คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจสั่งให้เปลี่ยนแปลงโดยใช้วัสดุอื่นแทนได้
- 2.7.6 เสาเข็มไม้ ต้องเป็นไม้เบญจพรรณที่ได้ขนาดตามที่ระบุในแบบบูรุษ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามแบบให้วัดที่กึ่งกลางความยาวเสาเข็มหรือวัดเฉลี่ยระหว่างโคนกับปลายเสาเข็มก็ได้ เสาเข็มต้องไม่คดงอนเกินไป ไม่มีรอยแตก ต้องทุบเปลือกออกหั้งหมดก่อนจึงจะนำไปตอกได้
- 2.7.7 หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับเนื้อไม้
- 2.7.7.1 ขนาด ไม่ที่เลือยและไสแล้ว ยอมให้เสียไม้เป็นคลองเลื่อยและไสกบ เล็กกว่าขนาดระบุ (Nominal size) ได้ แต่หลังจากตกแต่งพร้อมที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าค่าต่อไปนี้

ขนาดระบุ (นิ้ว)	$\frac{1}{2}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3	4
ขนาดที่ตกแต่งแล้ว (นิ้ว)	$\frac{3}{8}$	$\frac{13}{16}$	$1\frac{1}{16}$	$1\frac{5}{16}$	$1\frac{3}{4}$	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{11}{16}$	$3\frac{5}{8}$

ถ้าไม่ขนาดใหญ่กว่า 4 นิ้ว ให้สกบออกได้เพียง $\frac{1}{4}$ นิ้ว เป็นอย่างมาก สำหรับไม้พื้นและฝ้าไม้ขนาดกว้างให้เล็กลงจากขนาดที่กำหนดให้ $\frac{1}{2}$ นิ้ว เป็นอย่างมาก

/ 2.7.7.2 น้ำหนัก ห้ามใช้ไม้

2.7.7.2 น้ำหนัก ห้ามใช้มีที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ เมื่อเทียบกับไม้ขันดเดียวกันที่มีขนาดเท่ากัน ทำการก่อสร้าง

2.7.7.3 เนื้อไม้ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ทำการก่อสร้าง ไม่ห่อนได้มีขนาดเล็กกว่าขนาดที่อนุญาตให้หรือ ผู้เพระเหตุใดๆตาม หรือมีกราฟฟ์ ห้ามใช้ในการก่อสร้าง

2.7.7.4 ความชื้นและการยึดหด ไม่ที่นำมาติดตั้งทุกห่อนจะต้องมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 20

2.8 ประดูและหน้าต่าง

2.8.1 งานวงกบไม้

2.8.1.1 วัสดุ ไม้ที่จะใช้ทำวงกบประดูและหน้าต่าง ต้องเป็นไม้ตามชนิดและขนาดที่กำหนดให้ ในแบบรูป ถ้ามีได้กำหนดไว้ในแบบรูปให้ใช้ไม้ตามที่กำหนดของ ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้แดง หรือจะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งตามข้อกำหนดของกรมป่าไม้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว x 4 นิ้ว และต้องเป็นไม้ตามบัญชีที่ 1 ตามรายการนี้เนื้อแข็ง

2.8.1.2 การติดตั้ง วงกบไม้ทุกชุดก่อนนำไปติดตั้งให้หาด้วยแลกเกอร์กันเปื้อนก่อน 1 ครั้ง เมื่อ ติดตั้งแล้วต้องได้ดี ได้จาก แน่นและตรงตามที่กำหนดในแบบ ถ้าติดตั้งวงกบไม้กับส่วน ที่เป็นอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อก จะต้องทำการเทเสาระเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง อิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อกกับวงกบไม้ทุกแห่ง

2.8.2 งานประดูและหน้าต่างไม้

2.8.2.1 วัสดุ

1) ประดูไม้อัดพื้นเรียบ ชนิดใช้ภายในออก ผลิตจากโรงงาน มีความหนา 35 มม. และเป็น ไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 192-2549 การตกแต่งผิวตรงตามที่ ระบุไว้ในแบบขยายประดู

2) หน้าต่างไม้ ต้องเป็นหน้าต่างไม้สักบานทึบ ผลิตภัณฑ์มาตรฐานห้องคลาด คุณภาพดี ยกเว้นจะระบุในแบบรูปเป็นอย่างอื่น

2.8.2.2 การประกอบและฝึกเมื่อ การเว้นช่อง ให้เว้นช่องว่างเป็นระยะประมาณ 5 มม. ระหว่าง ขอบล่างบานประดูกับพื้นที่แต่ผิวแล้ว สำหรับประดูที่ใช้บานพับ ส่วนช่องว่างระหว่าง บานประดูกับข้างวงกบและขอบอื่นๆให้ห่างได้ไม่เกิน 3 มม. สำหรับประดูและหน้าต่าง ทั้งหมด

2.8.3 งานประดูและหน้าต่างเหล็ก

2.8.3.1 วัสดุ เหล็ก ให้ใช้เหล็กเหนียวผลิตร้อน

2.8.3.2 การติดตั้ง ผู้ประกอบต้องติดตั้งประดู-หน้าต่างทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อย ตามช่องเปิดที่ เตรียมไว้และต้องรับผิดชอบการเข้าส่วนประกอบต่างๆ ติดมือจับที่กรอบบาน ปรับระดับ ด้วยปุนฉบับทั้งภายในและภายนอกที่เสาเอ็น คานหับหลังและธรณีประดู ภายหลังการ ติดตั้งประดู-หน้าต่าง อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องสามารถเปิดและปิดได้สะดวก บานกับวงกบ เข้ากันสนิทป้องกันลมและฝุ่นได้ อุปกรณ์ยึดจะต้องได้รับการหล่อลื่นตามความจำเป็น

/ 2.8.3.3 การทำความสะอาด

2.8.3.3 การทำความสะอาด ให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดสะอาดผิวของงานประตู-หน้าต่างรวมทั้งอุปกรณ์ ทั้งด้านนอกและด้านในให้สะอาดปราศจากคราบปูน สี หรือสิ่งอื่นๆเพื่อให้ดูเรียบร้อยไม่ กีดขวางการขยายแกนน้ำ และการทำงานของอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ผู้รับจ้างต้องไม่ ใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งตกแต่งผิวนานได้

2.8.4 อุปกรณ์ประกอบประตูและหน้าต่างไม้

2.8.4.1 ประตูไม้ ดำเนินแบบรูปมีเดรบุให้ชัดเจนให้ถือตามรายการดังนี้

- 1) กุญแจลูกบิด ให้ใช้กุญแจลูกบิดแบบมีลิ้นคู่ ตัวกุญแจเป็นโครเมียมผิวด้าน (Satin Chrome) หรือชนิดเคลือบสี กุญแจแต่ละชุดจะต้องมีลูกกุญแจไม่น้อยกว่า 3 ดอก หรือผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
- 2) กุญแจลูกบิดสำหรับประตูห้องน้ำ-ส้วม ใช้เป็นชนิดโครเมียมผิวมัน ล็อกได้โดยวิธีหมุน สลักด้านในหรือ
- 3) กุญแจห้องน้ำแบบบ่วง-ไม่ว่าง ชนิดรูปสี่เหลี่ยมโครเมียมผิวมัน
- 4) กุญแจมือแบบเขากวาง (Lever hand lock) ให้ใช้ชนิดโครเมียมผิวมัน และแต่ละชุด มีลูกกุญแจไม่น้อยกว่า 2 ดอก
- 5) Door closer ให้ใช้ชนิดกระบอกสีเหลี่ยมเคลือบสีบรอนซ์อลูมิเนียม สามารถปรับ และติดตั้งได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของบานประตู ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต
- 6) บานพับสำหรับประตู ให้ใช้ชนิดเคลือบสีบรอนซ์เงินหรือทอง มีหวานในล่อนทุก รอยต่อ แกนหรือบานพับ Stainless steel ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว บานประตูทั่วไป ติด บานละ 3 อัน เฉพาะบานประตูที่กว้างเกิน 80 ซม. ให้ติดบานละ 4 อัน โดย 2 อันอยู่ ใกล้กับตอนบนของบานประตู

2.8.4.2 หน้าต่างไม้

- 1) บานพับปรับมุมสำหรับหน้าต่าง (Adjustable hinge) ให้ใช้ขนาด 12 นิ้ว สำหรับ หน้าต่างกว้างน้อยกว่า 70 ซม. ขนาด 14 นิ้ว สำหรับหน้าต่างกว้างตั้งแต่ 70-80 ซม. ขนาด 16 นิ้ว เมื่อหน้าต่างมีขนาด 80-100 ซม. หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- 2) มือจับ เป็นทองเหลืองชุบโครเมียมผิวมันอย่างหนา หรือเป็น Aluminum alloy ขนาด 4 นิ้ว
- 3) กลอนสลักสปริง เป็นทองเหลืองชุบโครเมียมอย่างหนา
- 4) กลอนเลื่อน (Barrel bolt) เป็นทองเหลืองชุบโครเมียมผิวมันอย่างหนาหรือ Aluminum alloy ขนาด 6 นิ้ว และ 4 นิ้ว สำหรับตอนบนและตอนล่างของบาน หน้าต่าง, ขนาด 8 นิ้ว และ 6 นิ้ว สำหรับตอนบนและตอนล่างของประตู

/ ขนาด 3 นิ้ว สำหรับบานล่าง

ขนาด 3 นิ้ว สำหรับยึดกลางหน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระถุก หรือช่วงกลางบานประตู

5) สลักกี้ดบานประตู (Door stop) ให้ใช้ชนิดทองเหลืองชุบโครเมียมอย่างหนา แบบก้านปูหันบี 2 ขา ติดระดับเหนือพื้น 15 ซม. หรือจะใช้เป็นปุ่มยางกันกระแทกและให้มีขอสับล็อกไว้ก็ได้

2.8.5 ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม

2.8.5.1 คุณสมบัติของอลูมิเนียม จะต้องมีเนื้อเป็น Alloy มีความแข็งแกร่ง ทนรับน้ำหนักได้ดี ความหนาของโครงอลูมิเนียม ที่ใช้เป็นวงกบกรอบบานของชุดหน้าต่าง และชุดซ่องแสง ต้องไม่น้อยกว่า 1.2 มม. และวงกบกรอบบานของชุดประตูต้องไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

2.8.5.2 การประกอบและติดตั้ง จะต้องได้แนวตั้งและแนวระดับ มุมของบานประตู-หน้าต่าง จะต้องได้จากทุกมุม ยกเว้น จะระบุให้ทำเป็นอย่างอื่น และให้ผู้รับจ้างเสนอแคตตาล็อก และตัวอย่างอลูมิเนียมให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติเสียก่อน

2.8.6 ประตูเหล็กม้วน ทั่วไปให้ใช้ประตูเหล็กบานทึบ นอกจากระบุในแบบรูปหรือกำหนดในการให้เป็นอย่างอื่น

2.8.6.1 ระบบปิด-เปิด ให้ใช้ระบบโซ่ดึง หรือระบบมือหมุน หรือมอเตอร์ไฟฟ้า หรือตามระบุ

2.8.6.2 ประตูทุกบานจะต้องมีกลอนล็อกด้านในพร้อมสายยูสำหรับคล้องกุญแจ

2.8.6.3 การติดตั้งประตูเหล็กม้วนต้องกระทำโดยช่างที่ชำนาญงานโดยเฉพาะและมีอุปกรณ์ ประกอบการติดตั้งสมบูรณ์ตามแบบมาตรฐาน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมั่นคง แข็งแรงกันลมกันฝนได้ดี

2.8.6.4 ให้ผู้รับจ้างนำตัวอย่างและแคตตาล็อกเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติ ก่อนลงมือทำการติดตั้ง

2.8.7 หน้าต่างบานเกล็ดพลิกได้กรอบโลหะ ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปหรือรายการเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ตามรายการดังนี้

2.8.7.1 กรอบเป็นเหล็กเคลือบสีอลูมิเนียมขอบผิวน้ำ ขนาดเกล็ดกระจาก กว้าง 6 นิ้ว หนา 1/4 นิ้ว แนวขอบโดยรอบกรอบหน้าต่าง เมื่อทำการปิดบานเกล็ดสนิทแล้วจะต้องกันฝนสาดเข้าได้อย่างดี (Water proof) เฉพาะบานเกล็ดบนอาคาร ตอนบนและตอนล่างของช่องบานเกล็ดจะต้องมีแผ่นเหล็กเคลือบสีหรือแผ่นอลูมิเนียมเพื่อกันฝนสาดเข้า

2.8.7.2 ให้ใช้บังคับบานเกล็ดด้วยระบบมือหมุน และถ้าจุดที่ติดมือหมุนอยู่สูงจากพื้น เกินกว่า 1.50 เมตร ให้ติดก้านต่อเพื่อบังคับบานเกล็ดลงมาถึงจุดที่ติดมือหมุน

2.8.7.3 กรอบบานเกล็ดทุกชุดจะต้องมีเหล็กกันขโมย

2.8.7.4 เกล็ดกระจากทุกชิ้นจะต้อง Lombum ไม่บาดมือ และต้องมีความยาวของแผ่นพอเหมาะสม กับช่องหน้าต่าง

2.9 งานฝ้าเพดาน

- 2.9.1 การติดตั้งฝ้าเพดาน ผู้รับจ้างจะต้องทำความเข้าใจเรื่องทางเดินต่างๆ ของท่อ การติดตั้งฝ้าเพดานทุกชนิดต้องกระทำภายหลังการเดินท่อต่างๆ รวมทั้งสายไฟฟ้า การปฏิบัติงานเป็นไปตามลำดับขั้น เพื่อให้ได้ผลงานที่ได้มาตรฐาน ไม่เคร่าเครื่องฝ้าเพดานจะต้องมีขนาด ระยะ สูงต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จวัสดุฝ้าเพดานจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่พอดี ไม่หม่นจนเกินไป เครื่องที่ยืดก่อนติดตั้งแล้วเสร็จวัสดุฝ้าเพดานจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่พอดี ไม่หม่นจนเกินไป เครื่องที่ยืดก่อนติดตั้งแล้วเสร็จวัสดุฝ้าเพดานจะต้องปรับแนวให้มีระดับเรียบเสมอกันตลอด ฝ้าเพดานเมื่อติดตั้งแล้ว จะต้องได้ระดับเรียบสม่ำเสมอ การแบ่งวัสดุฝ้าเพดานให้เป็นไปตามแบบ หากนอกเหนือไปจากแบบให้เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อวินิจฉัย
- 2.9.2 การเปิดช่องตรวจในฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานส่วนใดที่มีช่องว่างกว้างพอที่คนจะเข้าไปได้ ต้องจัดทำช่องที่ฝ้าเพดานให้ปิดเปิดได้อย่างน้อย 1 แห่ง โดยมีขนาดที่เหมาะสม ติดบานพับ มือจับ และกลอน ส่วนตำแหน่งให้อีกตามที่กำหนดไว้หรือที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนดให้ขณะทำการก่อสร้าง ยกเว้นฝ้าเพดานชนิดที่ถอดเข้าออกได้อยู่แล้ว
- ส่วนฝ้าเพดานที่มีท่อต่างๆ ซ่อนอยู่ ให้จัดช่องเข้าตรวจเช่นกัน แต่ถ้าไม่มีช่องว่างกว้างพอ ให้คนเข้าไปตรวจได้ ให้ยึดแผ่นฝ้าเพดานด้วยตะปูเกลียวเพื่อสามารถถอดฝ้าเพดานออกตรวจ ช่องท่อเหล่านี้ได้ในภายหลัง ทั้งนี้ให้ปฏิบัติเฉพาะฝ้าเพดานแผ่นที่ตรงกับรอยต่อหรือยุ/neinท่อเท่านั้น
- 2.9.3 ระดับฝ้าเพดานและช่องแสง อาจเปลี่ยนแปลงระดับความสูงต่ำได้เพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและเกิดความเรียบร้อยมากที่สุด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว
- 2.9.4 การรับรองความเสียหาย ฝ้าเพดานทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับ แนวแผ่นฝ้าเป็นเส้นตรง เรียบร้อย ไม่มีรอยขูดขีด หรือบิ่นกระเทาะ ต้องไม่เปรอะเปื้อน หากมีส่วนเสียได้ฯ ตั้งกล่าว เกิดขึ้น จะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น การเจาะฝ้าเพื่อการเดินท่อต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องทำด้วยความประณีตระหง่านความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

2.10 งานหลังคา

- 2.10.1 กระเบื้องไกรเบื้องไยหินแผ่นลอนชนิดต่างๆ ให้มุ่งซ้อนทับกันไม่น้อยกว่า 20 ซม. บนลอนจะต้องยึดด้วยตะปูเกลียวของสังกะสีที่ผลิตขึ้นสำหรับมุงกระเบื้องชนิดนั้นโดยเฉพาะ แผ่นละ 2 จุด ห้ามมุ่งด้วยขอร์ดโดยเด็ดขาด ตะปูเกลียวที่ยึดกระเบื้องต้องไม่ขันแน่นเกินไปเพื่อให้กระเบื้องขยายตัวได้เล็กน้อยเมื่อได้รับความร้อนจากแสงแดด กระเบื้องที่มุ่งซ้อนกันจะต้องตัดมุมด้วยเลือยหรือเครื่องมืออย่างคม การมุงกระเบื้องในระดับและแ Kawadeiyakan ให้ลอนควาของกระเบื้องด้านข้างครอบบนลอนหมายตามทิศทางที่ฝนตก เพื่อป้องกันลมพัดเออน้ำฝนย้อนเข้าตามแนวรอยต่อระหว่างกระเบื้องด้านข้าง ครอบสันหลังคาและครอบตะแส้นให้ใช้ครอบมาตรฐานที่เหมาะสมกับความลาดชันของหลังคานั้น ในกรณีที่หลังคานั้นกับกำแพงให้หล่อคานปีกนกคอนกรีตเสริมเหล็กยึนคลุมกระเบื้องเพื่อไม่ให้น้ำฝนไหลย้อนจนเกิดร้าชีมได้

ถ้าหลังคาชนกับผนังไม้ให้ใช้แผ่นเหล็กอับสังกะสีหนา 0.6 มม. (เบอร์ 24) สอดปลายเข้าไปในผนังและยื่นปิดลอกกระเบื้องให้เรียบร้อย

2.10.2 หลังคาชนิดอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามแบบรูปประการ ซึ่งจะระบุเพิ่มไว้เฉพาะงานหรือเป็นพิเศษ เฉพาะแห่ง กรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.10.3 รางน้ำ ให้ดำเนินการตามแบบรูปประการและแบบขยาย รางน้ำต้องมีขนาดใหญ่พอจะรับปริมาณน้ำฝนได้ตามขนาดของหลังคา ถ้าทำด้วยแผ่นเหล็กอับสังกะสีต้องหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. (เบอร์ 24) การต่อระหว่างแผ่นให้งอแผ่นทับกัน แล้วเชื่อมหรือบัดกรีให้เรียบร้อย ความลาดของรางน้ำประมาณ 1 ต่อ 200 ทิศทางลาดลงสู่ท่อระบายน้ำ เหล็กยึดรางน้ำต้องแข็งแรงและมีระยะห่างที่เหมาะสม ถ้าเป็นรางน้ำชนิดลอยตัว เหล็กยึดต้องเป็นเหล็กอับสังกะสีด้วย รางน้ำที่มีความยาวเกินกว่า 18 เมตรขึ้นไป ให้จัดทำรอยต่อป้องกันการยึดหดของรางน้ำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การจัดทำรอยต่อนี้ควรจัดทำบริเวณตำแหน่งสูงสุดของรางน้ำ

ในกรณีที่ใช้รางน้ำสำเร็จรูปพิริชให้ปฏิบัติตามวิธีการของผู้ผลิต กรณีที่เป็นรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กให้ฉบับปูนซีเมนต์ขัดมันภายในให้เรียบร้อยตามที่แสดงในแบบรูป

2.10.4 เชิงชายและปั้นลม กรณีที่กำหนดให้ทำด้วยไม้ ให้ใช้ไม้ที่มีคุณภาพไม่劣กว่าไม้เนื้อเข็งที่ระบุตามรายการไม้ รวมทั้งไม้ปิดลอกกระเบื้องด้วย ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบขยาย

2.10.5 ช่องระบายน้ำอากาศ ช่องระบายน้ำความร้อนและอากาศใต้หลังคา ให้จัดทำตามแบบรูปและแบบขยาย กรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปให้กรุภายนวดด้วย漉ดตาข่ายเหล็กอับสังกะสีชนิดตาถี่

2.11 งานเครื่องสุขภัณฑ์

2.11.1 วัสดุ

2.11.1.1 เครื่องสุขภัณฑ์ ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อ่างล้างหน้า-ล้างมือ เป็นสุขภัณฑ์วิเครียสไชนา มอก.791-2531 โถส้วมนั่งราบเป็นสุขภัณฑ์เซรามิก มอก.792-2554 โถปัสสาวะเป็นสุขภัณฑ์วิเครียสไชนา มอก.795-2544 ยกเว้นที่ระบุในแบบรูปประการเป็นตรา แบบ และสีอื่น

2.11.1.2 อุปกรณ์ก็อก ให้ผู้รับจำจัดหาเครื่องสุขภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์ก็อกพร้อมสต็อปวาล์ว ครบทุกชุด ซึ่งเป็นชนิดที่ระบุไว้ในแบบรูป

2.11.1.3 อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ผู้รับจำจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ให้ครบตามที่ระบุไว้ในแบบรูป สิ่งของทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพใหม่และผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพและฝีมือดี

2.11.2 วิธีการรักษา

2.11.2.1 การรักษา ภายหลังการติดตั้งแล้ว เครื่องสุขภัณฑ์จะต้องได้รับการป้องกันความเสียหายเนื่องจากดินฟ้าอากาศ การก่อสร้างและการดำเนินการอื่นๆ ในระยะเวลาและทำความสะอาดก่อนการส่งมอบ

/ 2.11.2.2 เครื่องสุขภัณฑ์ชำรุด

2.11.2.2 เครื่องสุขภัณฑ์ชำรุด คณะกรรมการตรวจการจ้างจะไม่ยอมรับงานสุขภัณฑ์ที่ชำรุด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องสุขภัณฑ์ใหม่มาทดแทนให้ โดยค่าใช้จ่ายเป็นภาระของ ผู้รับจ้างทั้งสิ้น

2.12 งานทาสี

งานทาสีหมายถึง การพ่น การทา ลงผ้า เชลแลก แลกเกอร์ ลงน้ำมัน ตลอดจนงานตกแต่ง อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วย การทาสีส่วนที่มองเห็นด้วยสายตาทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่กำหนดไว้ เป็นอย่างอื่นหรือที่เป็นวัสดุประดับต่างๆ

2.12.1 วิธีการทำงาน

2.12.1.1 ข้อปฏิบัติทั่วไป

- 1) ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายการงานทาสีอย่างเคร่งครัด ให้ถือว่ามีเจตนา ที่จะพยายามปลอมแปลง ผู้ควบคุมงานมีสิทธิ์จะสั่งให้ล้างหรือชุดสีออกแล้วหาก ใหม่ให้ถูกต้องตามรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่วนเวลาที่ล่าช้าเพราะการนี้ ผู้รับจ้างจะใช้เป็นข้ออ้างในการขอขยายเวลาไม่ได้
- 2) ห้ามทาสีในขณะที่มีความชื้นสูง และผิวน้ำที่จะทาสีได้ต้องแห้งสนิท
- 3) ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมตัวอย่างสีจริงที่จะใช้ โดยให้ทางหรือพ่นกับวัสดุที่มีผิว เมมีอนผิวจริงของอาคารขนาดประมาณ 30×30 ซม. เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน
- 4) ให้น้ำสีและภาชนะบรรจุสีที่กำหนดให้ใช้เท่านั้นเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง สีและ ภาชนะบรรจุอื่นๆ ห้ามนำเข้ามาในบริเวณก่อสร้างโดยเด็ดขาด
- 5) การนำสีมาใช้แต่ละวด จะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีที่ กำหนดให้ใช้และได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
- 6) รายละเอียดอื่นๆ เช่น เนดสี ความอ่อนแก่ของสี ให้ผู้รับจ้างเสนอขอรับ รายละเอียดต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างในเวลาอันสมควร
- 7) ในการทาสี ผู้รับจ้างจะต้องยึดถือปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตสีอย่าง เคร่งครัด เช่น การผสมสีพลาสติกอีมัลชัน น้ำที่ใช้ผสมจะต้องสะอาดและได้ สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
- 8) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการทาสีอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องขอใบรับรองจาก บริษัทผู้ผลิตสีมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างในวันส่งมอบงาน โดย จะต้องรับรองคุณภาพสี และรับประกันความเสียหายจากการทาสี เป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 1 ปี ถ้ามีข้อบกพร่องเสียหายผู้รับจ้างต้องรับจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ เรียบร้อยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเรื่องจากผู้ว่าจ้างโดยไม่ คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น

/ 2.12.1.2 การเตรียมงานและรองพื้น

2.12.1.2 การเตรียมงานและรองพื้น

1) ปูนฉาบ อิฐ คอนกรีต ฯลฯ

(ก) ผิวพื้นใหม่

- ทำความสะอาดผิวที่จะทาสีโดยปัดฝุ่นออกให้หมด และใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดให้ทั่ว
- ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- ทาสีรองพื้น

(ข) ผิวพื้นที่ทิ้งไว้นานและยังไม่ได้ทาสี

- ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดหรือขัดด้วยแปรงลวดแล้วแต่ความเหมาะสมกับผิว
- ซ้อมแซมรอยชำรุดต่างๆ
- ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- รองพื้นด้วยสีรองพื้น
- บนพื้นผิวที่ค่อนข้างหยาบให้ใช้สีโปวแล้วทำการขัดให้เรียบ เพื่อปิดรอยหยาบต่างๆ ที่มืออยู่

(ค) ผิวพื้นที่เคยทาสีแล้วจะทาสีทับใหม่

- ในกรณีที่สีเก่าแน่นอยู่ในสภาพชำรุดมาก ก็ให้ขูดสีเก่าจนออกให้หมด และใช้วิธีเข่นเดียวกันกับการทาสีบนผิวพื้นใหม่

2) ไม้

(ก) ตรวจให้แน่ใจว่าไม้ที่จะทาสีนั้นแห้งสนิท

(ข) ซ้อมและอุดรูต่างๆ

(ค) ขัดเรียบด้วยกระดาษทราย

(ง) ปัดฝุ่นต่างๆ ออกให้หมด

(จ) ถ้าไม่นั้น percegn น้ำมันหรือมีความดูดซึมมากเป็นพิเศษ ให้ทาทับหน้าด้วย เชลแล็กก่อน 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้ปฏิบัติเฉพาะส่วนที่อยู่ภายนอกเท่านั้น

3) โลหะเหล็กหรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก

(ก) ขัดสนิมหรือเศษผงออกโดยขัดด้วยกระดาษทราย หรือแปรงลวด

(ข) ขัดรอย percegn น้ำมันด้วยน้ำยาไตรคลอโรเอธิลีนหรือน้ำยาประเภทเดียวกัน

(ค) ล้างด้วยน้ำยา กันสนิม โดยผสมน้ำสะอาดสองเท่าตัว ระหว่างล้างห้ามทำให้น้ำมันไปถูกเนื้อไม้ประกอบโลหะ

(ง) ล้างน้ำยาล้างสนิมออกด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

2.12.1.3 การทาสี

- 1) การทาสีรองพื้น ให้ทาด้วยสีที่ห้อเดียวกันกับสีทาทับหน้า
- 2) การทาสีทับหน้า ให้ทาด้วยสีที่กำหนดให้ โดยต้องยึดถือข้อปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตสีนั้นๆ โดยเครื่องครัด การทาทับหน้าให้ทาไม่น้อยกว่าสองครั้งโดยไม่นับสีรองพื้น เมื่อทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมองไม่เห็นสีของผิวพื้นเดิม รอยด่าง รอยแปรง หรือไม่เรียบร้อยเหละเทอะ การทาสีอาจจะใช้วิธีพ่น ลูกกลิ้ง แทนการทาด้วยแปรงก็ได้ แต่เมื่อเสร็จแล้วจะต้องเรียบร้อยตามที่กำหนดให้
- 3) การทาภายใน ให้ทาด้วยสีชนิดที่ผลิตขึ้นสำหรับทาภายในอาคาร หรือจะใช้สีชนิดทาภายนอกอาคารแทนก็ได้
- 4) การทาภายนอก ให้ทาด้วยสีชนิดที่ผลิตขึ้นสำหรับทาภายนอกโดยเฉพาะ ทั้งนี้ให้รวมถึงภายในห้องน้ำห้องส้วมที่ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ต้องทาสีภายนอกด้วย
- 5) การเก็บสี ต้องแยกสีสำหรับทาภายในและสำหรับทาภายนอกออกจากกัน มิให้ปะปนกันโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าพยาຍາມหลักเลี้ยง หากปรากฏว่ามีการนำสีสำหรับทาภายในไปทาภายนอก ก็จะมาอ้างภายหลังว่าเกิดจากความเลินเล่อสับสนมิได้ โดยต้องทาสีใหม่และค่าใช้จ่ายเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
- 6) สีน้ำมัน
 - (ก) การทาสีรองพื้น
 - ถ้าเป็นวัสดุประเภทไม้ ให้รองพื้นด้วยสีน้ำมันชนิดเดียวกันกับสีทับหน้าทุกประการ ห้ามนำสีอื่นมารองพื้นโดยเด็ดขาด
 - ถ้าเป็นโลหะประเภทส่วนผสมของเหล็กให้ปฏิบัติตามข้อ 2.12.1.2 3)
 - ถ้าระบุให้ทาบนผิวปูนหรือคอนกรีต ให้ทารองพื้นด้วยสีชนิดเดียวกันกับสีที่จะทาทับหน้า
 - (ข) การทาสีทับหน้า ให้ทาด้วยสีที่กำหนดให้ โดยถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตสีนั้นๆ โดยเครื่องครัด การทาทับหน้าให้ทาไม่น้อยกว่าสองครั้ง โดยไม่นับสีรองพื้น การทาแต่ละครั้งจะต้องรอให้สีที่ทาครั้งก่อนแห้งเสียก่อนจึงจะทาทับหน้าครั้งต่อไปได้ เมื่อทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่เห็นสีของผิวพื้นเดิม รอยด่าง รอยแปรง หรือไม่เรียบร้อยเหละเทอะ และต้องมีสีเรียบสม่ำเสมอ กัน
- 7) น้ำมันวนิช
 - (ก) การทาบนผิวพื้นไม้ใหม่ เพื่อความคงทนให้ทนน้ำมันวนิชสามครั้ง ครั้งแรกผสมทินเนอร์ร้อยละสิบ ครั้งต่อไปไม่ต้องผสม

/ (ข) การทาบนพื้นที่

(ข) การทابนพื้นที่ที่หวานนิชเก่ามาแล้ว สำหรับพื้นเก่าที่อยู่ในสภาพเรียบร้อย
ให้หน้ามันวนานิชไม่สมทินเนอร์ทับสองครั้ง

(ค) ข้อพึงระวัง

- ระยะเวลาสีแห้ง แห้งทั่วไปทาทับได้ 4-6 ชั่วโมง แห้งสนิททาทับได้
อย่างน้อย 16 ชั่วโมง

- ถ้าจะใช้น้ำมันวนานิชนี้ทาพื้นเก่าที่มีน้ำมันวนานิชอยู่แล้ว ให้ล้างด้วยน้ำยา
ซักฟอกอย่างอ่อน ผึงให้แห้งสนิท จากนั้นใช้กระดาษทรายขัดเรียบแล้ว
จึงทาด้วยน้ำมันวนานิช ถ้าน้ำมันวนานิชเก่าอยู่ในสภาพไม่ดี ให้ขูดน้ำมัน
วนานิชออกให้หมด ทำความสะอาดแล้วทาทับ

8) สีอื่นๆ ซึ่งได้กำหนดเป็นพิเศษ ให้เป็นไปตามที่แสดงไว้ในแบบรูป

9) ส่วนที่ไม่ต้องทาสี ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ส่วนที่ไม่ต้องทาสีคือส่วน
ที่ใช้ประดับตกแต่งสีขาวของวัสดุ เช่น กระเบื้องเคลือบ หิน กระดล้าง กระเบื้อง
ดินเผา ซีเมนต์ขัดมัน เป็นต้น โดยให้ขัดล้างจนสะอาดและเห็นความงาม
ธรรมชาติ

2.12.2 การส่งมอบงาน

นอกจากจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องส่งไปรับรองของ
บริษัทผู้ผลิตสีหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อแสดง
รายละเอียดว่า

- 1) สีที่นำมาใช้ครั้งนี้เป็นสีแท้ของบริษัทผู้ผลิตสี ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มี
มติอนุมัติให้ใช้และตามแบบรูปรายการกำหนดให้ใช้ได้
- 2) ปริมาณของสีที่ใช้ถูกต้องตามพื้นที่ที่ทาสี โดยให้แจ้งระบุปริมาณของสีแต่ละชนิด
ที่ใช้ด้วย การนับปริมาณของสีที่ใช้ให้ถือจากรายละเอียดของสีแต่ละยี่ห้อซึ่ง
สามารถพิสูจน์ได้

หมวดที่ 3 รายการวิศวกรรม

3.1 งานเก็บวัสดุ

- 3.1.1 การเก็บปูนซีเมนต์ ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บวัสดุสำหรับเก็บปูนซีเมนต์ ณ บริเวณก่อสร้าง หรือใช้ถังสำหรับเก็บปูนซีเมนต์โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถกันน้ำ ฝน และความชื้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องให้เสร็จพร้อมที่จะเก็บปูนซีเมนต์ได้ทันทีที่ปูนซีเมนต์มาถึงบริเวณก่อสร้าง ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เก็บไว้นานเกิน 1 เดือน นับตั้งแต่ที่ขนออกจากโรงงาน
- 3.1.2 การเก็บราย ให้กองไว้บนพื้นที่สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีสิ่งสกปรกปะปนได้่าย ไม่มีน้ำโโซครก แหล่งผ่าน ถ้ากองไว้บนดินต้องเก็บการดบริเวณที่จะกองให้เรียบร้อยและห้ามใช้ทรายบริเวณผิดตันหรือที่มีดินปะปน
- 3.1.3 การเก็บหิน ให้กองไว้บนพื้นที่สะอาด เป็นระเบียบ แยกออกเป็นแต่ละขนาดไม่ปะปนกัน
- 3.1.4 การเก็บอิฐและคอนกรีตบล็อก ให้ปลูกโรงเก็บ โดยปูพื้นแล้ววางเรียงให้เป็นระเบียบอย่างมั่นคง หรือวางในที่ที่ไม่ถูกสิ่งสกปรกหรือน้ำที่จะก่อให้เกิดตะไคร่หรือราได้ อิฐหรือคอนกรีตบล็อกที่มีสิ่งสกปรกจับแน่นหรือมีอินทรีย์ติดติด เช่น ราหรือตะไคร่น้ำ จะนำไปใช้ในการก่อสร้างไม่ได้
- 3.1.5 การเก็บปูนขาว ให้เก็บในลักษณะเดียวกับการเก็บปูนซีเมนต์
- 3.1.6 การเก็บเหล็ก ให้ปลูกโรงเก็บที่สามารถป้องกันเหล็ก ไม่ให้ถูกน้ำฝน น้ำโโซครก กรด ด่าง เกลือ รวมทั้งเศษดินและสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี และใช้เก็บเหล็กได้ทันทีที่ขนเหล็กมาถึงบริเวณ ก่อสร้าง
- 3.1.7 การเก็บไม้ ให้สร้างโรงเก็บไม้หรือจัดทำสถานที่เก็บซึ่งป้องกันแผล น้ำ ฝน ความชื้น และปลวก ได้เป็นอย่างดี ควรอยู่ในที่โปร่งลมพัดผ่านได้และใช้เก็บไม้ได้ทันทีที่ขนไม้มามาถึงบริเวณก่อสร้าง
- 3.1.8 การเก็บแผ่นพื้นสำเร็จรูป ให้จัดวางกองในลักษณะที่สามารถนำไปปูได้่าย การอนุต้องให้ถูกวิธี ที่จะไม่ทำให้เกิดโมเมนต์ลบจนแผ่นพื้นหัก ความสูงในการเก็บกองต้องไม่มากเกินไป ซึ่งควรทำตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต
- 3.1.9 สารผสมเพิ่ม (Admixtures) สารผสมเพิ่มที่บรรจุใส่ถัง กระป๋อง หรือขวด ต้องป้องกันการ ระเหย แడดเผา น้ำ ฝน หรือสารอื่นเจือปน และห้ามวางอยู่ใกล้ไฟ

3.2 งานปรับพื้นที่

หมายถึง งานขุด ณ บดอัด ขันย้ายดิน เพื่อให้ได้ผลงานและลักษณะงานที่ถูกต้องตามแบบรูปและหลัก วิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างต้องจัดทำวิธีการป้องกันการกระทบกระเทือน หรือผลเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแก่อุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินใดๆภายในและ/หรือข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง หากเกิดผลเสียหายและ/หรือคดีใดๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณี

/ 3.2.1 งานขุดดิน

3.2.1 งานชุดดิน

- 3.2.1.1 การขุดลอกดินเดิม ในกรณีที่ต้องค่อนตันไม่ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.15 เมตรขึ้นไป ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน และหลังจากค่อนแล้วให้ทำการขุดตอและถอนรากไม้ออกให้หมด ขุดลอกหน้าดินออกให้ลึกอย่างน้อย 0.30 เมตร หรือตามรายการประกอบแบบ ส่วนที่เป็นหินองน้า คุน้ำ หรือบ่อน้ำ ให้ขุดลอกจนหมดดินเลน
- 3.2.1.2 การขุดหลุมฐานรากและห้องใต้ดิน ต้องขุดให้ได้ตามแน่น ขนาด และระดับตามที่กำหนดในแบบรูป และให้กว้างสอดคล้องแก่การทำงาน กันหลุมต้องได้ระดับและเรียบ ในกรณีที่แบบรูปไม่ได้กำหนดความลึกมาให้โดยเฉพาะฐานรากนั้น ถ้าเป็นฐานรากบนดินแข็งต้องขุดให้ถึงชั้นดินแข็ง และถ้าเป็นฐานรากบนเสาเข็มต้องขุดให้ถึงหัวเสาเข็ม แต่ทั้งนี้เมื่อทำฐานรากแล้วต้องให้ขอบของฐานรากอยู่ต่ำกว่าระดับดินเดิมอย่างน้อย 0.30 เมตร หรือในกรณีที่มีการกำหนดระดับของคานคอดิน ก็อาจจะทำให้ต้องกดระดับฐานรากลงไปอีกได้ ในสถานที่ก่อสร้างที่มีน้ำใต้ดินมาก ต้องขุดหลุมไว้ที่มุมเพื่อใช้สำหรับสูบน้ำ หากเป็นฐานรากบนดินแข็งและมีบริเวณบางส่วนเป็นดินอ่อนมาก ให้ขุดลอกออกให้หมด แล้วแทนที่ของว่างนั้นด้วยทรายทรายทับหน้าด้วยคอนกรีตทรายหนาประมาณ 10 ซม.
- 3.2.1.3 การขุดอื่นๆ การขุดดินเพื่อวางท่อร้อยสาย ท่อน้ำ ท่อประปา และอื่นๆ ต้องขุดให้ได้แนว (Line) และเชิงลาด (Grade) ตามแบบ และต้องกระทำในช่องว่างที่สอดคล้องประสานกับงานก่อสร้างอื่นๆ

3.2.2 การณดิน

- 3.2.2.1 การณดินเพื่อทำถนน ถนนภายในบริเวณก่อสร้างให้คอมด้วยทรายทรายหรือลูกรังนับจากดินเดิมที่ขุดออกแล้วจนถึงระดับดินเดิม(Subgrade) ที่กำหนดในแบบรูป รายการ การณทรายหรือลูกรังให้คอมตามแนวถนน และให้กว้างออกไปเป็นไฟล์ถนนนับจากขอบถนนเป็นระยะไม่น้อยกว่า 1.00 เมตรทั้งสองข้าง รถน้ำและบดอัดเป็นชั้นๆ ความหนาแต่ละชั้นไม่เกิน 0.20 เมตร ขนาดรถบดไม่ต่ำกว่า 10 ตัน หรือด้วยอุปกรณ์หรือกรรมวิธีอื่นที่ทำให้พลังงานในการบดอัดเทียบเท่ากันซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว
- 3.2.2.2 การณดินปรับพื้นบริเวณทั่วๆ ไป ให้คอมด้วยทรายทรายหรือลูกรังหรือวัสดุอื่นที่ได้กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ โดยทำการณเป็นชั้นๆ หนาชั้นละไม่เกิน 0.50 เมตร รถน้ำและบดอัดด้วยวิธีการเช่นเดียวกับข้อ 3.2.2.1 บริเวณใดที่แบบรูปกำหนดให้เป็นพื้นที่จัดสวนให้ทับหน้าด้วยดินสำหรับปลูกพืชหนา 0.50 เมตร แต่ถ้าเป็นสนามหญ้า เช่น สนามกีฬา ความหนาดินทับหน้าไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร

/ 3.2.2.3 การณดินหลุมฐานราก

- 3.2.2.3 การถอนดินหลุมฐานรากและรอบห้องใต้ดิน ให้หมดด้วยทรายหยาบ ถ้าจะใช้ดินที่ขุดขึ้นมาขณะทำฐานรากนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน และผู้ดูแลห้องใต้ดินต้องตรวจสอบว่าการถอนไม่ทำให้ชำรุดเสียหาย
- 3.2.2.4 การถอนรอบบ่อชี้ม ให้ทำการถอนด้วยอิฐหักหรือกรวดผสมกับถ่านไม้ในอัตราส่วน 3 : 1 โดยรอบบ่อชี้ม ห่างจากขอบบ่อออกไปประมาณ 0.50 เมตร
- 3.2.2.5 การถอนด้านในกำแพงกันดิน ในกรณีที่มีรูระบายน้ำในกำแพงกันดินนั้นต้องให้ส่วนที่สัมผัสกับกำแพงเป็นอิฐหักหรือกรวดหรือหินคลุกหนาอย่างน้อย 0.15 เมตร ถัดเข้ามาเป็นทรายหยาบหรือทรายขี้เป็ดก็ได้
- 3.2.2.6 การถอนบ่อบำบัดน้ำเสีย ในกรณีที่เป็นบ่อบำบัดสำเร็จรูป ให้ถอนรอบบ่อด้วยทรายหยาบหรือทรายขี้เป็ด
- 3.2.2.7 การถอนอื่นๆ ท้องร่อง บ่อ หรือหลุมที่ขุดขึ้นเพื่อการวางท่อ การสร้างบ่อเกราะ หรือบ่อพัก เมื่อได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้กลบได้แล้ว ให้ถอนด้วยทรายหยาบและบดอัดให้แน่น
- 3.2.2.8 หลังจากเสร็จงานถอน ในพื้นที่ก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้ ก่อนจะทำการเทคโนโลยีพื้น ต้องราดด้วยน้ำยา กันปลวกให้ทั่วภายในต่ออาคารที่จะทำการก่อสร้างและโดยรอบอาคารเป็นระยะไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ตามกรรมวิธีของผู้ให้บริการกำจัดปลวกนั้นๆ โดยต้องมีการรับประกันผลงานภายใน 5 ปี น้ำยา กันปลวกที่ใช้ต้องเป็นสารเคมีที่มีความปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยงและพืช โดยต้องส่งรายละเอียดให้กรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

3.3 งานฐานราก

3.3.1 ฐานรากแผ่นดินแน่น (ไม่ใช้เสาเข็ม)

- 3.3.1.1 ฐานรากจะต้องวางอยู่บนดินเดิมเสมอ ความลึกของฐานราก ขนาด และรายละเอียดการเสริมเหล็กจะต้องเป็นไปตามแบบรูปและรายการประกอบแบบที่กำหนดให้
- 3.3.1.2 การก่อสร้างฐานรากที่มีระดับลึกต่างกัน จะต้องทำฐานรากที่มีระดับลึกมากที่สุดก่อน แล้วจึงทำฐานรากที่ลึกของลงไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันฐานรากที่ตื้นกว่าพังทลาย แต่ทั้งนี้ถ้าฐานรากที่ลึกต่างกันอยู่ห่างกันมากพอที่จะไม่พังทลาย (ขอบที่ใกล้กันที่สุดห่างกันมากกว่าความลึกของฐานรากที่ลึกกว่า) ก็สามารถทำพร้อมกันได้
- 3.3.1.3 ในการก่อสร้างฐานรากบนพื้นที่ลาดเอียง ฐานรากตัวริมที่ติดกับพื้นเอียงลาดจะต้องมีความลึกจากขอบนอกสุดส่วนบนของฐานรากถึงผิวดินที่เอียงลาดนั้นเป็นระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร สำหรับฐานรากวางบนดิน และไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร สำหรับฐานรากวางบนหิน เพื่อป้องกันไม่ให้ฐานรากโผล่จากการสึกกร่อนของดิน หากแบบรูปและรายการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้ปฏิบัติตามแบบรูปและรายการนั้น แต่ต้องไม่น้อย

กว่าจะย้ายที่กำหนดข้างต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง

- 3.3.1.4 ในกรณีที่ไม่สามารถชุดดินให้ได้ระดับความลึกของฐานรากตามแบบรูปและรายการ
เนื่องจากชุดดึงขึ้นลุกรังหรือขันหินพืดแล้ว ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนี้

- 1) รับแจ้งรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบผ่านผู้ควบคุมงาน เพื่อ
ตรวจสอบและวินิจฉัยว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร คำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็น
เด็ดขาด ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
- 2) หากเป็นขันหินพืด ฐานรากต้องฝังลงในเนื้อหินพืดนั้นลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
โดยวัดตรงส่วนที่ดีนที่สุด และเพื่อให้ทราบว่าเป็นหินพืดจริงหรือไม่ ผู้รับจ้าง
ต้องเจาะรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 2.50 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า
2.00 เมตร ฐานรากหนึ่งไม่น้อยกว่า 2 รู เพื่อประกอบการพิจารณา ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการนี้เป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
- 3) หากเป็นชั้นลุกรัง ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2) ทุกประการ
- 4) ในกรณีที่เจาะขันหินพืดหรือขันลุกรังแล้วปรากฏว่ามีความลึกน้อยกว่า 2.00
เมตร ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของขันดินใต้ฐานรากนั้นๆ ถ้า
ผลการทดสอบมีกำลังรับน้ำหนักไม่เพียงพอ ก็ต้องเสนอวิธีแก้ไขปัญหาต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อวินิจฉัยต่อไป

- 3.3.1.5 ในกรณีที่ชุดดินจนถึงระดับใต้ฐานรากตามที่แบบรูปและรายการกำหนดไว้ให้แล้ว
ปรากฏว่าดินใต้ฐานรากนั้นเป็นดินกมหรือดินที่มีคุณภาพไม่ดีไม่สามารถรับน้ำหนักได้
ผู้รับจ้างต้องชุดดินให้ลึกลงไปอีกจนถึงขันดินแข็งและผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบหา
กำลังรับน้ำหนักของขันดินแข็งนั้นด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจและคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งในการนี้อาจมีผลทำให้ต้องเพิ่มขนาดหน้าตัดและ
ปริมาณเหล็กเสริมของเสาตอม่อหรือต้องทำความสะอาดเพื่อลดความชั่วคราวของเสาตอม่อ
ผู้รับจ้างต้องรับทำให้โดยไม่เพิ่มเงินและไม่เพิ่มเวลา

3.3.2 งานเสาเข็ม

เสาเข็มไม้และเสาเข็มคอนกรีตต้องเป็นไปตามแบบรูปและรายการ ก่อนตอกต้องจัดให้
เสาเข็มอยู่ในแนวตั้งก่อนจึงจะตอกได้ ถ้าตอกแล้วหันศูนย์กลางต้องรายงาน และ/หรือ เสนอ
แนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อวินิจฉัยสิ่งการแก้ไข และการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวผู้รับจ้างต้องปฏิบัติทันทีโดยไม่เพิ่มเงินและไม่เพิ่มเวลา ในการตอกเสาเข็ม
แต่ละตันต้องตอกต่อเนื่องให้เสร็จ เสาเข็มคอนกรีตอนุญาตให้ใช้หอยท่อนต่อ แต่ละหอยไม่
จำเป็นต้องยาวเท่ากัน โดยให้ได้ความยาวรวมของเสาเข็มไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบรูป ระยะเวลา
ที่ใช้เข็มต่อเสาเข็มให้ถือว่าอยู่ในระหว่างการตอกเสาเข็ม ห้ามหยุดตอกแล้วตอกซ้ำโดยเด็ดขาด
ระยะเวลาหยุดได้ๆ ถ้านานเกิน 45 นาทีถือว่าเป็นการหยุดตอกแล้วตอกซ้ำ หากมีปัญหาใดๆ ให้

ผู้รับจ้างเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อวินิจฉัยก่อนดำเนินการต่อไปใน จุดนั้น ส่วนจุดอื่นๆ ให้ปฏิบัติงานต่อไปได้ตามปกติ การกำหนดให้ตอกเสาเข็มเสร็จสมบูรณ์ใน แต่ละตันนั้นมีได้หมายถึงการตอกเสร็จทั้งฐานราก ถ้าฐานรากไม่มีเสาเข็มหลายตัน จะตอก เสาเข็มเสร็จเพียงบางตันก็ได้

3.3.2.1 เสาเข็มไม้ ต้องเป็นไม้เนื้อแข็ง กลม ตรง ปราศจากเปลือกไม้ รอยแตกร้าว ผุ รูพรุน อันเนื่องจากแมลงและสาเหตุอื่นๆ เสาเข็มทุกตันต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดย เฉลี่ย (วัดที่โคนตัน กลางตัน และปลายตัน) และความยาวเสาเข็มต้องไม่น้อยกว่าที่ กำหนดไว้ในแบบรูป ปลายเสาเข็มทุกตันต้องตัดตรงไม่เสี้ยมปลาย การตอกต้องให้ ถูกต้องตามตำแหน่งในแบบขยายฐานราก การตอกเสาเข็มด้วยเครื่องจักรให้ใช้ขนาด ของลูกตุ้มตอกดังนี้

ขนาดเสาเข็ม	ใช้ลูกตุ้มหนักไม่เกิน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 5.00 เมตร	700 กิโลกรัม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	700 กิโลกรัม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	700 กิโลกรัม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว ยาว 8.00 เมตร	1000 กิโลกรัม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว ยาว 8.00 เมตร	1000 กิโลกรัม

การตอกเสาเข็มสำหรับอาคารขนาดเล็ก คือ บ้านพัก ป้อมยาม อนุญาตให้ตอกด้วย สามเกลอและเสี้ยมปลายได้ การเสี้ยมปลายต้องไม่น่ำเกิน 0.30 เมตร

3.3.2.2 เสาเข็มคอนกรีต

- 1) การตอกเสาเข็ม จะต้องมีการดำเนินการป้องกันหัวเสาเข็มแตกเนื่องจากการ กระแทกของลูกตุ้ม ถ้าใช้หมกเหล็กครอบหัวเสาเข็มในการตอกเสาเข็ม หมาก จะต้องมีขนาดพอเหมาะสมกับหัวเสาเข็ม และภายในหมากให้ใช้ไม่น่ำเกิน 0.30 เมตร กระสอบรองหัวเสาเข็ม และเมื่อไม่รองหรือกระสอบในหมากแตกยุ่งทำให้ ประสิทธิภาพการตอกลดลงจะต้องเปลี่ยนใหม่
- 2) ห้ามตอกเสาเข็มที่มีอายุคอนกรีตน้อยกว่า 28 วัน ยกเว้นในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ พิเศษที่แข็งตัวและมีกำลังร้าวแต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน
- 3) ลูกตุ้มตอกเสาเข็ม ต้องหนักไม่น้อยกว่า ผลรวมของน้ำหนักเสาเข็ม เสาส่ง และ หมากครอบหัวเสาเข็ม หรือหนัก 3 ตันขึ้นไป
- 4) ระยะยกลูกตุ้มต้องไม่สูงเกินไปจนทำให้เกิดผลเสียหายแก่เสาเข็มที่จะตอก การ ตอกโดยใช้ปืนจี้ห้ามยกลูกตุ้มสูงเกิน 1.00 เมตร
- 5) การตอกเสาเข็มแต่ละตัน ต้องตอกต่อเนื่องกันตั้งแต่เริ่มตอกจนกระทั่งแล้วเสร็จ ห้ามหยุดพักในระหว่างการตอก เว้นแต่การต่อเสาเข็มด้วยการเชื่อมไฟฟ้า

- 6) เสาเข็มทุกตันต้องตอกให้ได้กำลังไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในแบบรูป ในกรณีที่ควบคุมการตอกด้วย Blowcount ให้ทำการตรวจสอบทุกตัน
- 7) เสาเข็มทุกตันต้องตอกให้ได้ตามแบบรูป ระยะผิดศูนย์ต้องไม่เกิน L/6 เมื่อ L เป็นขนาดเสาเข็ม และระยะผิดศูนย์สูงสุดไม่เกิน 6 ซม. เสาเข็มผิดตั้งได้ไม่เกิน 0.2 % ของความยาวเสาเข็ม ถ้าผิดไปจากนี้ผู้รับจ้างต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างวินิจฉัยโดยเร็ว
- 8) ในกรณีที่ตอกเสาเข็มไม่ลึก ห้ามตอกใหม่หรือเข่นโดยเด็ดขาด ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงาน และ/หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที
- 9) ถ้าเสาเข็มที่ตอกไปแล้วเกิดปูดขึ้นเนื่องจากการตอกเสาเข็มข้างเคียงหรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องตอกเสาเข็มนั้นใหม่ให้ได้ Blowcount เท่ากับค่าสุดท้ายของเสาเข็มต้นนั้นเมื่อแรกตอก และ/หรือ ให้ระดับปลายเสาเข็มอยู่ในระดับเหมือนเมื่อแรกตอก
- 10) ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานการตอกเสาเข็มทุกตันต่อผู้ควบคุมงาน และ/หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้างภายใน 24 ชม. หลังจากเสร็จสิ้นงานตอกเข็มประจำวันทุกวัน
- 11) การตัดหัวเสาเข็ม ห้ามทำการตัดหัวเสาเข็มจนกว่าคอนกรีตหายากันหลุมฐาน รากจะแห้งตัวภายในหลังการเทคอนกรีตหายากแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม. การตัดหัวเสาเข็มต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและประณีต และต้องห้าวไว้ป้องกันการแตกร้าวของเสาเข็มให้ร้อยตัด ในกรณีเสาเข็มโผล่พื้นดินเป็นอุปสรรคต่องานตอกเสาเข็มต้นอื่นๆ ให้ตัดเสาเข็มส่วนที่อยู่เหนือระดับดินออกไปก่อน
- 12) เสาเข็มเสีย เสาเข็มได้ฯ ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าเป็นเสาเข็มเสีย ผู้รับจ้างจะนำมาใช้งานไม่ได;
 - 12.1) เสาเข็มเสียก่อนทำการตอก ต้องขันย้ำออกไปให้พ้นบริเวณก่อสร้าง
 - ก) เสาเข็มไม้ ที่ผิดขนาด คงอยู่ แตกร้าว ผุ รูพรุนเนื่องจากแมลงหรืออื่นใดก็ตาม ซึ่งมีผลกระทบต่อกำลังการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม
 - ข) เสาเข็มคอนกรีต ที่มีรอยร้าว มีรูพรุน เนื่องจากการแยกตัวของปูนทรายกับหินขณะผลิต หรือ ลักษณะอื่นใดก็ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีผลกระทบต่อกำลังการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มต้นนั้นๆ
 - 12.2) เสาเข็มเสียน่องจากการตอก เสาเข็มที่ตอกผิดศูนย์ ผิดตั้ง เกินกว่าค่าที่ยอมให้ และ/หรือ ไม่ได้ Blowcount ตามที่กำหนดไว้ อันเนื่องจากเหตุใดๆ ก็ตาม ซึ่งทำให้จำเป็นต้องมีการแก้ไขแบบฐานรากเพื่อให้รับน้ำหนักบรรทุกได้ตามกำหนด ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขโดย

/ ก) ถอนเสาเข็มต้นนั้นออก

- ก) ถอนเสาเข็มตันนั้นออกแล้วตอกตันใหม่แทนที่ หรือ
- ข) แซมเสาเข็มในตำแหน่งที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดให้หรือ
- ค) กรณีที่ตอกไม่ได้ Blowcount และเป็นเสาเข็มสองหัวต่อหัวที่มีส่วนต่อ
เหลืออยู่ในลักษณะที่ทำการต่อได้สะดวก ให้ต่อเสาเข็มอีกหัว แล้ว
ทำการตอกส่องลงไปจนได้ Blowcount ตามที่กำหนด
- 13) เสาเข็มเจาะ ให้ดำเนินการตามกรรมวิธีของผู้ผลิต ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว
- 14) เสาเข็มแรงเหวี่ยง ให้ดำเนินการตามกรรมวิธีของผู้ผลิต ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว

3.4 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

3.4.1 ปูนซีเมนต์

- 3.4.1.1 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างทั้งหมด ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1-2555 เช่น ปูนทีพีโอ (สีแดง) ของ
บริษัททีพีโอ โอลีน จำกัด, ปูนซ้าหงแดง ของบริษัทເອສີ່ຈີ จำกัด, ปูนອນທີ່ເພຣ ຂອງ
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด หรือตราอื่นๆ
- 3.4.1.2 ปูนซีเมนต์ชิลิกາ เช่น ปูนทีพีโอ (สีเขียว) ของบริษัททีพีโอ โอลีน จำกัด, ปูนตราเสือ
ของบริษัทເອສີ່ຈີ จำกัด, ปูนตราแก้ว ของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ให้
ใช้เฉพาะปูนก่อ ปูนฉาบ ปูนตกแต่งทั่วไป และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดที่ไม่ได้ถ่าย¹
น้ำหนักจากพื้นลงมา เช่น พื้นทางเท้ารอบอาคาร พื้นชั้นล่างที่เทบนดินตามอัตราแน่น
หรือรายละเอียดแน่น เป็นต้น
- 3.4.1.3 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์เสื่อมคุณภาพโดยความชื้นจับตัวแข็งเป็นก้อนแล้วหรือโดยเหตุอื่นใด
- 3.4.1.4 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ต่างประเภทสมocom กรีตปูนกัน หรือเทต่อเนื่องกันในขณะที่ส่วน
ซึ่งเทไว้ก่อนและเป็นปูนต่างประเภทนั้นยังไม่แข็งตัว
- 3.4.2 ทราย ต้องเป็นทรายน้ำจืดที่ไทยบ คบ แข็งแกร่ง มีมีดสม่ำเสมอ และสะอาดปราศจากวัสดุอื่น²
เจือปน เช่น เปลือกหอย ดิน เก้าอี้น และสารเคมีต่างๆ ที่จะทำให้คอนกรีตเสียความมั่นคง
แข็งแรงไป
- 3.4.2.1 ทรายไทยบ สำหรับสมocom กรีต ปูนก่อ และอื่นๆ มีขนาดระหว่าง 1.55-3.00 มม.
- 3.4.2.2 ทรายละเอียด สำหรับปูนฉาบและอื่นๆ มีขนาดระหว่าง 0.50-1.50 มม. และก่อนนำมาใช้ต้องร่อนผ่านตะแกรงให้มีมีดสม่ำเสมอ ก่อนทุกครั้ง

3.4.3 หินหรือกรวด

หิน กรวด ที่ใช้ต้องแข็งแกร่ง เหนียว ไม่ผุ และสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปนจะต้อง
มีก้อนชนิดที่มีขนาดด้านหนึ่งใหญ่เกิน 3 เท่าของอีกด้านหนึ่งประมาณได้ไม่เกิน 20 % โดยน้ำหนัก

และเมื่อทำการทดสอบความสึกกร่อนโดยวิธี Los Angeles Abrasion Test แล้วต้องสูญเสียน้ำหนักไม่เกิน 40 %

หินที่ใช้สมคอนกรีตทั่วไปมี 2 เบอร์ ดังนี้

หินเบอร์ 1 ขนาดก้อนระหว่าง 3/16 นิ้ว (3 มม.) ถึง 3/4 นิ้ว (19 มม.)

หินเบอร์ 2 ขนาดก้อนระหว่าง 3/4 นิ้ว (19 มม.) ถึง 1 1/2 นิ้ว (38 มม.)

3.4.4 น้ำ

3.4.4.1 น้ำที่ใช้สมคอนกรีตต้องเป็นน้ำจืด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ และสารอินทรีย์ต่างๆ ที่จะทำให้กำลังคอนกรีตลดลง ในกรณีที่บริเวณนั้นมีน้ำประปาให้ใช้น้ำประปาในการผสมคอนกรีต

3.4.4.2 ถ้าหากในที่ก่อสร้างไม่มีพืช เช่น เป็นน้ำที่มีน้ำทึบจากโรงงานอุตสาหกรรมเจือปน ให้น้ำน้ำสะอาดจากที่อื่นมาใช้แทน

3.4.4.3 ถ้าจำเป็นที่ต้องใช้น้ำขุ่นมาผสมคอนกรีต จะต้องทำน้ำให้ใสเสียก่อนจึงจะนำมาใช้ได้

3.4.5 สารผสมเพิ่ม (Admixtures) การใช้สารผสมเพิ่มเพื่อปรุงแต่งคุณภาพของคอนกรีต ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทราบล่วงหน้าก่อนจะเริ่มงานคอนกรีตเพื่อพิจารณาความเหมาะสม เป็นงานๆไป ในทุกกรณีห้ามใช้สารผสมเพิ่มเกินกว่าหนึ่งชนิดในการผสมคอนกรีตครั้งหนึ่งๆ

3.4.6 คอนกรีต

3.4.6.1 ส่วนผสมและกำลังคอนกรีต คอนกรีตที่ใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กต้องมีคุณสมบัติตามชนิด ค.1, ค.2, ค.3 และ ค.4 โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการคำนวณออกแบบ ส่วนผสมคอนกรีตและอัตราส่วนผสมจากการทดลองจริง เสนอคณะกรรมการตรวจ การจ้างผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณา และในการนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพั่นภาระ ความรับผิดชอบในเรื่องกำลังคอนกรีตไม่ได้ตามที่กำหนด และหากไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น คอนกรีตที่ใช้ในโครงสร้างทั่วไปให้ใช้ชนิด ค.1

ชนิดของ คอนกรีต	ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ ต่อกอนกรีต 1 ลบ.ม. ต้องไม่น้อยกว่า (Kg)	ค่าแรงอัดประดัยต่ำสุดของ ตัวอย่างทรงกระบอกมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ที่อายุ 28 วัน (Ksc)
ค.1	290	180
ค.2	320	240
ค.3	350	300
ค.4	400	350

- 3.4.6.2 คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready mixed concrete) ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให้เปลี่ยนแปลงได้บ้างขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต แต่หน่วยแรงอัดประลัยต่ำสุดของตัวอย่างทรงกระบอกมาตรฐานจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 3.4.6.1 ก่อนที่จะนำมาใช้ได้ ต้องส่งรายการคำนวณออกแบบส่วนผสมและผลทดสอบจากการผสมจริงให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อน

3.4.6.3 การยุบตัว (Slump) เฉพาะคอนกรีตประเภทกำหนดแรงอัดประลัย เมื่อผสมแล้วทดสอบการยุบตัวด้วยวิธี Method of test for Slump of Portland Cement Concrete ASTM C-143 จะต้องมีการยุบตัวตามตารางที่กำหนดให้นี้ คอนกรีตประเภทอื่นนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจสั่งให้ทดสอบการยุบตัวแล้วแต่จะเห็นสมควร

ตารางการยุบตัวของคอนกรีตสำหรับโครงสร้างประเภทต่างๆ

ชนิดของโครงสร้าง	การยุบตัว (Slump)	
	สูงสุด (ซม.)	ต่ำสุด (ซม.)
ฐานราก	10	5
พื้น คาน และผนัง	15	7
เสา	15	7
พื้นทางเท้า	8	5

- 3.4.6.4 ส่วนผสมคอนกรีต ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดแรงอัดประลัยหรือไม่ได้กำหนดอัตราส่วนผสมคอนกรีต ให้ใช้อัตราส่วน ซีเมนต์ : ทราย : หิน โดยปริมาตรดังนี้

1) คอนกรีตสำหรับฐานรากและเสา	2 : 3 : 6
2) คอนกรีตสำหรับพื้น คาน และอื่นๆ	1 : 2 : 4
3) คอนกรีตทยาบใต้ฐานราก	1 : 3 : 5

3.4.6.5 การเตรียมงานก่อนเทคโนโลยี

 - 1) ผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
 - 2) แบบหล่อคอนกรีตต้องพร้อมและแข็งแรงที่จะรับการเทคโนโลยีได้ เหล็กเสริม จะต้องประกอบให้ถูกต้องและมั่นคง วัสดุที่จำเป็นต้องฝังในเนื้อคอนกรีต (Embed Items) เช่น ท่อเดินสายไฟ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวผ้า ฯลฯ ต้องติดตั้งอย่างมั่นคงและครบถ้วน ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเทคโนโลยีทุกครั้ง
 - 3) ผู้รับจ้างต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และแรงงานที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับงานเทคโนโลยี เพื่อให้งานเทคโนโลยีเสร็จสิ้นโดยเร็วไม่ล่าช้า คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้

/ ผู้ควบคุมงานมีสิทธิ์บังคับ

ควบคุมงานมีสิทธิ์บังคับใช้การเทคโนโลยีได้ หากพิจารณาเห็นว่าผู้รับจ้างยังไม่พร้อมที่จะทำงานเทคโนโลยี หรือมีแรงงานและอุปกรณ์ที่ใช้ได้ไม่เพียงพออันจะทำให้งานเทคโนโลยีล่าช้า ห้างนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อขอต่ออายุสัญญา ก่อสร้างไม่ได้หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้

3.4.6.6 การเทคโนโลยี

- 1) การลำเลียงและการเทคโนโลยีจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการแยกตัวของคอนกรีต สำหรับการทำให้คอนกรีตแน่น ให้ใช้เครื่องสั่นคอนกรีต (Vibrator)
- 2) คอนกรีตที่ผสมแล้ว ต้องรีบนำไปเทลงในแบบโดยเร็วที่สุดก่อนที่คอนกรีตนั้นจะแข็งตัว (ไม่ควรเกิน 30 นาที สำหรับคอนกรีตที่ไม่ผสมตัวหน่วง) และต้องระมัดระวังไม่ให้เหล็กเสริมเคลื่อนหรือเปลี่ยนไปจากตำแหน่งเดิม
- 3) ถ้าหากเทคโนโลยีส่วนหนึ่งส่วนใดไม่เสร็จในวดีเดียว แล้วจำเป็นต้องหยุดการทำงานเทคโนโลยี ให้หยุดการทำงานเทคโนโลยีได้ในตำแหน่งที่กำหนดในตาราง หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นคราวๆ ไป

ตารางแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้ร้อยต่อการเทคโนโลยี

ชนิดของโครงสร้าง	ตำแหน่งของรอยต่อ
ฐานราก	ห้ามหยุดเทคโนโลยี ห้ามมีรอยต่อ
เสา	ระดับห้องคนที่สารองรับ รอยต่อต้องตั้งฉากกับเสา
คานยื่น	ห้ามหยุดเทคโนโลยี ห้ามมีรอยต่อ
คานทั่วไป	ต้องหล่อพร้อมกับพื้น (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูป) หยุดที่กึ่งกลางคาน รอยต่อตั้งฉากกับแนวคาน
พื้นยื่น	ห้ามหยุดเทคโนโลยี ห้ามมีรอยต่อ
พื้นทั่วไป	หยุดได้ที่กึ่งกลางพื้น รอยต่อตั้งฉากกับผิวพื้น
ผนัง ค.ส.ล.	แนวตั้งหยุดได้เมื่อร้อยต่อเป็นแนวตั้ง แนวอนhydได้ ทุกระดับ แต่รอยต่อต้องเป็นแนวระดับเดียวกัน
บันได, ชานพักบันได, พื้นหน้าบันได, คาน, บันได	ห้ามหยุดเทคโนโลยี

เมื่อจะเทคโนโลยีต่อจากที่หยุดไว้ ให้กะเทาะหน้าคอนกรีตเก่าออกทำให้หายาบ เป็นการเอาน้ำปูนที่แข็งตัวบนส่วนผิวน้ำหน้าออก ทำความสะอาดแล้วราดน้ำให้ซึม ราดซ้ำ

ด้วยน้ำปูนข้นๆ (ผสมน้ำต่อชีเมนต์ 1: 1) และให้รับเทคโนโลยีต่อไปทันที ห้ามราดทิ้งไว้จนแห้ง

- 4) ในการเทคโนโลยีต้องตรวจสอบการยุบตัว (Slump) ทุกครั้งที่เปลี่ยนอัตราส่วนผสมของน้ำกับปูนชีเมนต์ หรือผู้ควบคุมงานเห็นว่าคอนกรีตขันหรือเหลวเกินไป การทดสอบต้องเป็นไปตามหมวดที่ 4 ข้อ 4.2 วิธีทดสอบความขันเหลวของคอนกรีต
- 5) ห้ามเทคอนกรีตในขณะที่มีฝนตก เว้นแต่มีที่ป้องกัน

3.4.6.7 การซ่อมผิวคอนกรีต

- 1) ห้ามทำการซ่อมผิวคอนกรีตที่ถอดแบบแล้วจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อน หากพบว่าผู้รับจ้างทำการซ่อมผิวคอนกรีตที่ไม่เรียบร้อยก่อนได้รับอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างทำการรื้อถอนเฉพาะส่วนที่ทำการซ่อมหรือโครงสร้างส่วนนั้นออกทั้งหมดและจัดทำใหม่แทน โดยที่ผู้รับจ้างจะชดเช็ขึ้นหรือเรียกร้องสินจ้างเพิ่มเติมไม่ได้และขอขยายอายุสัญญาไม่ได้
- 2) ผิวคอนกรีตที่มีรูพรุนหรือส่วนบกพร่องเล็กน้อย ไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงานให้ซ่อมได้แล้ว ให้ทำการสกัดคอนกรีตที่เกะกันอย่างหลวงๆ บริเวณนั้นออกให้หมด และอุดฉาบด้วยปูนทราย อัตราส่วนผสม ปูนชีเมนต์ : ทราย = 1: 2 หรือวัสดุอุดya แนวที่มีคุณภาพและกำลังไม่น้อยกว่าคอนกรีตส่วนนั้นหรือที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงานเห็นสมควร
- 3) คอนกรีตที่มีรูพรุนมากจนมองเห็นเหล็กเสริมภายใน หรือมีส่วนบกพร่องอันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงถาวรของโครงสร้าง คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการรื้อถอนและก่อสร้างขึ้นใหม่แทน โดยที่ผู้รับจ้างจะชดเช็ขึ้นหรือเรียกร้องสินจ้างเพิ่มเติมไม่ได้และขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

3.4.6.8 การบ่มคอนกรีต คอนกรีตเมื่อเทลงแบบใหม่ๆ และสั่นด้วยเครื่องจักรนั่นแล้ว ต้องป้องกันไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนหรือแห้งเร็วเกินไปเนื่องจากถูกแดดร้อน หรือไม่ให้รับน้ำเพิ่มขึ้นจากฝนหรือน้ำอื่นๆ เมื่อแข็งตัวแล้วจึงฉีดน้ำที่ไม่แบบ (ถ้าเป็นแบบเหล็กฉีดเฉพาะผิวคอนกรีตที่พ่นแบบ) เมื่อถอดได้มีแบบแล้วให้คลุมด้วยตรวจสอบและฉีดน้ำให้ทั่วตลอด หรือใช้สารบ่มคอนกรีตชนิดพ่นทุ่มผิวคอนกรีตหรือวิธีอื่นใด แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างก่อน ในระหว่างนี้ห้ามกองวัสดุใดๆ บนคอนกรีตเด็ดขาด

/ 3.4.6.9 ส่วนทุ่มคอนกรีต

3.4.6.9 ส่วนหุ้มของคอนกรีต ถ้ามีได้แสดงไว้ในแบบรูปรายการแล้ว ให้ใช้ส่วนหุ้มของคอนกรีตจากผู้ไม่แบบถึงผิวนอกเหล็กเสริม ดังต่อไปนี้

โครงสร้าง	ระยะหุ้ม (ซม.)
พื้น	1.5
คาน เสา	2.5
เสาตอม่อ	4.0
ฐานราก	5.0

ในกรณีโครงสร้างอยู่ในบริเวณกัดกร่อนสูง เช่น ชายทะเล ให้ใช้ชีเมนต์ทนชัลเพต และระยะหุ้มตามมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของ วสท.

3.4.6.10 แบบหล่อ

1) ไม่ที่ใช้ทำแบบหล่อต้องเป็นไม่ที่แข็ง ไม่ผุ ไม่คงอยู่ มีผิวน้ำเรียบ พยายามใช้ไม่น้อยชิ้นที่สุด หรือจะใช้แผ่นเหล็กทำแบบหล่อ ก็ได้

2) แบบหล่อต้องเข้าให้สนิทเพื่อป้องกันน้ำปูนรั่ว และผิวด้านในของแบบที่สัมผัสกับคอนกรีตต้องเรียบและต้องล้างให้สะอาดก่อนเทคอนกรีต ก่อนเข้าแบบให้ทาผิวที่สัมผัสดอนกรีตด้วย Non-crete, Reebol, หรือ Febstrike หรือวัสดุอื่นที่คณะกรรมการการตรวจการจ้างอนุญาตให้ใช้ได้ และต้องระวังไม่ให้เปื้อนเหล็กเสริมเป็นอันขาด ห้ามใช้น้ำมันเครื่องหรืออาจรบกวนแบบเป็นอันขาด

3) แบบหล่อส่วนอื่นๆ

3.1) ฐานราก ให้ใช้คอนกรีตทรายอัดแน่นที่ระดับเสมอหัวเสาเข้ม ห้ามเททับบนหัวเสาเข้ม ถ้าหัวเสาเข้มบางตันต่ำกว่าระดับหัวเสาเข้มที่วางไว้แต่ต่างกันไม่มาก ให้ปัดคอนกรีตทรายบันนี้พอดีระดับหัวเสาเข้มตันนั้น เพื่อให้เนื้อคอนกรีตจริงของฐานรากวางบนหัวเสาเข้มทุกตัน แต่ถ้าระดับต่างกันมาก ให้ปัดคอนกรีตทรายบันเสมอหัวเสาเข้มตันต่ำที่สุด เมื่อคอนกรีตทรายเข็งตัวดีแล้ว จึงตัดเสาเข้มที่สูงกว่าออกไปให้เสมอ กับหัวเสาเข้มตันที่ต่ำสุดนั้น

3.2) คานคอдин ให้ท้องคานคอдинถ้าจะใช้ดินผสมหรือทรายผสมทำแบบ ต้องปูพลาสติกก่อนเทคอนกรีต หรือจะใช้คอนกรีตทราย 1:3:5 หนา 5 ซม. แทนท้องแบบก็ได้

3.3) พื้นชั้นล่าง พื้นคอนกรีตชั้นล่างไม่ว่าจะวางบนดินหรือวางบนคาน ซึ่งมีระดับต่ำมาก ไม่อาจจะทำไม้แบบได้หรือทำได้แต่ร้อยกาก ให้ใช้ดินผสมจนเกือบได้ระดับแล้วปิดทับด้วยทรายทรายประมาณ 10 ซม. หรือมากกว่า ฉีดน้ำอัดให้แน่นจนไม่ยุบตัวขณะเทคอนกรีต ทำร่องโดยรอบแผ่นพื้น วางเหล็กเสริมหนุนให้เต็มระดับ แล้วทำการมีดสะอาดและเทคอนกรีตได้

4) ภายในเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากเทคโนโลยีต่อสื่อสารที่มีขึ้นไปทำการก่อสร้างได้ฯ บนส่วนนั้น

5) การถอดแบบ ห้ามผู้รับจ้างรื้อถอนแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิดออก จนกว่าจะผ่านเวลาที่กำหนดต่อไปนี้

ชนิดแบบหล่อคอนกรีต	เมื่อเที่ยวแล้วครบไม่น้อยกว่า(วัน)
กำแพง เสา ข้างคาน	1
รองรับพื้น	7
รองรับใต้คาน	14

การนับเวลาให้เริ่มนับจากเทคโนโลยีต่อสื่อสาร 24 ชม. เมื่อนับเป็น 1 วัน และในกรณีที่จะถอดแบบก่อนเวลาที่กำหนดไว้ นี้ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

หลังจากถอดแบบแล้วต้องบ่มคอนกรีตให้เปียกชุ่มอยู่เสมอ ห้ามปรับแต่งผิวคอนกรีตด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น ก่อนได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน

6) แบบหล่อที่รื้อถอนออกแล้ว ก่อนที่จะนำไปใช้ใหม่ ให้ทำความสะอาดตกแต่งให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะนำไปใช้ได้อีก

3.4.6.11 ค้ำยัน

1) ค้ำยันไม่ให้ใช้ไม้ท่อนเดี่ยวตลอด การใช้ไม้ต่อต้องไม่เกินหนึ่งในสามของไม้ค้ำยัน ทั้งหมด และไม่ค้ำยันตันหนึ่งๆ จะมีรอยต่อเกินหนึ่งแห่งไม้มีได้ ไม่ค้ำยันต้องไม้มียึด ขวางและทะแยงเฉียงให้แข็งแรงมั่นคง และต้องจัดหาวิธีสำหรับปรับแก้ระดับของแบบหล่ออันอาจตกเนื่องจากการทรุดตัวของไม้ค้ำยัน ในกรณีถ้าเป็นการใช้ลิมก ให้ใช้เฉพาะปลายข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้น ห้ามใช้ทั้งสองปลายไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างการเทคโนโลยีหรือภัยหลังการเทคโนโลยีแล้ว หากมีการเคลื่อนตัวของแบบหล่ออันอาจทำให้เสียรูปหรือเกิดผลเสียหรือกระทบกระเทือนต่อกำลังของคอนกรีตในแบบ คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้ผู้รับจ้าง รื้อถอนคอนกรีตและแบบหล่อส่วนนั้นๆ ออกแล้วจัดทำใหม่ขึ้น โดยผู้รับจ้างจะขัดขืนหรือเรียกร้องสินจ้างเพิ่มเติมหรือต่ออายุสัญญาไม่ได้

2) ค้ำยันเหล็ก ต้องมีอุปกรณ์ปรับระดับหรือปรับระยะของค้ำยันได้ในตัว และต้องใช้ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตโดยเครื่องครัด

3.5 งานเหล็ก

3.5.1 เหล็กเสริมคอนกรีต ต้องเป็นเหล็กใหม่ ปราศจากสนิมชุมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาว่าด้วยเหล็กเสริมคอนกรีตของกระทรวงอุตสาหกรรม

/ 3.5.1.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ

3.5.1.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (Round bar) ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2543

3.5.1.2 เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar) ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24-2548

3.5.1.3 ลวดผูกเหล็ก (Tie-wire) ที่จุดตัดกันของเหล็กเสริมจะต้องผูกด้วยลวดผูกเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กเสริมเคลื่อนตัวออกจากกันในขณะที่เทคโนโลยรีต การผูกเหล็กให้ตัดปลายลวดผูกเหล็กออกทั้งหมดและทำความสะอาดให้เรียบร้อย ลวดผูกเหล็กต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.25 มม. ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 138-2535

3.5.1.4 การตัดเหล็กเสริม

- 1) เหล็กเสริมคอนกรีตให้ตัดและงอโดยวิธีดัดเย็น ห้ามใช้วิธีเผาให้ร้อน
- 2) การตัดเหล็กเส้นให้เป็นไปตามรายละเอียดของแบบแสดงการตัดและงอเหล็กตามมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของ วสท.
- 3) การงอปลายเหล็กเสริมหลักที่เป็นเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ให้งอเป็นรูปครึ่งวงกลมโดยมีส่วนยื่นต่อออกไปอย่างน้อย 4 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก การงอปลายเหล็กเสริมนี้ให้ใช้กับทุกๆส่วนของคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกเว้นเหล็กเสริมในเสาไม่ต้องงอ ขนาดความโค้งงอให้วัดด้านในของของ

ตารางเส้นผ่านศูนย์กลางที่เลือกที่สุดสำหรับขอเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ

เส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริม (มม.)	เส้นผ่านศูนย์กลางงอขอเป็นจำนวนเท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก
6-15	4
19-25	5

- 4) เหล็กเส้นข้ออ้อย ปลายเหล็กทุกเส้นให้ตัดเป็นมุมฉากหรือเรียกว่า งอจาก โดยมีส่วนยื่นออกไปอย่างน้อย 12 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กนั้น
- 5) เหล็กเสริมที่งอปลายแล้วมีรอยแตก ปริ หรือคราก ทางด้านนอกของ ของ หรืองอจาก ห้ามนำมาใช้โดยเด็ดขาด
- 6) เหล็กปลอกหรือเหล็กกลูกตั้ง ให้งอปลาย 135 องศา สำหรับเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ และงอปลาย 90 องศาสำหรับเหล็กข้ออ้อย โดยมีส่วนยื่นปลายไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก และไม่น้อยกว่า 6 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของของให้ใช้ 4 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กปลอก

3.5.1.5 การจัดวางเหล็กเสริม เหล็กเสริมต้องวางในตำแหน่งที่ถูกต้องและมีที่รองรับที่แข็งแรง อาจจะเป็นแท่นคอนกรีต ขาตั้งโลหะ หรือเหล็กปลอกแล้วแต่กรณี ทุกๆจุดตัดหรือ

/ รอยต่อของเหล็กเสริม

รอยต่อของเหล็กเสริมให้ใช้วัดผูกเหล็กเบอร์ 16 หรือเบอร์ 18 สองเส้นพันกันเป็นสาเหตุไม่น้อยกว่า 2 รอบ ผูกและตัดปลายลวด หรือจะใช้วีธีเชื่อมก็ได้ ในการนี้ที่มีเหล็กเสริมหลายชั้นในคานหรือเสา ระยะระหว่างชั้นเหล็กเสริมให้คันด้วย Bar spacer ซึ่งเป็นขาตั้งโลหะ หรือใช้เหล็กขนาด 25 มม. จัดระยะห่างไม่เกินช่วงละ 1.50 เมตร และเพื่อให้เหล็กเสริมอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ให้ทำลูกปุนหนุนเหล็กเสริมออกจากแบบหล่อ โดยใช้ ปูนซีเมนต์ : ทรายหยาบ = 1 : 2 โดยมีความหนาดังนี้

พื้น	2.00 ซม.	จากผู้គอนกรีต
กันสาด	2.00 ซม.	จากผู้บานของគอนกรีต
คาน	2.50 ซม.	จากผู้គอนกรีต
เสา	2.50 ซม.	จากผู้គอนกรีต
ฐานราก	5.00 ซม.	จากผู้គอนกรีตทุกด้าน

3.5.1.6 การต่อเหล็กเสริม ให้ต่อด้วยวีธีทابหรือวีธีเชื่อม และต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อนเสมอ การต่อเหล็กเสริมในโครงสร้างที่มีความยาวเกิน 8.00 เมตร หรือโครงสร้างที่ยาวติดต่อกันหลายช่วงให้ต่อเหล็กเสริมตามข้อกำหนดต่อไปนี้

- 1) การต่อเหล็กเสริมโดยวีธีทاب ให้ต่อเหล็กเสริมซ้อนกันยาวไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กที่ทاب ในกรณีที่ทابเหล็กต่างขนาดกัน ให้ถือเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเป็นเกณฑ์ โดยมีความผูกเหล็กทุกรยะ 15 ซม. หรือถี่กว่า และให้ต่อได้เฉพาะบริเวณที่กำหนดไว้ในตารางเท่านั้น

ตารางตำแหน่งต่อเหล็กเสริมโดยวีธีทاب

ชนิดของโครงสร้าง	ตำแหน่งที่ต้องได้
พื้น	เหล็กล่างบริเวณใต้เหล็กเสริมพิเศษของพื้น
ผนัง และกำแพง คสล.	เหนือระดับหลังคานไม่เกิน 1.50 เมตร
กันสาดยืน	เหล็กบนห้ามต่อ
คานยืน	เหล็กบนห้ามต่อ
คานทั่วๆไป	เหล็กบนบริเวณกลางคาน เหล็กล่างบริเวณขอบเสาถึง L/5
เสา	บริเวณกึ่งกลางเสา
ฐานราก	ห้ามต่อหัววีธีทابและวีธีเชื่อม
อื่นๆ	ตามแบบรูป

- หมายเหตุ
- L หมายถึง ความยาวช่วงคานระหว่างจุดรองรับ
 - ห้ามต่อเหล็กเสริมพิเศษของพื้นและคานเป็นอันขาด

- 2) การต่อแบบเชื่อม ให้เสียบหรือเหลาปลายเหล็กแบบเหลาดินสอ เอาปลายชนกันแล้วเชื่อมพอกให้เต็ม รอยต่อเชื่อมจะต้องมีกำลังเท่ากับหรือสูงกว่ากำลังของเหล็กเสริมที่ไม่ได้เชื่อม ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างรอยเชื่อมและผลการทดสอบกำลังประดับของรอยเชื่อมจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเบรียบเทียบและตรวจสอบคุณงาน รอยเชื่อมใดๆ ที่เป็นที่สงสัย คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้ทำการแก้ไขด้วยการเชื่อมใหม่หรือรื้อถอนออก โดยที่ผู้รับจ้างจะขัดขืนหรือเรียกร้องสินจ้างเพิ่มเติมหรือขอต่ออายุสัญญาไม่ได้
- 3) การห้ามต่อเหล็กเสริม
 - 3.1) ในโครงสร้างช่วงเดียวที่มีความยาวน้อยกว่า 8.00 เมตร
 - 3.2) ในองค์อาคารหนึ่งฯ หรือตำแหน่ง หรือแนวเดียวกันเกินกว่าหนึ่งในสามของปริมาณเหล็กทั้งหมด
 - 3.3) ห้ามมีรอยต่อข้างเคียงในระยะห่างกันต่ำกว่า 0.50 เมตร
- 4) การเปลี่ยนขนาดเหล็กเสริม เหล็กเสริมขนาดใดที่ขาดตลาดชั่วคราวและผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กเสริมขนาดอื่นทดแทน ให้ผู้รับจ้างแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้กำหนดการเปลี่ยนแปลงระยะและจำนวนเหล็กเสริมให้ใหม่ หากปรากฏว่าผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงขนาดเหล็กเสริมโดยพลการ คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องสั่งให้รื้อเหล็กเสริมส่วนนั้นๆ ออก โดยที่ผู้รับจ้างจะขัดขืนหรือเรียกร้องสินจ้างเพิ่มเติมหรือขอต่ออายุสัญญาไม่ได้

3.5.1.7 การเก็บเหล็กเส้นตัวอย่างเพื่อการทดสอบ

- 1) ผู้รับจ้างจะต้องตัดเหล็กเส้นทุกๆ ขนาดที่มิใช้ในงานก่อสร้างทั้งสัญญา แต่ละขนาดไม่น้อยกว่า 5 หอน ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร การตัดต้องทำในลักษณะสุ่มเก็บตัวอย่าง
- 2) การเก็บเหล็กเส้นตัวอย่าง จะต้องเก็บจากกองเหล็กที่อยู่ในสถานที่ก่อสร้างและจะต้องเก็บเหล็กเส้นตัวอย่างต่อหน้าผู้ควบคุมงาน
- 3) การเก็บเหล็กเส้นตัวอย่าง ให้เก็บจากเหล็กเส้นหนึ่งต่อจำนวนเหล็กทุกๆ 100 เส้น และ/หรือ เศษของ 100 เส้น หรือทุกครั้งที่นำเหล็กเส้นเข้าสถานที่ก่อสร้าง
- 4) เมื่อเก็บเหล็กเส้นตัวอย่างได้แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างไปทดสอบในสถานที่ที่เชื่อถือได้และผู้ควบคุมงานสามารถร่วมทำการทดสอบได้ ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
- 5) ถ้าปรากฏว่าเหล็กเส้นตัวอย่างที่นำไปทดสอบนั้น มีคุณภาพต่ำกว่าที่ระบุไว้เหล็กเส้นในชุดที่เก็บตัวอย่างมา นั้น จะใช้ได้หรือไม่ขึ้นกับดุลพินิจของ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งอาจจะให้ผู้รับจ้างจัดหาเหล็กเส้นที่มีคุณภาพได้ตามที่กำหนดมาเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมทำการทดสอบใหม่ด้วย หรืออาจจะให้ใช้โดยเพิ่มจำนวนเหล็กเสริมให้มากขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องไม่เพิ่มเงินและไม่เพิ่มเวลา

3.5.1.8 การใส่เหล็กแทนกัน การใช้เหล็กเสริมต่างขนาดเพื่อทดแทนขนาดของเหล็กเสริมที่ระบุในแบบรูป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนจึงจะดำเนินการได้ การทดแทนนั้น ถ้าเป็นเหล็กแกน เช่น เหล็กแกนเสา แกนคาน แกนผนัง ให้พื้นที่หน้าตัดรวมของเหล็กชุดใหม่ ไม่น้อยกว่าพื้นที่หน้าตัดรวมตามแบบรูปเดิม ในคาน ต้องคิดเหล็กบนกับเหล็กล่าง เป็นคันละชุดกัน สำหรับเหล็กปลอกในเสาให้เป็นไปตามมาตรฐาน มยพ. 1301-54 แต่ปริมาตรต่อความยาวต้องไม่น้อยกว่าเดิม สำหรับเหล็กปลอกหรือเหล็กกลูกตั้งในคาน จะต้องตรวจสอบความสามารถในการรับหน่วยแรงเฉือนทั้งจากแรงเฉือนโดยตรงและจากไม้เมนต์บิดด้วย

3.5.2 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

3.5.2.1 วัสดุ วัสดุที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นของใหม่ มีมาตรฐาน ขนาดและรูปร่างถูกต้องตามแบบรูปและรายการข้อกำหนดทุกประการ วัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นไปตามมาตรฐานและมีสำเนาใบรับรองคุณภาพของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบบมาด้วย

3.5.2.2 การก่อสร้าง วัสดุที่นำมาใช้ต้องไม่มีสนิมชุม มีพื้นที่ตัดขาวคงที่ตลอด “ไม่มีทำนิยกเว้นรอยพับ วัสดุที่ประกอบเสร็จแล้วต้องไม่มีรอยหักเป็นมุมหรือรอยโค้ง การตัดเหล็กให้ตัดด้วยความประณีตได้จากกับแนวแกนกลางของเหล็ก ยกเว้นรอยเว้าที่ไม่เป็นสันตรง ต้องตัดด้วยเครื่องตัดที่มีรูปแบบแน่นอนสอดคล้องกัน เมื่อต้องตัดหรือตัดโดยใช้ความร้อนเข้าช่วยต้องลงด้วยความร้อนพอเหมาะสมและทำให้เย็นโดยวิธีที่ไม่ทำให้เหล็กนั้นเสียคุณภาพ เหล็กที่ผ่านการเขื่อนมาแล้วห้ามนนำมาใช้ในงานก่อสร้าง ยกเว้นตามที่ระบุในแบบรูปหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง สลักเกลียวต้องหมุนให้แน่นตามมาตรฐาน ปลายของหัวกลวงต้องปิดด้วยเหล็กแผ่น

- 1) ระยะโถง ในโครงสร้างเหล็กที่ประกอบเข้าที่และรับน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว จะผิดจากที่แสดงในแบบรูปไม่เกิน 1 ใน 1000 ของระยะความยาว การเพิ่มระยะโถงให้สอดคล้องกับแบบรูป โดยปกติจะยกเพื่อในลักษณะที่ เมื่อรับน้ำหนัก Dead load แล้วให้สูงกว่าหรือเสมอ กับที่กำหนดในแบบรูป
- 2) การต่อเหล็ก ให้ใช้วิธีเชื่อมไฟฟ้า หรือใช้สลักเกลียวตามที่กำหนดในแบบรูป
- 3) การตัดเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low-carbon steel) ให้ตัดด้วยเครื่องมือตัดเหล็กหรือไฟก๊าซ (torches) การตัดแต่งด้วยลูกหมู (Grinder) ทำเพื่อการลบคมและครีบส่วนเกิน หรือเวลาให้เข้ารูป หรือแต่งปลายให้เรียบ

- 4) การต่อโดยวิธีเชื่อม ให้กระทำด้วยความระมัดระวังและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเชื่อมเหล็ก American Welding Society (AWS)
- 5) การต่อด้วยสลักเกลี่ยว
- ก) รูสำหรับสลักเกลี่ยว จะต้องมีขนาดโตกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของบอนอกของ
สลักเกลี่ยวไม่เกิน 0.5 มม. เมื่อความหนาของเหล็กที่จะเจาะนั้นมากกว่าเส้น
ผ่านศูนย์กลางของสลักเกลี่ยว ให้เจาะนำก่อนด้วยสว่านขนาดเล็กตรงจุด
ศูนย์กลางรูที่จะเจาะ แล้วจึงคว้านรูให้โตขึ้นตามลำดับจนได้ขนาดตามที่
ต้องการ แต่งขอบรูให้เรียบร้อย ในกรณีที่เจาะรูแล้วไม่ตรงตามกำหนด หรือ^{รูเจาะไม่ตรงกัน} นิยมใช้ C-Clamp ยึดเหล็กทั้งสองแผ่นเข้าด้วยกัน แล้วเจาะรู
พร้อมกันในคราวเดียว จากนั้นบิดด้วยสลักเกลี่ยวและเจาะรูต่อไป ถ้าต้องเจาะ^{หลายรู}ให้ยึดเพียง 2 รูก่อน ก็จะทำให้รูเจาะทั้งหมดตรงกันได้
- ข) สลักเกลี่ยวและแป้นเกลี่ยว (Bolt & Nut) ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอก. 2413-2551 หรือตามที่ระบุในแบบรูปรายการ สำหรับ
เหล็กสมอ (Anchor bolt) ที่ใช้ฝังในคอนกรีตต้องทำด้วยเหล็กกล้าลมมน
(Mild steel) และทำเกลี่ยวและมีแป้นเกลี่ยวเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า ชนิด
ของเกลี่ยวที่จัดทำขึ้นจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 291-2530 การติดตั้งเหล็กสมอต้องติดตั้งให้ตรงตำแหน่ง ยึดให้แน่น
ก่อนการเทคโนโลยี
- ค) แหวนรอง (Washer) แหวนรองแป้นเกลี่ยวให้ใช้แบบเรียบประเทกกลมเล็ก
ผิวนั้นหรือกลมผิวนั้นแล้วแต่ขนาดของสลักเกลี่ยว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอก. 258-2521 หรือตามที่ระบุในแบบรูปรายการ ในการติดตั้ง^{รูปหกเหลี่ยม}
สลักเกลี่ยวและแป้นเกลี่ยวทุกแห่งต้องรองแป้นเกลี่ยวด้วยแหวน แหวนที่ใช้
รองต้องอาบสังกะสีเหมือนกับสลักเกลี่ยวและแป้นเกลี่ยว
- 6) เหล็กแผ่นและเหล็กฉาก ที่ใช้สำหรับปิดมุมคอนกรีตต้องทำการติดตั้งให้ได้ดี หรือ^{แน่น}
ได้แนวระดับ
- 7) การประกอบโครงสร้างจากโครงงาน โครงสร้างบางชนิดที่ทำสำเร็จรูปได้ ให้
กระทำที่โครงงานตามความต้องการดังระบุในแบบรูป การประกอบและถอดควร
กระทำต่อหน้าผู้ควบคุมงาน เพื่อเป็นการยืนยันความเรียบร้อย ก่อนทำการถอด
ชิ้นส่วนออกต้องทำการเครื่องหมายและหมายเลขอ กับไว้ด้วยทุกแห่ง การทำ
เครื่องหมายนี้ให้ทำหลังจากทดสอบร่องพื้นกันสนิมเรียบร้อยแล้ว
- 8) การประกอบโครงสร้างที่สถานที่ก่อสร้าง ทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างต้องทำการ
สะอาด ปราศจากสนิม ผุน ผง หรือสิ่งสกปรกอย่างอื่น ชิ้นส่วนที่ถอดจาก

โครงสร้างที่เคยทำการประกอบไว้จากโรงงาน การประกอบและติดตั้งต้องได้รับ การตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบการขันลักษณะหรือตะปุเกลี่ยว ให้แน่นหนา โดยต้องทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดแรงตึงในลักษณะหรือ ตะปุเกลี่ยวมากเกินไปจนเสื่อมคุณภาพ

- 9) ในการติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามแบบรูปประยุกต์ และ Design Fabrication and Erection of Structural Steel for Building ของ American Institute of Steel Construction (AISC) โดยเครื่องครัด

3.5.3 เหล็กรูปพรรณอื่นๆและอุปกรณ์ประกอบ เหล็กรูปพรรณต่างๆ เช่น เหล็กหล่อ เหล็กดัด เหล็กตะแกรง ลักษณะ เป็นเกลี่ยว หวาน สกru ฯลฯ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งตาม แบบรูปประยุกต์ หรือทุกแห่งที่จำเป็นต้องใช้ถังแม่ว่าไม่ปราศภัยในแบบรูปก็ตาม ลักษณะ เป็นเกลี่ยว หวาน สกru ถ้าไม่ได้กำหนดในแบบรูปเป็นอย่างอื่นแล้ว ให้ใช้แบบ Heavy Duty Type ส่วนเหล็กสมอ เป็นเกลี่ยว ต้องเป็นแบบ RSWL หรือ Expansion Shield หรือตาม แบบรูปประยุกต์ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนทำการติดตั้ง

3.5.4 การป้องกันงานเหล็กจากการผุกร่อน

3.5.4.1 การทำความสะอาดผิวเหล็ก งานเหล็กทุกชนิดเมื่อติดตั้งแล้วต้องทำความสะอาดผิว เหล็กก่อน เศษเศษเก็ต และ Slag ที่เกิดจากการเชื่อมและอื่นๆต้องสกัดออกให้หมด ขัดถูด้วยแปรลวดหรือ Carborundum Grinding Disc หรือกระดาษทราย หรือ วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมจนเกลี้ยงเกลาปราศจากสนิม สิ่งประปะเปื้อนหรือน้ำมัน

3.5.4.2 การทาสีกันสนิม นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในแบบรูป ผิวของงานเหล็กทุก ชนิดที่ทำความสะอาดตามข้อ 3.5.4.1 แล้ว ให้ทาสีกันสนิม (Red lead) หรือ Rust Olium หรือสีอื่นที่ผลิตสำหรับกันสนิมโดยเฉพาะ การทาให้ทา 2 ชั้น จากนั้น ทาสีน้ำมันตามที่กำหนดในหมวด 2 สำหรับผิวเหล็กส่วนที่ต้องสัมผัสกับคอนกรีต เมื่อทำความสะอาดตามข้อ 3.5.4.1 ห้ามกระทำการใดๆจนกว่าจะเทคโนโลยีทั้ง

3.5.5 การทดสอบ เมื่อก็อกข้อสองสัญเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของขึ้นส่วนหรือรอยเชื่อมต่างๆ ของ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานอาจจะสั่งให้ผู้รับจ้าง ทำการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-destructive) เช่น X-ray, Gamma ray หรือวิธีการใดๆ ที่เห็นสมควร รวมทั้งให้เปลี่ยนขึ้นส่วนที่ไม่แข็งแรงนั้นใหม่ ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

3.6 งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆเพื่อทำการติดตั้งและดำเนินงานทั้งหมด ตามแบบรูปประยุกต์ รวมถึงการติดตั้งสายป้อนเข้ากับแผงสวิตซ์รวมของอาคารเพื่อให้งานไฟฟ้าใช้การ ได้ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานบังคับตามข้อ 3.6.1 และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระบ่าใช้จ่าย ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ใน การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

- 3.6.1 มาตรฐานบังคับ ผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานล่าสุดฉบับใดฉบับหนึ่ง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- 3.6.1.1 การไฟฟ้าส่วนท้องถิ่นนั้นๆ (การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
 - 3.6.1.2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (สวท.)
 - 3.6.1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 - 3.6.1.4 National Electric Code (NEC)
 - 3.6.1.5 National Electric Manufacturers Association (NEMA)
 - 3.6.1.6 Underwriter & Laboratories (UL)
 - 3.6.1.7 International Electro-technical Commission (IEC)
 - 3.6.1.8 Verband Deutscher Electrotechniker (VDE)
- 3.6.2 ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ ต้องเป็นของใหม่ "ไม่เสื่อมคุณภาพ" "ไม่เคยใช้งานมาก่อน" ผู้รับจ้างต้องนำตัวอย่าง และ/หรือ รายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการตรวจสอบและอนุมัติแล้วจึงนำมาติดตั้งได้ตัวอย่างของวัสดุอุปกรณ์ และ/หรือ รายละเอียดที่จะต้องนำไปเก็บแสดงไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยงานก่อสร้าง มีดังนี้ดีด
- 3.6.2.1 ดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบดวงโคม
 - 3.6.2.2 สายไฟฟ้าหรือหางปลาเข้าสายไฟ
 - 3.6.2.3 ห่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์
 - 3.6.2.4 รายละเอียดทางเทคนิคของเชอร์กิตเบรกเกอร์
 - 3.6.2.5 อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างกำหนด
- 3.6.3 แบบไฟฟ้าประกอบการติดตั้ง (Shop Drawing)
- 3.6.3.1 กรณีที่แบบรูประยการได้แสดงรายการคำนวนออกแบบไว้ ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบไฟฟ้าประกอบการติดตั้ง (Shop drawing) จำนวน 2 ชุด โดยจะต้องมีวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) สาขาไฟฟ้ากำลัง ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรองในแบบรูป พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างพิจารณาตรวจสอบก่อนการติดตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อใช้ในระหว่างการตรวจงาน
 - 3.6.3.2 กรณีที่แบบรูประยการไม่ได้แสดงรายการคำนวนออกแบบไว้และอาคารหลังนั้นมีจำนวนดวงโคมและเตารับไฟฟ้ารวมกันมากกว่า 100 จุด ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบไฟฟ้าประกอบการติดตั้ง (Shop drawing) จำนวน 2 ชุด และรายการคำนวนการสมดุลของกำลังไฟฟ้าแต่ละเฟสที่จัดทำโดยวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) สาขาไฟฟ้ากำลัง ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรองในแบบรูป พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง

พิจารณาตรวจสอบก่อนการติดตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วจึงจะทำการติดตั้งได้ ทั้งนี้ในแผง Load Center ของแต่ละแผงต้องสำรองเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่น้อยกว่า 4 ตัว ขนาด 10A, 15A, 20A และ 30A หรือขนาดอื่นที่เห็นว่าจำเป็น

- 3.6.4 การติดตั้งป้ายชื่อ ให้ผู้รับจ้างทำการติดป้ายชื่อ และ/หรือ ไดอะแกรมแสดงการควบคุมวงจร ในลักษณะที่เหมาะสมบนแผงสวิตซ์ทุกตัว และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น
- 3.6.5 อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำหนดขนาดไว้ในแบบรูป ได้ออกแบบโดยถือขนาดช่วงกระแสของอุปกรณ์เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งสามารถใช้ขนาดที่ใหญ่กว่าหรือต่ำกว่าหรือช่วงระหว่างตามผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแบบรูป โดยไม่เกิดความเสียหายต่อระบบ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- 3.6.5.1 สายไฟฟ้า ให้ใช้สายไฟฟ้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 11-2553
- 3.6.5.2 โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ มีอุปกรณ์ประกอบด้วย
- 1) หลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้ใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 2309-2556
 - 2) บัลลัสต์ ใช้บัลลัสต์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2337-2557 ถ้าบัลลัสต์ที่ใช้มีค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ต่ำกว่า 0.85 ให้ติดตั้งคาปิเตอร์เพื่อปรับค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ให้ได้ตามค่าที่กำหนดข้างต้น หรือให้เลือกใช้บัลลัสต์ อีเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าได้
 - 3) สตาร์ตเตอร์ ให้ใช้ชนิดโกล์ฟสตาร์ตเตอร์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 183-2547
 - 4) ตัวโคม ให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบรูปรายการ โลหะที่ใช้ถ้าเป็นเหล็กต้องหนาอย่างน้อย 0.6 มม. ผ่านกรรมวิธีเคลือบอบสี (Baked-enamel) อย่างดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 - 5) ขาหลอด (Lamp holder) สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้ใช้แบบ Spring lock type หรือ Rotary spring lock type เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเชื่อถือได้ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 344-2549
- 3.6.5.3 โคมไฟชนิดอื่น ให้ใช้ตามที่ระบุไว้ในแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
- 3.6.5.4 สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า ให้ใช้สวิตซ์และเต้ารับที่ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า 10A 250V แผ่นกรอบปิดหน้าของสวิตซ์และเต้ารับต้องเป็นแบบเดียวกัน เต้ารับจะต้องสามารถใช้กับเต้าเสียบทั้งชนิดชาคลมและชาแบบยกเว้นแบบรูประยการจะระบุเป็นอย่างอื่น และอุปกรณ์ข้างต้นต้องมีมาตรฐานตาม VDE, IEC, NEMA หรือมาตรฐานเทียบเท่าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง

/ 3.6.5.5 ท่อร้อยสายไฟ

- 3.6.5.5 ห่อร้อยสายไฟ ต้องเป็นห่อชนิดที่ใช้เดินสายไฟฟ้าเท่านั้น เช่น ห่อโลหะชนิดบาง (EMT) ห่อโลหะชนิดกลาง (IMC) หรือห่อโลหะชนิดหนา (RSC) หรืออื่นๆ ตามที่ระบุในแบบรูปรายการ ขนาดของห่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนท้องถิ่น
- 3.6.5.6 ตู้ແຜสົວິຕ່ຽວມ (Main Distribution Board – MDB) ແຜສົວິຕ່ຽວມຂອງอาคารໃຫ້ມีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ยกเว้นแบบรูปรายการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- 1) ตัวตู้ เป็นแบบใช้งานภายในอาคาร มีโครงภายใน ແຜ່ນເລື້ອກທີ່ໃຊ້ຕ້ອງທານໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 1.5 ມມ. ຕ້ອງຝ່າງກໍານະນຳກັບກັນກັບຜູກຮ່ອນແລະກັນສົນຍ່າງດີ ແລະເຄື່ອບອບສື່ອຢ່າງນ້ອຍສອງໜັ້ນ ປະກອບດ້ວຍ 3 Compartments ໃນລັກຄະນະ Front connected ຄື່ອ
 - Cable compartment
 - Main breaker compartment
 - Vertical and horizontal bus compartment
 ແຕ່ລະ Compartment ຕ້ອງມີຝາຕິດບານພັບພໍອມກຸມແບບກດລຶ້ອຄແຍກອີສະຈາກກັນ ຕັ້ງອີ່ນຮ້ານຄອນກົດທານໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 10 ຊມ. ດວກຈຳກັງຍາວຂອງຮ້ານຕ້ອງນາກກວ່າຕັ້ງຕ້ານລະປະມານ 5 ຊມ.
 - 2) ພິກັດແຜສົວິຕ່ຽວມ ຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດດັ່ງນີ້
 - System wiring 3 phases 4 wires
 - Rated nominal voltage 380/220 Volt
 - Rated frequency 50 Hz
 - Rated continuous current ຕາມຮະບຸໃນแบบຮູບປາຍການ
 - Rated short circuit current ຕາມຂ້ອ 3 ແລະ ຂ້ອ 4
 - 3) ບັບາຣ ຕ້ອງເປັນທອງແດງບຣິສຸທີ່ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 98% ມີຂາດໃຫຍ່ພອທີ່ຈະໄມ່ທຳໃຫ້ອຸນກຸມີເພີ່ມເຂົ້າເກີນ 50 ອົງສາເຊີລເຊີຍສເຫັນກັບອຸນກຸມີໂດຍຮອບທ້ອງເມື່ອຮັບກະແສ Full load ພາດ Volted frames ແລະ Insulation blocks ຕ້ອງແຈ້ງແຮງພອທີ່ຈະຮັບແຮງ Short circuit stress
 - 4) ເຊື່ອກິຕເບຣກເກອຣ ເປັນชนິດ Molded case circuit breaker 3 poles 50 Hz ເປັນຜລິຕກັນທີ່ຜລິຕຕາມມາตรฐานຂອງ VDE, IEC, NEMA ຮີ້ວີເທີຍເທົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບອຸນນຸມຕິຈາກຄະນະກຣມກຣມກຣຈາກຈ້າງ ພາດໃຫ້ເປັນໄປຕາມແບບຮູບປາຍການ ແຕ່ຖ້າໄມ່ໄດ້ກຳທັນພາດໄວ້ໃຫ້ຄື່ອປົງບັດດັ່ງນີ້
 - Main circuit breaker ຕ້ອງມີ Interrupting capacity ໄນນ້ອຍກວ່າ 35 kA ທີ່ 415 VAC ຮີ້ວີທີ່ 380 VAC
 - Branch circuit breaker ທີ່ມີພາດ Ampere trip ຕັ້ງແຕ່ 200A ແລ້ວໄປໃໝ່ Interrupting capacity ໄນນ້ອຍກວ່າ 30 kA ທີ່ 415 VAC ຮີ້ວີທີ່ 380 VAC

- Branch circuit breaker ที่มีขนาด Ampere trip ตั้งแต่ 100A จนถึง น้อยกว่า 200A ให้มี Interrupting capacity “ไม่น้อยกว่า 22 kA ที่ 415 VAC หรือที่ 380 VAC

- Branch circuit breaker ที่มีขนาด Ampere trip ตั้งแต่ 100A ลงมา ให้มี Interrupting capacity “ไม่น้อยกว่า 10 kA ที่ 415 VAC หรือที่ 380 VAC หรือตามแบบรูปถ่ายการที่ระบุให้ใช้

5) อุปกรณ์ประกอบ ถ้าในแบบรูปถ่ายการมีไดรรบุเป็นอย่างอื่น ให้ตู้ແຜสวิตซ์ รวมต้องมีอุปกรณ์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- โอล์มิเตอร์ชนิดติดตั้งกับແຜสวิตซ์ 1 ตัว ขนาดประมาณ 96 x 96 มม. Accuracy class 1.5 ขึ้นไป พร้อมสวิตซ์เลือกวัดแรงดันระหว่างเฟสและระหว่างแต่ละเฟสกับ Neutral

- แอมมิเตอร์ชนิดติดตั้งกับແຜสวิตซ์ 1 ตัว ขนาดประมาณ 96 x 96 มม. Accuracy class 1.5 ขึ้นไป ใช้หม้อแปลงกระแส (Current transformer) ที่มีกระแสทางด้าน Secondary 5A พร้อมสวิตซ์เลือกวัดกระแสในแต่ละเฟส

- กิโลวัตต์อาร์มิเตอร์ แบบวัดพลังงานไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 50 Hz มีพิกัด กระแสและแรงดันเหมาะสมกับกำลังไฟฟ้ารวมของตู้ແຜสวิตซ์รวม

- หลอดไฟสัญญาณ (Pilot lamp) แสดงสถานะแต่ละเฟส ประกอบด้วยดวงไฟสีแดง (Phase A) สีเหลือง (Phase B) สีน้ำเงินหรือสีเขียว (Phase C) ตามลำดับ

- พิวส์ป้องกันเครื่องมือวัด ใช้ขนาดตามความเหมาะสมของเครื่องวัดแต่ละตัว

6) สายดินและรากสายดิน (Ground wire and ground rod) สายดินต้องเป็นสายทองแดงเปลือยตีเกลี่ยวเส้นเดียวกันตลอดและมีขนาด ดังนี้

ขนาดสายประisan (Main feeder) mm ²	ขนาดสายดิน mm ²
50 และเล็กกว่า	10
70	16
95 - 120	25
150	35
185 – 240	50
300	70
400 ขึ้นไป	95

/ รากสายดินต้องเป็นแท่งเหล็ก

รากสายดินต้องเป็นแท่งเหล็กหุ้มทองแดง (Copper claded steel) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 240 ซม.

การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า จะต้องเป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าส่วนท้องถิ่น วสท. และ NEC โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า และการต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า ดังนี้

1. เครื่องหอหุ้มหรือเครื่องกำบังสายต้องต่อลงดิน
2. ตู้ MDB แผง PBA ต้องต่อลงดิน
3. สายที่ต่อจากอุปกรณ์หรือส่วนที่ประสงค์จะต่อลงดินถึงหลักสายดินต้อง เป็นเส้นเดียวกันตลอด
4. ห้ามใช้ตัวนำศูนย์ (Neutral) เป็นสายดิน และสายดินไม่ให้ถือเป็นตัวนำ ศูนย์
5. สายนำลงดินต่อกับแท่งสายให้ใช้วิธีต่อเชื่อม (Exothermic Welding)

3.6.5.7 ตู้แผงสวิตช์รวมย่อย (Subdistribution board) ถ้าจำเป็นต้องมีตู้แผงสวิตช์รวม ย่อยที่แยกจากตู้แผงสวิตช์รวม ซึ่งในแบบรูปและรายการประกอบไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ตู้แผงสวิตช์รวมย่อยมีรายละเอียดตามข้อ 3.6.5.6 ยกเว้น

- 1) ตัวตู้ ให้เป็นชนิดติดลอยกับผนังสูงจากพื้นโดยเฉลี่ย 120 ซม.
- 2) เชอร์กิตเบรกเกอร์
 - Main circuit breaker ต้องมี Interrupting capacity ไม่น้อยกว่า 15 kA ที่ 415 VAC หรือที่ 380 VAC
 - Branch circuit breaker ที่มีขนาด Ampere trip ตั้งแต่ 100A ลงมาให้มี Interrupting capacity ไม่น้อยกว่า 8 kA ที่ 415 VAC หรือที่ 380 VAC
- 3) อุปกรณ์ประกอบไม่ต้องมีกีโลวัตต์avarmin เทอร์

3.6.5.8 ตู้แผงสวิตช์ย่อย (Load Center – LC) ถ้าแบบรูปรายการไม่ได้ระบุไว้ ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ตัวตู้ เป็นชนิด Dead-front ติดลอย มีฝาเปิด–ปิด ติดบานพับ แผ่นเหล็กที่ใช้ ต้องหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. เคลือบอบสีอย่างดี
- 2) พิกัดแผงสวิตช์ย่อย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - System wiring 3 phases 4 wires
 - Rated nominal voltage 380/220 V
 - Rated frequency 50 Hz
 - Rated continuous current ตามระบุในแบบรูป

- 3) บัสบาร์พร้อมฉนวน ต้องทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 415 VAC ตัวบัสบาร์ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98 % แผงต่อสาย Neutral ต้องทนกระแสไฟฟ้ากับบัสบาร์ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
- 4) เซอร์กิตเบรคเกอร์ เป็นชนิด 1 P, 240 V, 50 AF หรือ 45 AF มี Interrupting capacity ไม่ต่ำกว่า 3 kA ที่ 240 VAC มี Instantaneous magnetic short circuit trip และ Thermal over current trip ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานของ IEC, NEMA หรือเทียบเท่าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการตรวจการจ้าง ขนาดให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ

3.6.6 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.6.6.1 การติดตั้งสายไฟฟ้าแบบตีคลิปรัดสาย ให้ดำเนินการดังนี้

- 1) ในกรณีที่ฝ้าเพดานเป็นวัสดุที่ไม่สามารถยึดสายไฟฟ้าให้คงทนอยู่ได้ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งกล่องต่อสายโลหะ (Junction box) เหนือฝ้าเพดานแล้วร้อยสายในท่อโลหะชนิดบาง (EMT) ใช้ท่อโลหะอ่อน (Flexible conduit) ต่อจากกล่องต่อสายเข้าดวงโคมโดยใช้สายไฟฟ้าชนิด 750 V 70°C ตามขนาดที่ระบุในข้อ 3.5.6.3 ส่วนสายที่ลงเข้าสวิตช์หรือเต้ารับหรือดวงโคมติดผนังที่อยู่ใต้ระดับฝ้าเพดานให้ใช้สาย 2 core flat pvc insulated and shield (VAF) ทั้งหมดยกเว้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยต่อกับสายใต้ฝ้าภายในกล่องต่อสาย การต่อสายให้ใช้ wire nut เท่านั้น
- 2) ในกรณีที่ฝ้าเพดานเป็นวัสดุที่สามารถตีคลิปรัดสายไฟฟ้าได้ ให้ผู้รับจ้างตีคลิปรัดสายไฟฟ้าใต้ฝ้าเพดานทุกๆ ระยะประมาณ 10 ซม.
- 3) Junction box, Square box, หรือ Octagon box ของเต้ารับ สวิตช์ และ ดวงโคมให้ใช้ชนิดพลาสติกหรือโลหะ

3.6.6.2 การติดตั้งสายไฟฟ้าโดยใช้ท่อร้อยสาย ถ้าแบบรูปรายการกำหนดให้ใช้ท่อร้อยสายให้ใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าตามข้อ 3.6.5.5 หรือที่ระบุในแบบรูปรายการ แนวทางท่อร้อยสายไฟฟ้าที่แสดงในแบบรูปเป็นเพียงแนวทางของวงจรเท่านั้น การติดตั้งจริงต้องเหมาะสมกับสภาพของอาคาร ตามข้อกำหนดดังนี้

- 1) การเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าในอาคารให้ใช้ท่อโลหะชนิดบาง (EMT) หรืออย่างอื่นตามที่กำหนดในแบบรูปรายการ ถ้าเดินฝังคอนกรีตให้ใช้ Connector และ Coupling ชนิดกันน้ำ ถ้าเดินสายลอดอยภายในอาคารอนุญาตให้ใช้ Connector และ Coupling ชนิด set screw ได้
- 2) การเดินท่อผิวพื้น ถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นให้ใช้ท่อโลหะชนิดกลาง (IMC) เกลี่ยวของ Coupling และ Fitting ต้องทาด้วยน้ำยา กันน้ำ

/ 3) ท่อร้อยสายไฟฟ้า

- 3) ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่เดินช่องอยู่บนฝ้าเพดานต้องยึดแนบอยู่ใต้พื้น ค.ส.ล. หรือห้อยจากพื้น ค.ส.ล. ห้ามวางอยู่บนโครงฝ้าเพดาน ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่เดินลอยกับผนังต้องมี Conduit strap ยึดท่อทุกระยะ 100 ซม.
 - 4) การต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าเข้ากับอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ ให้ใช้ Flexible conduit ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. แต่ไม่เกิน 100 ซม. ถ้าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเหล่านั้นอยู่ใกล้กันหรือความชื้นหรืออุณหภูมิภายนอกอาคาร ให้ใช้ Flexible conduit ชนิดกันน้ำได้
 - 5) การยึดท่อเข้ากับกล่องต่อสายหรือตู้ແ Pang สวิตช์ต้องใช้ Bushing พร้อม Locknut ขันให้แน่น ถ้ารู Locknut ใหญ่กว่าท่อต้องใช้ Reducing washer เพื่อไม่ให้มีช่องว่างระหว่างท่อและรู ส่วนรูที่ไม่ได้ใช้งานต้องใช้ Plug ปิดด้วย
 - 6) ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ติดตั้งเสร็จแล้วเพื่อรการร้อยสายไฟฟ้า ต้องอุดปลายท่อด้วยจุกพลาสติกหรือยางที่มีขนาดพอติดกับท่อ ห้ามใช้กระดาษหรือเศษไม้ทั้งนี้เพื่อป้องกันสิ่งแผลกปลอมเข้าไปอยู่ภายในห่อซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการร้อยสายไฟฟ้าภายหลัง
 - 7) การเดินสายไฟฟ้าที่มีขนาดไม่เท่ากันในท่อร้อยสายเดียวกัน พื้นที่หน้าตัดของสายไฟฟ้าทั้งหมดรวมกัน ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของพื้นที่หน้าตัดท่อร้อยสาย
 - 8) สายไฟฟ้าต้องอยู่ในท่อร้อยสายทั้งหมด จะมีส่วนหนึ่งส่วนใดปรากฏอยู่นอกห่อร้อยสายหรืออุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไม่ได้
 - 9) สายป้อน (Feeder) ใน Pull box ต่างๆ ให้แสดงหมายเลขอ้างอิงด้วย Wire marker และใช้รหัสสี (Color code) เพื่อแสดงเฟสต่างๆ ดังนี้
 - สีแดง (R) Phase A
 - สีเหลือง (Y) Phase B
 - สีน้ำเงิน (B) Phase C
 - สีขาว (W) Neutral
 - สีเขียว (G) Ground
 - 10) Handy box, Pull box, Junction box, Square box หรือ Octagon box ของเตารับและสวิตช์ให้ใช้ชนิดที่เป็นโลหะเท่านั้น
- 3.6.6.3 ขนาดของสายไฟฟ้าที่ใช้ ในกรณีที่ในแบบบูรณาการไม่ได้แสดงรายการคำนวนไว้ให้ปฏิบัติตั้งนี้
- 1) สายเดินลอยตีคลิปรัดสาย ขนาดของสายที่ยืนยомให้ใช้เป็นสายควบคุมวงจร (Branch circuit) ให้ใช้กับ Branch circuit breaker ดังนี้

ขนาดสายไฟฟ้า mm ²	Branch Circuit (AT)
2 x 2.5	10 - 15
2 x 4.0	20
2 x 6.0	25 - 30

- ขนาดสายไฟฟ้าที่อนุญาตให้ต่อแยกจากสวิตช์ไปยังดวงโคม
สายขนาด $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ ให้ใช้ต่อแยกไปยังดวงโคมได้ 1 – 4 จุด
สายขนาด $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ ให้ใช้ต่อแยกไปยังดวงโคมได้ 1 – 6 จุด
- สายเตารับไม่อนุญาตให้ลดขนาดสายลงตลอดทั้งวงจรโดยเด็ดขาด และห้าม
ใช้สายไฟฟ้าขนาดเล็กกว่า 2.5 mm^2
- สายไฟฟ้าขนาด $2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ และ $2 \times 1.0 \text{ mm}^2$ ห้ามใช้ในทุกกรณี

2) สายไฟฟ้าที่ใช้เดินในท่อร้อยสาย ต้องเป็นไปตามนี้

- ขนาดของสายไฟต้องเป็นไปตามแบบบูรณาการ หรือ ตามกฎและมาตรฐาน
ข้อ 3.6.1
- ฉนวนหุ้มสายต้องเป็นชนิด $750 \text{ V } 70^\circ\text{C}$ เท่านั้น
- ไม่อนุญาตให้ใช้สายไฟฟ้าขนาดเล็กกว่า 2.5 mm^2 โดยเด็ดขาด

3.6.6.4 การต่อเชื่อมสายไฟฟ้า ให้ดำเนินการดังนี้

- 1) การต่อสายให้ต่อได้เฉพาะใน Junction box หรือกล่องของสวิตซ์และเตารับ
เท่านั้น ห้ามต่อในท่อร้อยสายไฟฟ้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นให้ต่อสายภายในดวง
โคมได้ ถ้าติดตั้งสายไฟฟ้าโดยวิธีตีคลิปรัดสาย
- 2) การต่อสายไฟฟ้าให้ใช้ wire nut, split bolt หรือ copper sleeve บีบด้วย
เครื่องบีบ ทั้งนี้ตามความเหมาะสม ห้ามการต่อแบบ Twisted wire splice
- 3) การต่อสายป้อนวงจรย่อยเข้ากับเซอร์กิตเบรกเกอร์ในแผงสวิตซ์รวม หรือแผง
สวิตซ์รวมย่อย ถ้าขนาดสายโตกว่า 6.0 mm^2 ให้ใช้หางปลาหัวสาย (Wire
terminal) บีบด้วยเครื่องบีบ

3.6.6.5 ตำแหน่งของอุปกรณ์ ตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

- 1) สวิตซ์ ให้ติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 120–150 ซม. โดยมีกล่องต่อสายสำหรับ
สวิตซ์ผึ้งไว้ด้วย
- 2) เตารับ ให้ติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 30 ซม. ยกเว้นบริเวณที่มีเพอร์ฟิลเจอร์
 เช่น เคาน์เตอร์ หิ้ง ฯลฯ ให้ติดตั้งเหนือเพอร์ฟิลเจอร์นั้น 5–10 ซม. หรือใน
ตำแหน่งที่เหมาะสม ทั้งนี้ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- 3) โคมไฟฟ้าชนิดห้อยจากเพดาน ให้ติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 280 ซม.

/ 4) ตู้แผงสวิตซ์รวมย่อย

- 4) ตู้ແພັງສວິຕ່ຽມຍ່ອຍ ຕູ້ແພັງສວິຕ່ຽມຍ່ອຍ ແລະ ຕູ້ສວິຕ່ຈືນກັບ (Safety switch) ໃຫ້
ຕິດຕັ້ງສູງຈາກພື້ນປະມານ 200 ທີ່ມ.

ໜໍາຍເຫດ ຕໍາແໜ່ນສວິຕ່ ເຕັຮັບ ໂຄມໄຟແລະອຸປກຮນໄຟຟ້າ ສາມາຮັດເປົ້າຢືນຕໍາແໜ່ນໄດ້ຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອຫີກເລີ່ມສິ່ງກີດຂວາງ ຄວາມໄມ່ເໝາະສົມ ຄວາມໄມ່ສະດວກຕ່ອກການໃຊ້ງານ
ຫຼືອດ້ວຍສາເຫດອື່ນໄດ້ ໂດຍຂາດແລະໝົດຂອງອຸປກຮນນັ້ນຍັງອູ້ຄົບບຣິບຣົນ ແລະໃຊ້ງານໄດ້ດີ
ເໜືອນເດີມ ໂດຍຄືວ່າໄມ້ມີການເປົ້າຢືນແປລັງແບບຮຽນປາຍການ

3.6.6.6 ການຕ່ອລົງດິນ (Grounding System)

- 1) ຕູ້ໂລທະທີ່ລ້ອມອຸປກຮນໄຟຟ້າຫຼືອສ່ວນທີ່ນໍາກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີໄດ້ຫຼຸມຈຸນວນຍ່າງ
ນິດຈິດຕ້ອງຕ່ອລົງດິນ ແລະ ອ້າມນໍາສາຍດິນອັນນີ້ໄປຕ່ອເຂື່ອມຮ່ວມກັບສາຍດິນຂອງຮະບບ
ສາຍລ່ອຟ້າ ຮາກສາຍດິນຂອງຮະບບປົກຕົກກັບຮາກສາຍດິນຂອງຮະບບສາຍລ່ອຟ້າຕ້ອງອູ້
ທ່າງກັນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3.00 ເມັຕຣ
- 2) ຂະາດຂອງຮາກສາຍດິນ (Ground rod) ແລະສາຍດິນໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍ້ອ 3.6.5.6
ຮາກສາຍດິນຕ້ອງໃໝ່ຈຳລັງໄປຈາກຮະດັບພິວດິນປົກຕົກຍ່າງນ້ອຍ 60 ທີ່ມ. ການເຂື່ອມຕ່ອ
ສາຍດິນກັບຮາກສາຍດິນໃຫ້ໃໝ່ວິວີ່ Exothermic welding
- 3) ຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນ (Earthing resistance) ຕ້ອງໄມ່ເກີນ 4 ໂອໜໍມ ດ້າເກີນ
ຈາກນີ້ຕ້ອງຕອກຮາກສາຍດິນເພີ່ມຈົນກວ່າຈະໄດ້ຕ່າມຕ້ອງການ ຮາກສາຍດິນທີ່ຕອກ
ເພີ່ມຈະຕ້ອງທ່າງກັນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3.00 ເມັຕຣ ແລະ ປະສານເຂົາດ້ວຍກັນ
- 4) ສາຍດິນທີ່ຕ່ອລົງດິນ ດ້າຍູ້ໃນບຣິເວັນທີ່ອາຈານມີບຸກຄລສັ້ມຜັສົງໄດ້ ໃຫ້ຫຼຸມດ້ວຍ PVC
ຈາກພື້ນໜີ້ໄປຖືກຮະບບຄວາມສູງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2.50 ເມັຕຣ ເພື່ອປຶ້ງກັນອັນຕາຍ

3.6.6.7 ສາຍປ້ອນ (Main Feeder) ດ້າມໄດ້ກຳທັນເປັນຍ່າງເອົ່າໃຫ້ລົບປົງປັບຕິດັ່ງນີ້

- 1) ສາຍປ້ອນທີ່ຈະຈ່າຍໄຟໃຫ້ກັບຕູ້ແພັງສວິຕ່ຽມຂອງອາຄາຣໃຫ້ໃໝ່ສາຍ NYY 750 V
70°C ຂະາດຕາມທີ່ຮະບູໃນແບບຮຽນປາຍການ ແຕ່ດ້າມໄດ້ຮູ້ໄວ້ໃຫ້ໃໝ່ຂະາດຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມຂອງກຳລັງໄຟຟ້າແພັງສວິຕ່ຽມ ແລະ ຕ້ອງເປັນເສັ້ນເຖິງກັນຕລອດໄມ່
ມີການຕ່ອ ທັນນີ້ຕ້ອງເປັນໄປຕາມມາຕະຮູານຂໍ້ອ 3.6.1
- 2) ການຕິດຕັ້ງໃຫ້ໃໝ່ວິຟັງດິນໂດຍຕຽງ ລຶກໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 60 ທີ່ມ. ຮອງກັນຫຼຸມດ້ວຍທຣາຍ
ອັດແນ່ນ 15 ທີ່ມ. ກລບທັບດ້ວຍທຣາຍ 15 ທີ່ມ. ປິດທັບດ້ວຍຄອນກຣີຕ່ານາ 10 ທີ່ມ.
ແລະ ກລບດ້ວຍດິນຈົນເຕັມ ທຳການປັກ Concrete pole ຂະາດ 10x10x30 ທີ່ມ. ມີ
ອັກຊະນູນຕໍ່ແສດງຂະາດຂອງແຮງດັນ ແສດງແນວເປີລທຸກໆ ຮະຍະປະມານ 4.00
ເມັຕຣ ແລະທຸກໆ ມຸນເລື້ອງ ສູງຈາກຮະດັບດິນປົກຕົກລື່ມ 5 ທີ່ມ.
- 3) ດ້າຜ່ານຄົນໃຫ້ຮ້ອຍທ່ອໂລທະໝົດຫານ (RSC) ດ້າຜ່ານພື້ນຄອນກຣີທີ່ໄມ້ໃໝ່ຄົນໃຫ້
ຮ້ອຍທ່ອທ່ອໂລທະໝົດກລາງ (IMC) ຄວາມລຶກໃຫ້ເປັນເຂັ້ນເຖິງກັບຂໍ້ອ 3.6.6.7 (2)
ຂະາດຂອງສາຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມຕາຮາງ 301-3 ຂອງມາຕະຮູານ ວ.ສ.ທ. 2001-24

3.6.7 ระบบป้องกันไฟฟ้าผ่า

3.6.7.1 ล่อฟ้าทำด้วยทองแดง มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 95% เป็นแท่งตันปลายแหลม มีคุณภาพตาม มยพ. 4501-51 หรือ วสท. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 19 มม.
- 2) ความสูงล่อฟ้าอย่างต่ำ 60 ซม. เหนืออาคาร
- 3) ล่อฟ้าต้องมีฐานยึดกับตัวอาคารให้แน่นหนา
- 4) ห้ามติดตั้งล่อฟ้าเหนือหลังคาหรือผิวไดที่ทำด้วยอุบลภูมิเนียม

3.6.7.2 ตัวนำเชื่อมล่อฟ้าและตัวยึด

- 1) ตัวนำที่ยึดกับล่อฟ้า ใช้ Clamp เจพะหรือยึดสกรูอัดแน่น
- 2) ตัวนำที่หักโค้ง ต้องหักมุมไม่ต่ำกว่า 90 องศา และมีรัศมีโค้งมากกว่า 20 ซม.
- 3) ตัวนำที่บันหลังคา ต้องยึดให้แน่นกับหลังคาทุกๆ ระยะ 1.00 เมตร และตัวยึดที่ใกล้กับจุดติดตั้งล่อฟ้า ต้องไม่ห่างจุดติดตั้งล่อฟ้าเกิน 0.30 เมตร
- 4) ตัวนำที่หักโค้งต้องมีตัวยึดทั้งสองข้างของมุมหักโค้ง และห่างไม่เกิน 0.30 เมตร จากมุมหักโค้ง

3.6.7.3 สายนำลงดินและตัวยึด

- 1) สายนำลงดินร้อยท่อ PVC อย่างหนา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ฝังช่องในเสา ซึ่งจะต้องดำเนินการตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง
- 2) สายนำลงดินต้องเป็นสายทองแดงเปลือยขนาด 70 mm²
- 3) สายนำลงดินในส่วนที่ไม่ได้ร้อยสายต้องมีตัวยึดทุกๆ ระยะ 1.00 เมตร
- 4) สายนำลงดินต่อกับแหงสายดินให้ใช้วิธีต่อเชื่อม ห้ามใช้ Clamp ในการต่อ
- 5) แหงสายดินเป็นเหล็กหุ้มทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ตอกลงดินในแนวตั้ง
- 6) หัวแท่งสายดินต้องฝังลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ห่างจากโครงสร้างของอาคารไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร (วัดจากขอบฐานรากที่อยู่ใกล้ที่สุด)
- 7) ความต้านทานของดินสำหรับแหงสายดิน ต้องไม่สูงกว่า 5 โอห์ม ถ้าสูงกว่าให้ตอกแหงสายดินเพิ่มห่างออกไปไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร แล้ววัดใหม่จนกว่าจะไม่เกิน 5 โอห์ม

3.6.7.4 ท่อโลหะใดๆ ที่ฝังดินเข้ามาใต้อาคาร เช่น ท่อน้ำ ท่อไฟฟ้า ท่อโทรศัพท์ เป็นต้น ถ้าห่างจากระบบป้องกันไฟฟ้าไม่เกิน 2.00 เมตร ต้องเชื่อมโยงให้แน่นเข้ากับระบบล่อฟ้าด้วยทองแดง ขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 mm²

3.6.7.5 สายล่อฟ้าจะต้องไม่วางนานกับสายไฟฟ้า ถ้าจะวางนานจะต้องห่างกันเกิน 2.00 เมตร ถ้าข้ามผ่านต้องตั้งฉากกัน

3.6.8 ระบบลิฟต์โดยสาร

ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับนำมาติดตั้งทั้งหมดตามแบบรูปประยุกต์ และในทุกกรณี ลิฟต์โดยสารจะต้องมีระบบควบคุมและอุปกรณ์การทำงานที่ให้ความปลอดภัยด้านสวัสดิภาพ และสุขภาพของผู้โดยสารครบถ้วน ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารของระบบลิฟต์โดยสารทั้งหมด ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน จึงจะดำเนินการสั่งซื้อและติดตั้งได้

3.7 งานสุขาภิบาล

3.7.1 ระบบประปารวมทั้งมาตรฐานน้ำ ค่าใช้จ่ายในการประสานท่อ กับท่อประปาท้องถิ่นหรือท่อประปาที่กำหนด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น โดยใช้มาตรฐานการเดินท่อภายในอาคารตามมาตรฐาน วสท. ส่วนสายไฟฟ้า ระบบกำลังและระบบควบคุมสำหรับเครื่องสูบน้ำ การต่อท่อประปาและมาตรฐานน้ำเข้ากับท่อประปาประปา ให้ถือตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าหรือการประปาในท้องที่ที่มีการก่อสร้างนั้นๆ แล้วแต่กรณี

3.7.1.1 ข้อกำหนดทั่วไป

1) หากในแบบรูปและรายการประกอบแบบไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือปฏิบัติตั้งนี้ การเดินท่อให้เดินท่อใต้พื้นหรือในกล่องช่องห้องหรือฝังในผนัง ให้พยาามหลีกเลี่ยงการฝังในพื้นหรือคาน ห่อที่เดินใต้พื้นให้ใช้เครื่องยึดเหนี่ยวและเครื่องรองรับ การเดินท่อจะต้องจัดเรียงแนวท่อให้เรียบร้อยพร้อมทั้งการหุ้มช่องห่อ และการเปิดช่องสำหรับตรวจสอบได้ รวมทั้งให้มีบานประตูติดบานพับปิดเปิดได้ตามความเหมาะสม ถึงแม้ในแบบรูปประการจะไม่ได้ระบุไว้อุปกรณ์ที่บกพร่องหรือเสียหายในขณะติดตั้งหรือทดสอบจะต้องเปลี่ยนใหม่ และ/หรือแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี ทั้งนี้ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน

2) ถ้าไม่สามารถเดินท่อต่างๆ ตามแบบรูปประการได้ อันเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุในด้านต่างๆ ให้ผู้รับจ้างจัดทำ

2.1) ส่ง Shop Drawing การเดินท่อที่เปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.2) เมื่อเปรียบเทียบด้านราคากับแบบรูปประการของเดิมแล้ว ผู้ว่าจ้างจะต้องไม่เสียประโยชน์

3) ถ้าแบบรูปและรายการประกอบแบบการเดินท่อไม่ได้แสดงแนวท่อและขนาดท่อของสุขภัณฑ์หรือครุภัณฑ์ใดๆไว้ ให้ถือว่าการเดินท่อของทุกระบบนั้น รวมอยู่ในสัญญาการก่อสร้างนี้ด้วย และให้ผู้รับจ้างส่ง Shop drawing การเดินท่อที่สมบูรณ์ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อน จึงจะก่อสร้างได้

- 4) อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ประตูน้ำ ข้อต่อ ข้องอ ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับหรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นและถูกต้องตามหลักวิชาการ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปประยุกต์ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทำการติดตั้งให้ เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง โดยไม่เพิ่มเงินและไม่เพิ่มเวลา
- 5) ผู้รับจ้างต้องทำแบบรูปที่แสดงรายละเอียดการวางท่อ การรองรับท่อ และขนาด ของท่อที่ติดตั้งไปจริงเสนอให้คณบกรกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบและรับรอง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะติดตั้งเพดานหรือกระทำการใดๆ ที่ปิดบัง ท่อและเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำเป็นแบบรูปประยุกต์เดินท่อจริง (Asbuilt drawing) เป็นกระดาษไขพร้อม File แบบรูป (Auto CAD) ส่งมอบ ให้แก่คณบกรกรรมการตรวจการจ้างในการส่งมอบงานงวดสุดท้ายด้วย
- 3.7.1.2 คุณภาพมาตรฐานวัสดุที่ใช้ วัสดุที่ใช้ติดตั้งทุกอย่างต้องเป็นของใหม่ ไม่ชำรุดหรือ เสื่อมคุณภาพ และต้องมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแบบรูป โดยต้องมี สัญลักษณ์แสดงว่าเป็นของผลิตจากที่ใด และสามารถตรวจสอบได้จากมาตรฐาน การค้าของประเทศไทย ทั้งต้องมี Catalog หรือ Specification ประกอบไว้ด้วย
- 1) ท่อส่วน ท่อปัสสาวะ ให้ใช้ท่อ พ.ว.ชี. ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2532 กรณีที่กำหนดให้ใช้ท่อซีเมนต์ไนทิน ให้ใช้ท่อซีเมนต์ไนทินตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 81-2548
 - 2) ท่อทุกชนิดซึ่งได้แก่ ท่อน้ำทึบ ท่อประปา ท่อระบายน้ำฝน ให้ใช้ท่อ พ.ว.ชี. ตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2532 โดยท่อประปาใช้ท่อ พ.ว.ชี. ขั้น 13.5 (สีฟ้า) ส่วนท่อน้ำทึบ ท่อระบายน้ำฝนใช้ท่อ พ.ว.ชี. ขั้น 8.5 (สีเทา) กรณีที่กำหนดให้ใช้ท่อเหล็กอานสังกะสี ให้ใช้ท่อเหล็กอานสังกะสีตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 277-2532
 - 3) ท่อระบายน้ำอากาศ ให้ใช้ท่อ พ.ว.ชี. ขั้น 5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2532 กรณีที่กำหนดให้ใช้ท่อเหล็กอานสังกะสี ให้ใช้ท่อเหล็กอาน สังกะสีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 277-2532
 - 4) ข้อต่อเหล็กอานสังกะสี มีข้อต่อตรง ข้องอ ข้อโค้ง สามทาง ข้อลด นิบเบิล ยูเนียน เป็นต้น ให้ใช้ชนิดเหล็กหล่อหรือเหล็กหนีนิวยทำเกลียวสำหรับใช้งาน นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 - 5) ประตูน้ำกันน้ำกันลับ ทำด้วยทองเหลือง Class 125 หรือสูงกว่า และต้องมี สัญลักษณ์เครื่องหมายของโรงงานผู้ผลิตติดมากับอุปกรณ์ หากมิได้ระบุ ประเภทผู้ผลิตโดยเฉพาะให้ใช้ของที่ผลิตภายในประเทศไทย
 - 6) ประตูน้ำ ทำด้วยทองเหลืองและสามารถทนแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ต่�이ตรางนิวหรือมากกว่า

/ 7) ท่อระบายน้ำพื้นห้องน้ำ

- 7) ท่อระบายน้ำพื้นห้องน้ำและจากเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด ต้องมีที่ดักกลิ่นทุกแห่ง
- 8) ท่อดักกลิ่นที่มองเห็นได้ต้องเป็นท่อชุบโครเมียม ท่อดักกลิ่นต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าท่อต่อเชื่อม มีที่สำหรับเปิดระบายตะกอนได้
- 9) เครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิดต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ครบชุดจากโรงงานผู้ผลิต ท่อต่างๆ ที่เห็นได้ภายในห้องน้ำต้องเป็นท่อชุบโครเมียมนอกจากห่อส้วม
- 10) ตระแกรงกรองผงของท่อระบายน้ำพื้นห้องน้ำเป็นชนิดทองเหลืองชุบโครเมียม

3.7.1.3 รายละเอียดการเดินท่อ

- 1) การวางท่อและต่อท่อทุกชนิด ต้องกระทำโดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อ หรือทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารลดลง
- 2) ท่อทุกชนิดทุกแบบจะต้องมีการยึดโดยการแขวน หรือร่างรับอย่างปลอดภัย และสามารถป้องกันการสั่นสะเทือนของท่อได้
- 3) การยึดรัดท่อในแนวตั้งให้มีการยึดทุกระยะไม่เกิน 150 ซม.
- 4) การยึดและแขวนท่อในแนวระดับ
 - 4.1) ท่อเหล็กอबाबसंक्षेपीयताจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนทุกระยะไม่เกิน 150 ซม.
 - 4.2) ท่อ พี.วี.ซี. แข็ง จะต้องมีที่ยึดหรือแขวนทุกระยะไม่เกิน 100 ซม.
- 5) การต่อท่อเหล็กอबाबसंक्षेपीयताแบบข้อต่อเกลียว ให้ใช้ Permatex หรือวัสดุ ประเภทเดียวกัน ทราบเฉพาะเกลียวตัวผู้แล้วหมุนเกลียวเข้าไปในเกลียวตัว เมียอย่างน้อย 5 เกลียว ท่อเหล็กอबाबसंक्षेपीयताหรือท่อเหล็กเหนียวที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้วขึ้นไป ให้ตอกันด้วยเกลียวทุกๆ ระยะครึ่งหนึ่งของความยาวท่อแต่ละท่อน
- 6) การต่อท่อ พี.วี.ซี. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต
- 7) ท่อน้ำโสโคropic ท่อน้ำทึ้ง และท่อน้ำฝน ในแนวอนันต์ เมื่อเปลี่ยนทิศทางของท่อให้ใช้ข้อต่อเป็นสามทางวายหรือข้อโค้งรัศมีกว้าง ห้ามใช้ข่องอฉาดโดยเด็ดขาด
- 8) ในการนี้ที่ระบุหรือมีความจำเป็นต้องเดินท่อผ่านคน เสา หรือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องเดินท่อเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อนเทคโนโลยีต่อจึงใส่ปลอกท่อเหล็กฝังไว้ก่อนก็ได้ โดยที่ปลอกท่อเหล็กที่ฝังไว้ก่อนนี้จะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อใหญ่กว่า 1.0 ซม. และก่อนเทคโนโลยีต่อจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบให้ถูกต้อง
- 9) ผู้รับจ้างสามารถจะสกัดหรือตอกแต่งส่วนใดๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อการติดตั้งวางท่อได้ แต่การสกัดหรือตอกแต่งส่วนต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างตัวอาคารจะกระทำการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานเท่านั้น

/ 10) การยึดเหนี่ยวและการรองรับ

10) การยึดเหนี่ยวและการรองรับ

- 10.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแขวน รองรับ และรัดท่อ จะต้องมีขนาดเหมาะสมและมีความแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ำหนักท่อ
- 10.2 ท่อที่วางในแนวราบหรือในแนวระดับจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนรองรับกับแผ่นพื้นด้านบน ท่อที่อยู่ติดกำแพงหรือพื้นให้ใช้เข็มขัดโลหะรัดท่อเข้ากับกำแพงหรือพื้นทุกๆ ระยะตาม 3.7.1.3 ข้อ 3 และ 3.7.1.3 ข้อ 4
- 10.3 การเดินท่อหลายๆ ท่อในแนวเดียวกันให้วางบนเหล็กฉากและยึดท่อเข้ากับเหล็กฉากให้แข็งแรง
- 3.7.1.4 ระบบระบายน้ำทึบ หมายถึงการระบายน้ำทึบจากสุขภัณฑ์ ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และการระบายน้ำฝน
- 1) ท่อระบายน้ำในแนวระดับจะต้องวางโดยมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 : 25 สำหรับท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3 นิ้ว และความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 : 50 สำหรับท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 3 นิ้ว ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตั้งกล่าวไว้ได้จะต้องวางท่อโดยให้มีความลาดเอียงพอที่น้ำจะไหลได้
 - 2) ท่อส้วม ท่อน้ำทึบ และท่อระบายน้ำอากาศ หากในแบบรูปและรายการไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือปฏิบัติตั้งนี้
 - 2.1) ท่อส้วม ท่อน้ำทึบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. หรือ 4 นิ้ว รับส้วมได้ไม่เกิน 6 ที่นั่ง ถ้าต้องรับส้วมเกินกว่า 6 ที่นั่ง ให้ใช้ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. หรือ 6 นิ้ว
 - 2.2) ท่อปัสสาวะ ท่อน้ำทึบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. หรือ 2 ½ นิ้ว รับที่ปัสสาวะได้ไม่เกิน 4 ที่ ถ้าต้องรับที่ปัสสาวะเกิน 4 ที่ ให้ใช้ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. หรือ 3 นิ้ว
 - 2.3) ท่อน้ำทึบที่พื้น ท่อน้ำทึบอ่างล้างหน้า ท่อน้ำทึบครุภัณฑ์ แต่ละจุดให้ใช้ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. หรือ 2 นิ้ว เดินท่อน้ำทึบไปเชื่อมกับท่อน้ำทึบประisan ท่อน้ำทึบประisan ต้องมีขนาดดังนี้

ขนาดของท่อ	รับอ่างน้ำทึบได้ไม่เกิน
50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)	2 ที่
65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว)	6 ที่
80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว)	10 ที่

/ 2.4) ท่อระบายน้ำอากาศแนวตั้ง

- 2.4) ท่อระบายน้ำดิ่งที่ต่อจากสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า อ่างล้างมือ หรือที่ปัสสาวะ ชิ้นไปบรรจบท่อเมนระบายน้ำดิ่งที่ต่อจากสุขภัณฑ์ที่ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 1 นิ้ว สำหรับท่อระบายน้ำดิ่งที่ต่อจากส้วมต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 1 1/4 นิ้ว ส่วนท่อเมนระบายน้ำดิ่งที่ต้องไม่เล็กกว่า 2 นิ้ว

2.5) ท่อระบายน้ำดิ่งที่ต่อกับท่อส้วมหรือท่อน้ำทิ้ง จะต้องต่อเข้ากับส่วนบนของท่อเหนนีระดับน้ำสูงสุดของเครื่องสุขภัณฑ์ท่อระบายน้ำลงสู่ท่อดังกล่าว เป็นท่อแนวตั้งเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 1 นิ้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางของท่อเป็นแนวระดับหรือก่อนที่จะต่อเข้ากับท่อระบายน้ำร่วม

2.6) ในกรณีที่หลังคานั้นต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นด้วย ท่อระบายน้ำดิ่งจะต้องโผล่เหนนีหลังคามิ่น้อยกว่า 2.0 เมตร

2.7) ท่อระบายน้ำดิ่งที่โผล่เหนนีหลังคานั้น จะต้องไม่ทำให้หลังคารั่วซึมได้และปลายท่อจะต้องไม่ระบายน้ำดิ่งเข้าสู่อาคารหรืออยู่ใกล้ประตู หน้าต่าง หรือช่องลมของอาคารนั้นหรืออาคารอื่น

2.8) ท่อระบายน้ำดิ่งที่ต้องต่อให้ออกไปนอกอาคาร ปลายโผล่พื้นชายคา ลักษณะเป็นข้อต่อสามทางมีข่องคว้าเพื่อกันฝนทั้งสองด้าน และต้องติดตะแกรงกันแมลงด้วย

3) ท่อระบายน้ำฝน หากแบบรูประยการไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ต่อท่อระบายน้ำฝนจากรางระบายน้ำฝนของอาคารมายังชั้นพื้นดินแล้วต่อไปยังบ่อพักของระบบระบายน้ำภายในอกอาคาร

4) การต่อท่อ ท่อทุกชนิดที่ต่อเข้าด้วยกัน รอยต่อจะต้องมีความแน่นหนาแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักหรือแรงดันของน้ำ/ก๊าซภายในท่อได้โดยปลอดภัย และไม่ร้าวเหล

หมวดที่ 4 การทดสอบควบคุมคุณภาพ

เพื่อให้การก่อสร้างได้ผลดีตามวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องมีการทดสอบในขณะก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่ใช้ว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่างๆ ตามแบบรูปหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือและจัดให้มีการทดสอบ ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้ให้คำแนะนำและกำหนดให้มีการทดสอบต่างๆ ตามที่เห็นสมควร ซึ่งทางผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยเร็ว และถ้าหากว่าผลการทดสอบวัสดุหรือขั้นตอนย่างใดไม่ได้คุณภาพหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งไม่ให้ใช้วัสดุก่อสร้างนั้นๆ หรือให้ทำลายโครงสร้างที่ใช้วัสดุนั้นทำไปแล้วและทำใหม่ให้ถูกต้อง โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร่งด่วน และผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างในการขอเพิ่มเงินและ/หรือขอเพิ่มเวลาไม่ได้

4.1 วิธีทดสอบหาอินทรีย์วัตถุในรายและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคนกรีต

เครื่องมือ	หลอดแก้ว ขวดแก้ว ขนาด 500 ซม. ³ สารละลายน้ำเดียวไฮดรอกไซด์ 3% ปริมาตร 100 ซม. ³
วิธีทดสอบ	1. ใส่ทรายในถ้วยจนเต็มถึงขีด 100 ซม. ³ 2. เติมน้ำสะอาดจนถึง 150 ซม. ³ 3. เขย่าแรงๆ แล้วทิ้งให้นอนกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 4. ตรวจดูความหนาของดินที่ทับหน้าอยู่ แล้วเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับความหนาของทราย ถ้าเกิน 6% แสดงว่าทรายนั้นสกปรกเกินไป ใช้ในการก่อสร้างไม่ได้

4.2 วิธีทดสอบคอมpxันเหลวของคอนกรีต

เครื่องมือ	1. กรวยมาตรฐานสูง 30 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐาน 20 ซม. ที่ปลายบน 10 ซม. 2. เหล็กกระหุ้งกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 60 ซม. ปลายมน
วิธีทดสอบ	1. ล้างกรวยให้สะอาด เช็ดให้แห้งแล้ววางบนพื้นราบที่ไม่ดูดซึม 2. ตักคอนกรีตที่จะทดสอบจำนวนมากเทลงในกรวยขึ้นหนึ่งๆ สูงประมาณ 1/3 ของความสูงกรวย กระหุ้งด้วยเหล็กกระจาบให้ทั่ว ขึ้นละ 25 ครั้ง รวม 3 ขั้น 3. ปัดหน้าคอนกรีตให้เรียบเสมออยอดกรวยพอดี ยกกรวยขึ้นตรงๆ ในแนวตั้ง ตั้งกรวยข้างๆ เอาเหล็กกระหุ้งพาดบนปากกรวย 4. วัดระยะที่ยอดคอนกรีตยุบตัวเทียบจากเหล็กกระหุ้งที่พัดบนกรวยเป็น ซม. เรียกว่า ระยะยุบตัว หรือ Slump ซึ่งต้องอยู่ในช่วงที่กำหนดตามข้อ 3.4.6.3

ในกรณีที่ระยะยุบตัวน้อยกว่าค่าต่ำสุดในข้อ 3.4.6.3 แสดงว่าคอนกรีตขันเกินไป เมื่อนำไปเทในแบบจะเกิดโพรงได้ง่ายจะต้องเพิ่มปริมาณน้ำและปูนซีเมนต์ในสัดส่วนที่ทำให้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์คงเดิม แต่ถ้าระยะยุบตัวมากกว่าค่าสูงสุดในข้อ 3.4.6.3 แสดงว่าคอนกรีตเหลวเกินไป เมื่อนำไปเทในแบบโดยเฉพาะคอนกรีตที่หนามากๆ เช่น เสา ฐานราก คอนกรีตจะเกิดการแยกตัวของวัสดุผสมกับปูนทราย ทำให้กำลังของคอนกรีตลดลง ต้องลดปริมาณน้ำลงแต่ไม่ลดปริมาณปูนซีเมนต์

4.3 วิธีทดสอบกำลังอัดประดับยของคอนกรีต

เครื่องมือ	แบบเหล็กรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม.
วิธีทดสอบ	<ol style="list-style-type: none">นำคอนกรีตที่ผสมคราวเดียวกันกับคอนกรีตที่ใช้ทดสอบในข้อ 4.2 มาเทลงในแบบหล่อ 3 ชั้นๆ ละประมาณ 10 ซม. ใช้เหล็กกระถุกให้ทั่วชั้นละ 25 ครั้ง เมื่อครบ 3 ชั้นแล้วปิดให้เรียบ ใช้ลวดหรือตะปูเขียน วันที่หล่อ ตำแหน่งที่เทคอนกรีต ให้หล่อ 3 ตัวอย่างเป็นอย่างน้อยต่อการผสมหนึ่งครั้งหรือชุดหนึ่งๆหลังจากหล่อแห้งตัวอย่างคอนกรีตครบ 24 ชั่วโมง ให้ถอดแบบตัวอย่างออกแล้วนำแท่งตัวอย่างคอนกรีตไปแช่ไว้ในน้ำอย่างน้อย 7 วันนำแท่งตัวอย่างคอนกรีต ไปทำการทดสอบกำลังอัดประดับ ด้วยเครื่องทดสอบเมื่อแห้งตัวอย่างมีอายุครบ 7 วัน 14 วัน และ 28 วันผลการทดสอบกำลังอัดประดับที่อายุ 7 วันต้องไม่น้อยกว่า 170 ksc. และที่อายุ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 210 ksc. ในกรณีที่กำหนดหน่วยแรงอัดประดับไว้ในแบบรูปรายการ ให้ผลทดสอบที่อายุ 7 วันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และที่อายุ 28 วันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของกำลังอัดประดับที่กำหนดนั้น

4.4 วิธีทดสอบเหล็ก

ให้ส่งเหล็กขนาดต่างๆ ไปทดสอบยังห้องทดลองของสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สำนักงานโยธาธิการจังหวัด หรือสถาบันของทางราชการ เพื่อทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM โดยเหล็กทุกชนิดต้องมีคุณสมบัติตรงตามหรือไม่ต่ำกว่ามาตรฐานดังกล่าวจึงจะอนุญาตให้นำมาใช้ในงานก่อสร้างได้ ผลการทดสอบต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้รับรองผล

4.5 วิธีทดสอบหิน

ถ้าปรากฏว่าหินที่นำมาใช้ก่อสร้างไม่น่าจะแข็งแกร่งพอ ให้ทำการเก็บตัวอย่างหินมาทดสอบความลึกกร่อน โดยวิธี Los Angeles Abrasion Test ซึ่งจะต้องสูญเสียน้ำหนักไม่เกิน 40 % จึงจะใช้ได้

4.6 วิธีทดสอบไม้เนื้อแข็ง

ถ้าปรากฏว่าไม้ที่นำมาใช้ไม่ใช้ไม้เนื้อแข็งตามรายการระบุ ต้องมีหนังสือรับรองจากการป่าไม้ไว้ สมบัติทางโครงสร้างไม่ต่ำกว่าไม้ที่ระบุ ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างพิจารณาเพื่ออนุญาตก่อน หรือจะส่งตัวอย่างไปทดสอบกับสถาบันของทางราชการ แล้วเสนอผลการทดสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบจ้างพิจารณาเพื่้อนุญาตก็ได้

4.7 วิธีทดสอบรอยเขื่อม

ให้ทำตัวอย่างรอยเขื่อม ทดสอบด้วยแรงดึงจนขาด รอยขาดจะต้องไม่เกิดขึ้นที่รอยเขื่อม แต่เกิดขึ้นที่ตัววัสดุที่ระยะห่างจากขอบรอยเขื่อมไม่น้อยกว่า 1.50 ซม. การทดสอบต้องทำที่สถาบันของทางราชการ

4.8 วิธีทดสอบกำลังในการรับน้ำหนักบรรทุกของดินฐานราก

ในกรณีที่ดินแข็ง ฐานรากไม่ใช้เสาเข็ม จะต้องทดสอบกำลังในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ถ้าไม่ได้ทำการทดสอบกำลังรับน้ำหนักด้วยวิธีการอื่นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบดังวิธีการต่อไปนี้

4.8.1 กำลังในการรับน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ของดินฐานราก (Bearing Capacity of Soil) จะต้องไม่เกิน 50% ของค่ากำลังในการรับน้ำหนักบรรทุกของดินที่คำนวณได้จากการทดสอบในข้อ 4.8.2 ถึง 4.8.7

4.8.2 การทดสอบนี้ต้องทำการทดสอบสำหรับชั้นดินใต้ฐานรากทุกฐานที่คาดว่าอาจจะมีปัญหา และในการทดสอบคราวหนึ่งๆ ต้องมีพื้นที่ที่ถูกกดด้วยน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร

4.8.3 ให้ใช้จำนวนน้ำหนักบรรทุกเท่ากับแรงกดบนชั้นดินอันแท้จริง (Actual soil pressure) ตามผลการคำนวณออกแบบหรือที่กำหนดไว้ในแผนผังบรรทุกน้ำหนัก จัดให้น้ำหนักนึ่งคงอยู่ 48 ชั่วโมง โดยไม่ถูกเคลื่อนไหวแต่อย่างใด และให้วัดระยะทรุดตัว (settlement) ทุกๆ ระยะเวลา 12 ชั่วโมง

4.8.4 เมื่อได้บรรทุกน้ำหนักเป็นเวลา 48 ชั่วโมงแล้ว ระยะทรุดตัวไม่เริ่วเกินสมควรหรือไม่ทรุดตัวต่อไปภายใน 48 ชั่วโมง หรือมีระยะทรุดตัวทั้งหมดไม่เกิน 2.0 เซนติเมตร ก็ให้เพิ่มน้ำหนักอีกร้อยละ 50 ของน้ำหนักบรรทุกในข้อ 4.8.3 และรักษาไว้ไม่ให้ถูกเคลื่อนไหวเป็นเวลา 4 วัน ในระหว่างนี้ให้วัดระยะทรุดตัวทุกๆ ระยะเวลา 12 ชั่วโมง

4.8.5 ถ้าระยะทรุดตัวทั้งหมดตั้งแต่เริ่มทดสอบไม่เกิน 2.0 เซนติเมตร ก็ให้เพิ่มน้ำหนักอีกร้อยละ 50 ของน้ำหนักบรรทุกในข้อ 4.8.3 และรักษาไว้ไม่ให้ถูกเคลื่อนไหวอีก 3 วัน โดยวัดระยะทรุดตัวทุกๆ ระยะเวลา 12 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน

4.8.6 เมื่อทำการบรรทุกน้ำหนักตามข้อ 4.8.3, 4.8.4, และ 4.8.5 แล้วระยะทรุดตัวทั้งหมดไม่เกิน 2.0 เซนติเมตร และไม่ทรุดตัวอีกต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 วัน ให้ถือว่าการทดสอบนี้เพียงพอแก่ความต้องการแล้ว

4.8.7 ในระหว่างการทดสอบ ถ้าปรากฏว่ามีระยะทรุดตัวเกินกว่า 2.0 เซนติเมตร หรือระยะทรุดตัวเริ่วเกินสมควรหรือไม่สิ้นสุดลงในเวลาอันสมควรแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะสั่งให้เลิกการทดสอบครั้งนี้ และให้ทดสอบใหม่ในชั้นดินที่ลึกกว่าเดิมหรือใช้น้ำหนักบรรทุกต่ำลงหรือตัดสินว่าน้ำหนักที่บรรทุกไว้ในขณะนั้นเป็นน้ำหนักที่ใช้คำนวณกำลังการรับน้ำหนักของดิน เพื่อเทียบส่วนสำหรับการคำนวณเพิ่มขนาดของฐานรากก็ได้

4.8.8 ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและค่าก่อสร้างฐานรากที่เพิ่มขึ้น เป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

4.9 การบันทึกรายงานการตอกเสาเข็ม

4.9.1 สำหรับการตอกเสาเข็มที่มีระดับได้หรือมีจำนวนครั้งในการตอกเสาเข็มสูงพอที่จะรับกำลังได้ตามกำหนด โดยไม่ต้องใช้เสาส่ง ให้ปฏิบัติตามนี้

/ 4.9.1.1 ให้ขึ้นเครื่องหมาย

4.9.1.1 ให้ขีดเครื่องหมายทุกระยะ 30 ซม. ในช่วง 3.0 เมตรสุดท้ายของโคนเสาเข็ม

4.9.1.2 เมื่อยกเสาเข็มตั้งเข้าที่แล้วให้ตรวจสอบดิ่งเสาเข็มและบันทึกระยะที่เสาเข็มจมลงไปในดินด้วยน้ำหนักของตัวเสาเข็มเอง

4.9.1.3 ให้บันทึกระยะที่เสาเข็มจมลงไปในดินเมื่อเริ่มวางตั้มน้ำหนักลงบนหัวเสาเข็ม

4.9.1.4 เมื่อตอกเสาเข็มจนเหลือระยะ 3.0 เมตรสุดท้ายก่อนที่จะถึงระดับที่กำหนดให้เริ่มบันทึกจำนวนครั้งที่ตอกต่อระยะตามตัวของเสาเข็มทุกๆ 30 ซม. โดยให้ระยะยกตั้มน้ำหนักเป็นไปตามที่วิศวกรผู้ออกแบบหรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างกำหนด

4.9.2 สำหรับการตอกเสาเข็มที่มีถึงระดับ โดยต้องใช้เสาส่ง ให้ปฏิบัติตามนี้

4.9.2.1 ให้ขีดเครื่องหมายทุกระยะ 30 ซม. ในช่วง 1.50 เมตรสุดท้ายของโคนเสาเข็มหรือแล้วแต่ความยาวของเสาส่งที่ใช้

4.9.2.2 ให้ขีดเครื่องหมายทุกระยะ 30 ซม. ที่ส่วนล่างของตะเกียบปืนจั่นเป็นระยะเท่ากับระยะที่จะต้องส่งเสาเข็มลงไปในชั้นดินจนถึงระดับที่กำหนด

4.9.2.3 ให้ปฏิบัติตามข้อ 4.9.1.2, 4.9.1.3 และ 4.9.1.4

4.10 วิธีทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะที่นำส่งสัญญาจะไม่สมบูรณ์หรือขาดตอน หรือเสาเข็มแรงเหวี่ยงที่มีการต่อเชื่อมและมีแนวโน้มว่าจะเสียหาย เช่น เอียงโดยไม่แน่วนอาจจะหัก จะต้องมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธีไม่ทำลาย เช่น Seismic Test ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

4.11 วิธีทดสอบกำลังของเสาเข็ม

เสาเข็มเจาะ หรือเสาเข็มแรงเหวี่ยงที่ใช้ระบบเจาะเสียบ หรือ Non-Vibration Pile (NVP) จะต้องทำการทดสอบกำลังของเสาเข็มตามวิธีมาตรฐานหรือตามหลักวิชาการที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ให้ใช้ส่วนปลดภัยไม่น้อยกว่า 2.0 ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

แผ่นลงนาม

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง มีทั้งหมด _____ เรื่ม

เล่มที่ 1 มีจำนวน 64 หน้า

เล่มที่ _____ มีจำนวน _____ หน้า

เล่มที่ _____ มีจำนวน _____ หน้า

งานก่อสร้าง _____

ของ _____

จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
()

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
()

ลงชื่อ..... พยาน
()

ลงชื่อ..... พยาน
()

